

Aquaguard EXPRESS GRIP

Акрилно водоустойчиво покритие с кварц



ОПИСАНИЕ

Aquaguard EXPRESS GRIP е еластомерно, водоустойчиво покритие на акрилна основа и с кварцови частици за по-добро сцепление. Неговата усъвършенствана формула предлага отлична обработваемост, идеална за стени и подове, под плочки и облицовки.

Aquaguard EXPRESS GRIP е материал, подходящ за нанасяне върху бетон, гипс, мазилка, гипсокартонени плоскости, анхидритни замазки и други минерални основи. Може да се използва и върху подово отопление. Приложима за вътрешни и външни условия.

УПОТРЕБА

Aquaguard EXPRESS GRIP е предназначен за използване като:

- » Хидроизолация на бани, кухни, балкони и тераси.
- » Хидроизолация върху циментови и гипсови замазки, гипсокартонени плоскости и други минерални основи.
- » Хидроизолационно покритие върху подово отопление.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Бързо съхнещо.
- » Осигурява здрава връзка с основата и лепилото за плочки.
- » Еластомерно покритие - без напукване.
- » Безшевено покритие, което осигурява равномерен защитен слой върху субстрата.
- » Еднокомпонентен материал, удобен и лесен за използване, без сложно смесване.
- » лесно за нанасяне.
- » Не позволява растеж на плесени.

СТАНДАРТ

Aquaguard EXPRESS GRIP отговаря на EN 14891 като клас DMO1.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са чисти, здрави, без нарушени участъци, без прах, масла. Основата трябва да е суха, без застояла вода. Поправете напукани повърхности, пукнатини и дефектирал бетон. Новоположеният бетон трябва да е отлежал най-малко 14 дни.

TECHNICAL PROPERTIES @ 20°C:

Цвят:	Бял
Плътност:	1.35 ± 0.05 g/ml
Твърди частици:	64 ± 2%
pH:	8 - 9
Работна температура:	5 to 30°C
Време за изсъхване:	
Първи слой	4 hr @ 23°C
Втори слой	4 hr @ 23°C

Характеристики	EN 14891 Изисквания	Измерена стойност
Начална якост на сцепление EN14891, A.6.2	≥ 0.5 MPa	0.9 MPa
Якост на сцепление след потапяне във вода EN14891, A.6.3	≥ 0.5 MPa	0.7 MPa
Якост на сцепление след термично третиране EN14891, A.6.5	≥ 0.5 MPa	1.0 MPa
Якост на сцепление след цикли замразяване - размразяване EN14891, A.6.6	≥ 0.5 MPa	1.0 MPa
Якост на сцепление след контакт с варовита вода EN14891, A.6.9	≥ 0.5 MPa	1.3 MPa
Проникване на вода EN14891, A.7	Без проникване и ≤ 20 g наддаване на тегло	Минава
Премостване на пукнатини при нормални условия EN14891, A.8.3	≥ 0.75 mm	6.21 mm
Премостване на пукнатини при ниски температури (-5°C) EN14891, A.8.3	≥ 0.75 mm	4.25 mm



НАНАСЯНЕ

Aquaguard EXPRESS GRIP може да се нанася с четка или ваяк. Порестите повърхности трябва да се грундират с Grundix DP. Оставете грунда да изсъхне, преди да нанесете първия слой Aquaguard EXPRESS GRIP.

Препоръчително е да се използва усилен хидроизолационна лента от серията Aquarproof TAPE в ъглите между стената и пода и около сифоните. Лентата трябва да бъде здраво закрепена в първия слой Aquaguard EXPRESS GRIP. Оставете първия слой втвърдява за 4 часа в зависимост от температурата на околната среда.

Вторият слой Aquaguard EXPRESS GRIP трябва се нанася перпендикулярно на първия слой. Покриване с керамични плочки може да се направи след пълното изсъхване на втория слой.

Забележки:

- » Aquaguard EXPRESS GRIP се използва само при температури над 5°C.
- » Aquaguard EXPRESS GRIP не трябва да бъде използван върху повърхности, при които се очаква повишаване на влагата или при относителна влажност по-голяма от 75%.
- » Ако прилагате Aquaguard EXPRESS GRIP върху анхидритни замазки и смеси за изравняване на гипсова основа, съдържанието на влага трябва да бъде по-малко от 0,5% от теглото.
- » Ако нанасяте Aquaguard EXPRESS GRIP върху гипсови мазилки, дебелината на пластовете мазилка трябва да е по-голяма от 10 mm и съдържанието на влага трябва да бъде по-малко от 1 % от теглото.
- » При полагане на керамични плочки, независимо дали са вътрешни или външни, използвайте лепила за плочки, които отговарят на БДС EN 12004:2014.

ПОЧИСТВАНЕ

Веднага след работа, почистете всички инструменти и оборудване с чиста вода.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

Aquaguard EXPRESS GRIP

ОПАКОВКА

Aquaguard EXPRESS GRIP се предлага в опаковки от 1, 5, 15 кг

Grundix DP се предлага в опаковки от 5 литра.

ПОКРИТИЕ

Приблизително 0.7 - 1.1 kg/m² на слой. Минимално покритие за два слоя - 1.4 kg/m².

СЪХРАНЕНИЕ

Aquaguard EXPRESS GRIP съхранява в сухи, складови условия, при температури между 5°C и 35°C. Има годност 12 месеца в неотворена, оригинална опаковка.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Както при всички акрилни материали, трябва да се внимава по време употреба и съхранение, за да се избегне контакт с кожата, очите и устата. Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и очила/лицезащита. Ако възникне случаен контакт с кожата, измийте незабавно с обилно количество чиста вода. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и не предизвиквайте повръщане.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

ЗАПАЛИМОСТ

Aquaguard EXPRESS GRIP не е възпламеним.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.