



أكواشان آر 100 بلاك Aquathane R100 Back

غشاء بولي يوريثان سائل عالي الجودة للعزل المائي للغرف الرطبة والمناطق غير مكشوفة

الوصف

طلاء بولي يوريثان عالي الجودة ذو مكون واحد يجف بتفاعله مع رطوبة الجو ليشكل طبقة متينة ومرنة تتمتع بالتصاق ممتاز على مختلف الأسطح.

يعتمد هذا المنتج على راتنج البولي يوريثان المطاطي الهيدروفوبيك (الكاره للماء) والذي يحتوي على مواد مضافة خاصة والتي من شأنها توفير خصائص عزل مائي عالية الجودة للمناطق الرطبة والأسطح ولكافة التطبيقات غير المعرضة لأشعة الشمس .

يسمح القوام المثالي لمادة اكواشان آر 100 بلاك بتطبيقها على الأسطح العمودية.

التطبيقات

توفير العزل والحماية للاتاتي:

- الأسطح العلوية المستوية تحت البلاط او الطعم.
- أفنية الري.
- الشرفات (غير المعرضة للشمس).
- الحمامات.
- جدران الاساسات.

الميزات

- قوة التصاق ممتازة على معظم الأسطح.
- يتمتع بتحمل عالي لدرجات الحرارة بين - 40 لغاية 60 درجة مئوية.
- خصائص ميكانيكية ممتازة.
- يسمح بنفاذ أبخرة الماء من خلاله ويمنع تراكم الرطوبة تحت طبقة الطلاء.
- غير سام بعد الجفاف التام.

المقيدات

لا ينصح باستخدام أكواشان آر 100 بلاك في المناطق التالية:

- المناطق المعرضة لأشعة الشمس.
- للعزل المائي في برك السباحة والأسطح الملامسة للمياه المعالجة كيميائياً.

المعايير والمقاييس

أكواشان آر 100 بلاك مطابق للمواصفة ASTM C836 و EN 1504-2.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية ورطوبة نسبية 55%

اللون	أسود
الوزن النوعي	0.05 ± 1.55
زمن الجفاف التام	7 أيام
مدى درجة الحرارة المحتملة	- 40 الى 60 درجة مئوية
القساوة	5 ± 48
ASTM D2240	
مقاومة الالتصاق	1.0 ≤ ميغاباسكال عند 7 أيام
ASTM D4541 BS EN ISO 4624	
مقاومة الشد	1.8 ≤ ميغاباسكال عند 7 أيام
ASTM D412	
الاستطالة	530 % عند 7 أيام
ASTM D412, DIN 52455	
معامل نفاذية بخار الماء	0.8 غم / م ² /ساعة
ASTM E96	

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وجافة وسليمة وخالية من الزيوت والشحوم والشموع. ويجب إزالة طبقات الخرسانة السطحية المفككة ومركبات الإيناع ومواد فك وإزالة الطوبار وأي أجسام مفككة. ويجب ملء أي عدم تجانس في الأسطح بمادة مناسبة. كما يجب أن لا تتجاوز نسبة الرطوبة في السطح 5% كحد أقصى. وتحتاج المنشآت الخرسانية الحديثة الى 28 يوماً على الأقل لتجف.

هام: يحظر تنظيف السطح بالماء.

التأسيس

يمكن تطبيق اكواشان آر 100 بلاك بشكل مباشرة فوق الاسطح الخرسانية المجهزة للتطبيق عليها، في حال التطبيق على اسطح عالية المسامية ينصح بتخفيف اكواشان آر 100 بلاك مع مادة دي سي بي سولفنت بي يو بنسبة 10 - 15 % وتطبيقهم كمادة تأسيس .

للتطبيق على أسطح اخرى يرجى التواصل مع القسم الفني في شركة دي سي بي للمزيد من المعلومات.

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

أكواثان آر 100 بلاك Aquathane R100 Black

التطبيق

يطبق أكواثان آر 100 بلاك باستخدام رول أو فرشاة أو ماكينة رش لاهوائية، يجب تطبيق المنتج على طبقتين على الأقل بفارق زمني لا يتجاوز 48 ساعة بين طبقة وأخرى.

التغطية

- الطبقة الأولى: حد أدنى 0.7 - 0.8 كغم/م².
- الطبقة الثانية: حد أدنى 0.7 - 0.8 كغم/م².
- الاستهلاك الإجمالي: حد أدنى 1.4 - 1.6 كغم/م².

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الانتهاء من التطبيق باستخدام مناشف ورقية ثم يجب مسحها باستخدام محلول دي سي بي بي يو، ولا ينبغي محاولة تنظيف الرول.

التعبئة

أكواثان آر 100 بلاك متوفر بعبوات 25 كغم.

التخزين

أكواثان آر 100 بلاك صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه على درجة حرارة تتراوح بين 5 و 25 درجة مئوية في عبوته الأصلية المحكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يتم التطبيق في مناطق جيدة التهوية مع مراعاة عدم التدخين أو التطبيق بالقرب من اللهب المكشوف. في المناطق المغلقة يلزم استخدام مراوح تهوية وارتداء أقنعة الكربون النشط. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المذيبات أثقل من الهواء وبالتالي تركيز البخار العالي في الهواء هو أقرب إلى الأرض.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

أكواثان آر 100 بلاك يحتوي على مذيبات متطايرة قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القفازة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com