



بيتوبروف 12

Bituproof 12

طلاء بيتوميني مدعم بالألياف ومحسن بالمطاط ذو أساس مائي

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية	
سائل ذو قوام متamasك	الشكل
≤ 52%	المحتوى المتبقى من التبخير ASTM D2939
≥ 25%	محتوى الرماد المتبقى من التبخير ASTM D2939
≥ 55%	محتوى الماء ASTM D2939
≥ 24 ساعة	اختبار تشكيل الطبقة القاسية ASTM D2939
3 ساعات عند 25 درجة مئوية 2 ساعة عند 35 درجة مئوية	الזמן اللازم ل إعادة الطلاء
5 الى 45 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
0.05 ± 1.00 غ/سم ³	الكتافة
3 ساعات عند 25 درجة مئوية 2 ساعة عند 35 درجة مئوية	الזמן اللازم للجفاف (السماكه > 0.4 مم)
- 20 الى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
% 2 ± 65	محتوى البيوتومين ASTM D4
مقاوم لجميع أنواع الأملام المائية، والقاوميات الخفيفة والمحايل الحمضية، المنظفات والمعادن المائية الأكثر شيوعاً	المقاومة الكيميائية
0.2 ميجاباسكال	مقاومة الشد ASTM D412, Die C
> 40 غ/لتر	VOC
ملاحظة: وقت الجفاف يتاثر بسماكه الطبقة المطبقة، ودرجة حرارة السطح، وظروف الرياح	

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

تحضير الأسطح مسألة في غاية الأهمية لضمان الحصول على الأداء الأمثل لبيتوبروف 12. يجب أن تكون الأسطح المراد تغطيتها نظيفة وسليمة وخالية من الزيوت أو الشحوم، وأي تلوث بالزبريت أو الشحوم يجب إزالته بمنظف كيميائي مزيل للشحوم. وقبل تطبيق بيتوبروف 12 يجب تعبئة وسد جميع التقويب في السطح باستخدام مونة أسمانية مناسبة.

بيتوبروف 12

Bituproof 12

الوصف

بيتوبروف 12 هو مستحلب البيوتومين ذو لونبني داكن محسن ومدعم بألياف المطاط، ومجهز من مواد مختارة ليشكل عازل للماء من وطلاء حماية للخرسانة وأعمال البناء.

الإستخدامات

يتوفر بيتوبروف 12 طبقة عازلة للماء وواقية ويستخدم في الحالات التالية:

- الجدران الساندة.
- الأسقف المظللة أو المبلطة.
- الجدران والأساسات.
- الأرضيات الرطبة كالحمامات والمطابخ.
- حيث قد تحدث تشغقات طيفية في الركائز الخرسانية ، فإن بيتوبروف 12 سوف يجسر هذه التشغقات الصغيرة.
- جدران الأقبية الخرسانية.
- بلاطات خرسانية.

الميزات

- من، قادر على تحمل التشغقات التي قد تظهر في الخرسانة.
- يقاوم أيونات الكلوريد والكبريتات الموجودة في المياه الجوفية.
- ذو مكون واحد.
- يطبق بالفرشاة أو الروول أو مكنسة أو مكشطة مطاطية مما يجعله سهل الاستعمال.
- اقتصادي.
- خالي من المذيبات وغير قابل للاشتعال.
- خالي من الأسبستوس.
- لا يتعفن.

المقاييس والمعايير

- يتوافق بيتوبروف 12 مع المعايير الأمريكية، ASTM D1227, Type II, Class 1
- يتوافق بيتوبروف 12 مع المعايير ASTM C309 عند تطبيقه على طبقتين بمعدل 4 م²/لتر/طبقة.



دي سي بي السعودية
المنطقة الصناعية السلي
الرياض - السعودية

info.ksa@dcp-int.com

بيتوبروف 12

Bituproof 12

طبقة التأسيس

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

كسانر المنتجات البيتومينية، يجب أخذ الحفطة والخبر عند تخزين واستعمال هذه المنتجات لتجنب ملامسة هذه المنتجات للجلد أو العين أو الفم. ارتدي ملابس واقية وقفازات للبيدين وحماية للوجه والعين عند التعامل مع هذه المواد. في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بكمية وافرة من الماء، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجر نفسك على التقى.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

لا داعي لتأسيس الأسطح قبل التطبيق بشكل عام، أما في حال كانت الأسطح مغيرة فيجب تأسيسها بطبقات من بيتوبروف 12 المخفر بنفس كثافته من الماء البارد والنظيف وتترك هذه الطبقة حتى تجف.

التطبيق

يفضل تطبيق طبقتين من بيتوبروف 12 بحيث تتفق الطبقة الثانية بشكل عامودي على الطبقة الأولى وذلك بعد 3 ساعات منها على الأقل، بحيث تطبق الطبقة الثانية بعد جفاف الطبقة الأولى. يمكن تطبيق بيتوبروف 12 باستخدام فرشاة أو رول أو مكتنفة أو مكشطة مطاطية.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء أما إذا جفت المادة فتنظف باستخدام محلول دي سي بي.

التعبئة

بيتوبروف 12 متوفراً بعبوات 18 لتر وبراميل 200 لتر.

التغطية

يعتمد معدل التغطية على خصوصية السطح وطريقة التطبيق.

3 - 5 م²/لتر / طبقة في حال استخدامه كطبقة حماية.
1 - 1.5 م²/لتر / طبقة في حال استخدامه كغازل للماء، ينتج سمك فيلم جاف بين 350 - 500 ميكرون لكل طبقة. يُوصى بوضع طبقتين


التخزين

يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ويجب حمايته من التجمد.

الصلاحية

بيتوبروف 12 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج في حال تخزينه بشكل مناسب.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.



دي سي بي السعودية
المنطقة الصناعية السلي
الرياض - السعودية

info.ksa@dcp-int.com

