



بيتوبروف 320

Bituproof 320

طلاء بيتوميني محسن باللاتكس المطاطي المرن للتطبيق بسماكات عالية ذو أساس مائي

الخصائص الفنية عند 25 درجة منوية	
سائل	الشكل
0.02 ± 1.00 غ/سم ³	الكتافة
≤ 50 % كحد أدنى	المحتوى من المواد الصلبة
3 - 5 ساعات	الזמן اللازم للجفاف
بين 5 و 45 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
< 1.5 كيلو نيوتن/م	مقاومة التمزق ASTM D624
≤ 0.15 ميغاباسكال	مقاومة الشد ASTM D412
≤ 1.00 ميغاباسكال	مقاومة الانصاق ASTM D4541
ناجح	مقاومة الحرارة ASTM D2939
ناجح	مقاومة الانجماد ASTM D2939
$Pa.s.m^2 /ng \geq 2$	نفاذية بخار الماء ASTM D3747
40 > غ/لتر	VOC

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

تحضير الأسطح مسألة في غاية الأهمية لضمان الحصول على الأداء الأمثل لبيتوبروف 320. يجب أن تكون الأسطح المراد تعطيبتها نظيفة وسليمة وخالية من الزيوت أو الشحوم، وأي تلوث بالزيوت أو الشحوم يجب إزالته بمنظف كيميائي مزيل للشحوم.

و قبل تطبيق بيتوبروف 320 يجب تعبئة وسد جميع الثقوب في السطح باستخدام مونة اسمانية مناسبة.

طبقة التأسيس

لا داعي لتأسيس الأسطح قبل التطبيق بشكل عام. أما في حال كانت الأسطح مغبرة فيجب تأسيسها بطبقة من بيتوبروف 320 المخفف بنفس كميته من الماء البارد والتقطيف وتترك هذه الطبقة حتى تجف.

التطبيق

يفضل تطبيق طبقتين من بيتوبروف 320 بحيث تتفق الطبقة الثانية بشكل عامودي على الطبقة الأولى وذلك بعد 3 ساعات منها على الأقل، بحيث تطبق الطبقة الثانية بعد جفاف الطبقة الأولى. يمكن تطبيق بيتوبروف 320 باستخدام فرشاة أو الرول أو مكنسة أو مكشطة مطاطية.

الوصف

بيتوبروف 320 هو مستحلب البيتومين ذو لونبني داكن محسن ومدعم باللاتكس المطاطي مجهز من مواد مختارة ليشكل عازل للماء مرن وطلاء حماية يمكن تطبيقه بسماكات عالية للخرسانة وأعمال البناء.

الاستخدامات

يتوفر بيتوبروف 320 طبقة عازلة للماء وواقية ويستخدم في الحالات التالية:

- الجدران الساندة.
- الأسقف المظللة أو المبلطة.
- الأساسات الخرسانية.
- الأرضيات الرطبة كالحمامات والمطابخ.
- الأسطح الخرسانية التي يمكن أن تحدث فيها تشغقات بسيطة، حيث يقوم بيتوبروف 320 بسد وتنطية هذه التشغقات.
- جرمان الأقبية.
- العقدات والبلاطات الخرسانية.
- مناسب للاستخدام كمركب إيناع للخرسانة الطازجة.
- مناسب للاستخدام كطبقة حماية للألواح المعدنية والصفائح الفولاذية المغلفة.

الميزات

- مرن يسد ويعطي التشغق البسيطة التي يمكن أن تحدث في الأسطح الخرسانية.
- يقاوم أيونات الكلوريد والكبريتات الموجودة في المياه الجوفية.
- ذو مكون واحد.
- يطبق بالفرشاة أو الرول أو مكنسة أو مكشطة مطاطية مما يجعله سهل الاستعمال.
- اقتصادي.
- خالي من المذيبات وغير قابل للاشتعال.
- خالي من الأسپستوس (الأمينت).
- لا يتعفن.

المقاييس والمعايير

- يتوافق بيتوبروف 320 مع المعاشرة الأمريكية
ASTM D1227, Type III, Class1
- كما أنه يتوافق مع المعاشرة ASTM C309 كمعامل إيناع عند تطبيقه على طبقتين بمعدل 4 م²/لتر / طبقة.
- بيتوبروف متواافق مع المعاشرة ASTM D3747 نوع 1 و 2.



ببتيوبروف 320

Bituproof 320

ملاحظة:

يجب أن لا تتعرض الأسطح المدهونة ببتيوبروف 320 لمياه الأمطار أو أي مياه راكدة لمدة 72 ساعة على الأقل بعد التطبيق.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء أما إذا جفت المادة فتنظرف باستخدام محلول دي سي بي.

التعينة

ببتيوبروف 320 متوفّر بعبوات 18 لتر وبراميل 200 لتر.

التغطية

يعتمد معدل التغطية على خشونة السطح وطريقة التطبيق.
• 0.3 - 5 م²/لتر / طبقة في حال استخدامه كطبقة حماية.
• 0.1 - 1.5 م²/لتر / طبقة في حال استخدامه كعازل للماء مشكلاً طبقة جافة سماكتها 500 ميكرون، وينصح بتنفيذ طبقتين.

التخزين

يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ويجب حمايته من التجمد.
ببتيوبروف 320 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج في حال تخزينه بشكل مناسب.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

كسائر المنتجات البيئominية، يجب أخذ الحيطة والحذر عند تخزين واستعمال هذه المنتجات لتجنب ملامسة هذه المنتجات للجلد أو العين أو الفم. ارتدي ملابس واقية وقفازات للידיمن وحماية الوجه والعين عند التعامل مع هذه المواد.

في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بكمية وافرة من الماء، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجر نفسك على التقieri.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

ملاحظة

إننا ننسعى جاهدين لنتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلّي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خصم أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتها سواء أكانت لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.

