



بيتوبروف إف إل إكس اس آيه

Bituproof FLX SA

طلاء بيتوميني محسن بالمطاط ذو أساس مائي

الخصائص الفنية عند 25 درجة منوية:	
سائل	الشكل
0.03 ± 1.13	الكتافة
% 2 ± 56	المحتوى من المواد الصلبة
6 - 4 ساعات	الزمن اللازم لاعادة الطلاء
≤ 300 % عند 7 أيام	الاستطالة
≤ 0.50 ميغاباسكال عند 7 أيام	ASTM D412 مقاومة الشد
% 0	ASTM D412 مقاومة ضغط الماء (5 بار)
% 9.5 - 8.5	DIN1048 محتوى المطاط
7 - 3 أيام	*الجاف النهائي
> 40 غم / لتر	VOC

*يعتمد على درجة الحرارة المحيطة والرطوبة النسبية وسمك الطلاء.

الوصف

بيتوبروف إف إل إكس اس آيه هو بيتومين ذو أساس مائي محسن ومدعى بمطاط الأكريليك عالي المرونة، و مجهز من مواد مختارة ليشكّل عازل للماء من وطاء حماية للخرسانة وأعمال البناء.

الإستخدامات

يوفر بيتوبروف إف إل إكس اس آيه طبقة عازلة للماء في الحالات التالية:

- الجدران الساندة.
- الأساسات والأقبية الخرسانية.
- الأسقف المظللة أو المبطلة.
- الأرضيات الرطبة كالحمامات والمطابخ (تحت البلاط).
- اصلاح الأغشية الاسفلانية.

الميزات

- ذو مكون واحد، جاهز للاستخدام.
- من، قادر على تحمل الشفوف التي قد تظهر في الخرسانة.
- قدرة استطالة عالية جداً.
- التصاق ممتاز على مختلف الأسطح.
- يقاوم أيونات الكلوريد والكبريتات الموجودة في المياه الجوفية.
- خالي من المذيبات وغير قابل للاشتعال.
- خالي من الأسبستوس.
- لا يتعفن.
- يحتوي على نسبة عالية من المطاط.

المقاييس والمعايير

- يتوافق بيتوبروف إف إل إكس اس آيه مع المتطلبات الفيزيائية للمواصفة 2 ASTM D1227- 13, Type III, Class الأمريكية.
- كما أنه يتوافق مع المواصفة ASTM C 309 كمعامل إيناع عند تطبيقه على طبقتين بمعدل $4 \text{ m}^2 / \text{لتر} / \text{طبقة}$.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

تحضير الأسطح مسألة في غاية الأهمية لضمان الحصول على الأداء الأمثل لبيتوبروف إف إل إكس اس آيه. يجب أن تكون الأسطح المراد تغطيتها نظيفة وسليمة وخالية من الزيوت أو الشحوم، وأي تلوث بالزيوت أو الشحوم يجب إزالته بمنظف كيميائي مزيل للشحوم. وقبل تطبيق بيتوبروف إف إل إكس اس آيه يجب تعبيئة وسد جميع الثقوب في السطح باستخدام مونة أسمنتية مناسبة.

التأسيس

لا داعي لتأسيس الأسطح قبل التطبيق بشكل عام. أما في حال كانت الأسطح مغيرة فيجب تأسيسها بطبقة من بيتوبروف إف إل إكس اس آيه المخفف بنفس كميته من الماء البارد والنظيف وتترك هذه الطبقة حتى تجف.

التطبيق

يوصى بوضع طبقتين من بيتوبروف إف إل إكس اس آيه. يجب تطبيق الطبقة الثانية بزاوية قائمة على الطبقة الأولى. اترك 4 - 6 ساعات بين الطبقات. اخلط المادة جيداً قبل الاستخدام. يمكن تطبيق بيتوبروف إف إل إكس اس آيه بواسطة فرشاة أو مكنسة أو مكشطة مطاطية.

بیتیوپروف اے اے ایکس اے آئیہ Bituproof FLX SA

الاشتعال

التَّذْكِيرَةُ

بیتیوبروف اے اے اس آئیہ غیر قابل للاشتعال۔

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء أما إذا جفت المادة فتنظرف باستخدام محلول دي سى بي.

المزيد من منتجات شركة DCP

التجزئة

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
 - مواد معالجة الأسطح
 - الجراوات ومواد زراعة قضبان التسلیح
 - مونا منخصصة لاصلاح الخرسانة
 - أنظمة الأرضيات المتخصصة
 - طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
 - المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد مليء الفواصل
 - المواد العازلة لتسرب المياه
 - مواد التأسيس والمواد الرابطة
 - لواصق وروبات البلاط
 - القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
 - مواد تقوية العناصر الانشائية

الخطبة

- 3 - 5 م²/لتر/طبقة في حال استخدامه كطبقة حماية.
 - 1 - 1.5 م²/لتر/طبقة في حال استخدامه كعازل للماء. مشكلأ طفة جافة سماكتها 500 ميكرون، وينصح بتنفيذ طبقتين.

التجزء

يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ويجب حمايته من التجمد.
يبتذل ببروف إف إل إكس اس آيه صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ
الإنتاج في حال تخزينه على درجة حرارة تتراوح بين 5 و 40 درجة
مئوية

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني، في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

كمسان المنتجات البيتمينية، يجب أخذ الحيطه والحدر عند تخزين واستعمال هذه المنتجات لتجنب ملامسة هذه المنتجات للجلد أو العين أو الفم. ارتدي ملابس واقية وقفازات للدين وحماية الوجه والعين عند التعامل مع هذه المواد. في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بكمية وافرة من الماء، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجبر نفسك على التقى.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

دبي الصناعية
المنطقة الصناعية
المدينة الصناعية الثالثة
السعوية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن تحمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناءً على نصيحة أو معاصرة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com