



بيتوبروف إف إل إكس Bituproof FLX

طلاء بيتوميني محسن بالمطاط ذو أساس مائي

الوصف

بيتوبروف إف إل إكس هو بيتومين ذو أساس مائي محسن ومدعم بمطاط الأكريليك عالي المرونة، و مجهز من مواد مختارة ليشكل عازل للماء مرن وطلاء حماية للخرسانة وأعمال البناء.

التطبيقات

يوفر بيتوبروف إف إل إكس طبقة عازلة للماء في الحالات التالية:

- الجدران الساندة.
- الأساسات والأقبية الخرسانية.
- الأسقف المظلة أو المبلطة.
- الأرضيات الرطبة كالحمامات والمطابخ (تحت البلاط).
- اصلاح الأغشية الأسفلتية.

الميزات

- ذو مكون واحد، جاهز للاستخدام.
- مرن، قادر على تحمل الشقوق التي قد تظهر في الخرسانة.
- قدرة استتالة عالية جداً.
- التصاق ممتاز على مختلف الأسطح.
- يقاوم أيونات الكلوريد والكبريتات الموجودة في المياه الجوفية.
- خالي من المذيبات وغير قابل للاشتعال.
- خالي من الأسبستوس.
- لا يتعفن.
- يحتوي على نسبة عالية من المطاط.

المقاييس والمعايير

- يتوافق بيتوبروف إف إل إكس مع المتطلبات الفيزيائية للمواصفة الأمريكية ASTM D1227-13, Type II, Class1
- كما أنه يتوافق مع المواصفة ASTM C309 كعامل إيناع عند تطبيقه على طبقتين بمعدل 4 م²/لتر / طبقة.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

تحضير الأسطح مسألة في غاية الأهمية لضمان الحصول على الأداء الأمثل لبيتوبروف إف إل إكس. يجب أن تكون الأسطح المراد تغطيتها نظيفة وسليمة وخالية من الزيوت أو الشحوم، وأي تلوث بالزيوت أو الشحوم يجب إزالته بمنظف كيميائي مزيل للشحوم. وقبل تطبيق بيتوبروف إف إل إكس يجب تعبئة وسد جميع الثقوب في السطح باستخدام مونة اسمنتية مناسبة.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية:

الشكل	سائل
الكثافة	0.03 ± 1.07
المحتوى من المواد الصلبة	2 ± 55 %
الزمن اللازم لاعادة الطلاء	4 - 6 ساعات
الاستطالة	≤ 850 % عند 7 أيام
ASTM D412	
مقاومة الشد	≤ 0.20 ميغاباسكال عند 7 أيام
ASTM D412	
مقاومة ضغط الماء (5 بار)	0 %
DIN1048	
محتوى المطاط	8.5 - 9.5 %
VOC	> 40 غم/لتر

التأسيس

لا داعي لتأسيس الأسطح قبل التطبيق بشكل عام. أما في حال كانت الأسطح مغيرة فيجب تأسيسها بطبقة من بيتوبروف إف إل إكس المخفف بنفس كميته من الماء البارد والتنظيف وترك هذه الطبقة حتى تجف.

التطبيق

يفضل تطبيق طبقتين من بيتوبروف إف إل إكس بحيث تنفذ الطبقة الثانية بشكل عامودي على الطبقة الأولى وذلك بعد 4 - 6 ساعات منها على الأقل، بحيث تطبق الطبقة الثانية بعد جفاف الطبقة الأولى. يمكن تطبيق بيتوبروف إف إل إكس باستخدام فرشاة أو مكنسة أو مكشطة مطاطية.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء أما إذا جفت المادة فتنظف باستخدام محلول دي سي بي.

التعبئة

بيتوبروف إف إل إكس متوفر بعبوات 18 لتر وبراميل 200 لتر.

التغطية

- 3 - 5 لتر/م² / طبقة في حال استخدامه كطبقة حماية.
- 1 - 1.5 لتر/م² / طبقة في حال استخدامه كعازل للماء. مشكلاً طبقة جافة سماكتها 500 ميكرون، وينصح بتنفيذ طبقتين.

بيتوبروف إف إل إكس Bituproof FLX

التخزين

بيتوبروف إف إل إكس صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج في حال تخزينه على درجة حرارة تتراوح بين 5 و 40 درجة مئوية. يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ويجب حمايته من التجمد.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

كسائر المنتجات البيتومينية، يجب أخذ الحيطة والحذر عند تخزين واستعمال هذه المنتجات لتجنب ملامسة هذه المنتجات للجلد أو العين أو الفم. ارتدي ملابس واقية وقفازات لليدين وحماية للوجه والعيون عند التعامل مع هذه المواد.

في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بكمية وافرة من الماء، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجبر نفسك على التقيؤ.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

بيتوبروف إف إل إكس غير قابل للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com