

Cemamil G350



Adjuvant de broyage pour réduire l'énergie de broyage et améliorer la résistance initiale et finale du ciment

DESCRIPTION

Cemamil G350 est un additif liquide formulé à partir de polymères sélectionnés, conçu pour faciliter le broyage et inhiber la prise du ciment. Cemamil G350 est spécialement formulé pour améliorer la résistance du ciment à court et à long terme.

APPLICATIONS

Le Cemamil G350 a été formulé comme adjuvant de broyage et additif d'amélioration de la résistance du ciment lors de la production de ciment. Il convient à diverses méthodes de broyage, notamment les broyeurs à boulets, les broyeurs verticaux, etc.

AVANTAGES

- » Amélioration de la résistance du ciment à court et à long terme.
- » Optimisation de l'efficacité des opérations en cimenterie.
- » Réduction des coûts énergétiques liés au broyage grâce à un temps de broyage plus court nécessaire pour obtenir la finesse de ciment souhaitée.
- » Diminution des émissions de CO₂ grâce à une consommation d'énergie réduite lors du broyage.
- » Réduction des coûts de production du ciment.
- » Meilleur rendement du broyeur et augmentation du débit de ciment grâce à la réduction de l'agglomération.

COMPATIBILITÉ

Le Cemamil G350 peut être utilisé pour tous les types de ciment.

MÉTHODE D'UTILISATION

Le Cemamil G350 doit être ajouté au clinker à l'aide de doseurs automatiques qui distribuent la quantité exacte de Cemamil G350, soit par ajout à l'alimentation du broyeur à clinker, soit directement dans le broyeur.

DOSAGE

Le dosage recommandé de Cemamil G350 est de 0,02 à 0,10 % du poids du ciment (0,2 à 1 kg par tonne de ciment).

Des essais en laboratoire et en cimenterie doivent être réalisés afin de déterminer le dosage optimal de Cemamil G350 permettant de répondre aux exigences de performance, compte tenu des matériaux et des conditions d'utilisation réelles.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES @ 25°C:

Couleur:	liquide brun foncé
Densité:	1.10 ± 0.02
Viscosité: N ₃ S ₅₀	30 - 40 cP
pH:	9 - 11

CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS

Le Cemamil G350 a été testé et utilisé dans l'industrie du ciment. Il est conforme à la norme ASTM C465-22 en tant qu'additif de traitement non nocif.

NETTOYAGE

Le Cemamil G350 peut être lavé à l'eau froide.

EMBALLAGE

Le Cemamil G350 est disponible en fûts de 210 litres et en réservoirs de 1000 litres, ou en camions-citernes.

STOCKAGE

Cemamil G350 se conserve 12 mois à compter de sa date de fabrication s'il est stocké dans son emballage d'origine non ouvert, à une température supérieure à 5 °C.

Si ces conditions sont dépassées, contacter le service technique DCP pour avis.

PRÉCAUTIONS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Cemamil G350 n'est pas classé comme matière dangereuse. Cemamil G350 ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Fiche de Données de Sécurité.

FEU

Le Cemamil G350 est ininflammable.



Cemamil G350

PLUS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION DON

Une large gamme de produits chimiques pour la construction sont fabriqués par DCP, notamment:

- » Adjuvants pour béton.
- » Traitements de surface
- » Coulis et ancrages.
- » Réparation de béton.
- » Systèmes de revêtement de sol.
- » Revêtements protecteurs.
- » Scellants.
- » Imperméabilisation.
- » Adhésifs.
- » Colles et coulis pour carrelage.
- » Produits de construction.
- » Renforcement structure.

Abidjan Marcory Zone 4A
Rue Thomas Edison Résidence Foua
Ivory Coast
info.ivory.coast@dcp-int.com
www.dcp-int.com

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence