



سيمكوت باتي Cemcoat Putty

معجونة اسمنتية عالية الأداء ومقاومة للماء للتطبيقات الداخلية والخارجية

الوصف

سيمكوت باتي معجونة اسمنتية ناعمة معززة بالبوليمرات مصممة خصيصاً للتطبيق قبل القصارة والدهانات التجميلية في المناطق الداخلية والخارجية.

سيمكوت باتي مكون من خليط من الإسمنت والجير وبوليمرات ومضافات خاصة طاردة للماء والذي ينتج عند خلطه بالماء مزيج ناعم مناسب للتطبيق كمعجونة ناعمة أو لتعبئة الشقوق والثقوب الصغيرة على الأسطح العمودية والعلوية في المناطق الجافة والرطبة.

التطبيقات

سيمكوت باتي مصمم لتحمل الظروف الرطبة في المناطق الداخلية والخارجية في العديد من التطبيقات منها على سبيل المثال:

- قصارة ناعمة ومعجونة للجران على الأسطح الناعمة مثل الخرسانة الوسيمة وألواح الإسمنت لتوفير سطح منتظم وجاهز للدهان.
- تعبئة الشقوق والثقوب الصغيرة.

الميزات

- يوفر حماية ممتازة للدهانات ضد الرطوبة.
- مقاومة ممتازة للظروف الجوية.
- إمتصاصية منخفضة للماء.
- قصارة اسمنتية مقاومة للتقلص.
- سهل التطبيق، يوفر سطح ناعم يمكن حفه بسهولة باستخدام ورق زجاج.
- ذو مكون واحد، يحتاج فقط للخلط بالماء.
- يتمتع بقوام متماسك يجعله سهل التطبيق على الأسطح العلوية والعمودية.
- سهل التطبيق بالمالج.
- سهل التطبيق باستخدام سكين المعجونة.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد من ان جميع الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت أو الشحوم أو أي طبقات ضعيفة ومفككة.

الخصائص الفنية. W/P = 0.4:

اللون	أبيض أو رمادي
الكثافة الرطبة	1.75 ± 0.1 غم/سم ³
سماعة التطبيق	لغاية 3 مم
مقاومة الالتصاق	≤ 1 ميغاباسكال عند 28 يوم
ASTM D4541	
مقاومة الانضغاط	≤ 6 ميغاباسكال عند 28 يوم
ASTM C109	
مقاومة التثني	≤ 3 ميغاباسكال عند 28 يوم
ASTM C348	
زمن عمل الخلطة	60 - 120 دقيقة
زمن الشك النهائي	8 - 9 ساعات
ASTM C191	

طبقة التأسيس

في الظروف العادية لا حاجة لأي نوع من مواد التأسيس قبل التطبيق سيمكوت باتي، إنما يجب تبليل الأسطح كلياً بالماء قبل تطبيق المادة عليها باستثناء عند التطبيق على ألواح الجبصين.

الخلط

لضمان خلط متجانس يلزم استخدام خلاط ميكانيكي أو متقاب مزود بريشة مناسبة.
يُضاف 7.8 - 8.2 لتر من الماء لكل كيس وزن 20 كغم إلى وعاء نظيف، ومن ثم يضاف المنتج بشكل تدريجي إلى الوعاء مع استمرارية عملية الخلط بسرعة بطيئة (400 - 600 دورة بالدقيقة). يجب أن يستمر الخلط لغاية الحصول على مزيج منتظم، يترك المزيج لمدة 5 دقائق ومن ثم يعاد تحريكه قبل الاستعمال مباشرةً.

التطبيق

السماعة الملائمة للتطبيق يجب أن لا تتعدى 3 مم للطبقة الواحدة باستخدام مالج أو سكين معجونة معدنية. إذا تطلب الأمر سماكات أعلى يمكن تطبيق أكثر من طبقة بحيث تطبق الطبقة الثانية بعد الجفاف المبدئي للطبقة الأولى، مع ملاحظة احتمالية حدوث شقوق شعرية على السماكات العالية. بعد الجفاف الكامل للمادة (24 ساعة) يمكن تنعيم السطح باستخدام ورق زجاج مناسب.

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

سيمكوت باتي

Cemcoat Putty

المقيدات

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يمكن أن يسبب منتج سيمكوت باتي تهيجاً للجلد والعين. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بالماء النظيف لمدة 10 دقائق على الأقل واطلب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

سيمكوت باتي مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماسيتك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لوصق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

- في الحالات التي يتوقع فيها وجود رطوبة في الطبقة السفلية، ولمنع الطبقة اللاحقة لمعجونة سيمكوت باتي من التقشير، يجب أن تكون الطبقة اللاحقة عبارة عن طلاء يسمح بنفاذ بخار الماء من خلاله مثل طلاء الإيبوكسي ذو الأساس المائي أو الدهانات المستحلبة.
- بالرغم من أن سيمكوت باتي مقاومة للماء، إلا أنها غير مصممة لمنع و مقاومة ضغط الماء السلبي. في مثل هذه الحالات، يجب تطبيق طلاء اسمنتى مضاد للماء مثل "سيتسيل بي" قبل تطبيق معجونة سيمكوت باتي.

التنظيف

يجب تنظيف كافة الأدوات المستخدمة مباشرة بالماء، يمكن تنظيف المواد المتصلبة بطريقة ميكانيكية.

التعبئة

سيمكوت باتي متوافر بأكياس 5 و 20 و 25 كغم.

التغطية

حوالي 16 لتر / 20 كغم، أي ما يعادل 16 م² لكل كيس وزن 20 كغم على سماكة 1 مم.

التخزين

منتج سيمكوت باتي صالح لمدة 18 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه على درجات حرارة ما بين 5 و 35 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن تحمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



الخبرة



الجودة



الشمولية

www.dcp-int.com