



سيمفكس 2 سي فلكسبل Cemfix 2C Flexible

لاصق بلاط اسمنتي محسن ثنائي التركيب عالي المرونة يتمتع بمقاومة عالية للانزلاق وزمن عمل طويل للخلطة

الوصف

سيمفكس 2 سي فلكسبل لاصق بلاط ثنائي التركيب يتكون من مزيج خاص من الإسمنت ورمل حسن التدرج مع مضافات خاصة يشكل عند خلطه مع سائل من اللاتكس الصناعي المعزز بالبوليمرات لاصق بلاط عالي الأداء يتمتع بقدرة التصاق استثنائية ومرونة عالية. هذه المزايا تجعل سيمفكس 2 سي فلكسبل مثاليا لتثبيت جميع أنواع البلاط كبير الحجم والحجر في المناطق الداخلية والخارجية الجافة والمعرضة للبلل أو المغمورة بالماء بشكل دائم.

يتنصح باستخدام سيمفكس 2 سي فلكسبل بشدة في حالات تثبيت البلاط الاستثنائية مثل التبلط على الأسطح الإنشائية المعرضة إلى اهتزازات خفيفة أو التبلط على الأسطح المبلطة مسبقا.

الاستخدامات

- تثبيت البلاط والحجر الطبيعي ثقيل الوزن أو ذي الأبعاد الكبيرة على الأسطح الخرسانية أو المونة أو السكريد أو القفصاة الإسمنتية.
- مثالي لتثبيت البلاط الجديد على الأسطح المبلطة مسبقا.
- تثبيت جميع أنواع بلاط السيراميك والحجر على الأسطح الإنشائية المعرضة إلى اهتزازات محدودة.
- التثبيت الدائم لجميع أنواع بلاط السيراميك والبورسلان وغيرها من أنواع البلاط ذات الامتصاصية المنخفضة في المناطق المغمورة بالماء مثل برك السباحة والنوافير وخزانات مياه الشرب.
- مثالي للحمامات والمطابخ وغيرها من الأماكن المعرضة للبلل.
- ممتاز للتطبيقات الخارجية مثل الشرفات والتراس.
- مثالي للاستخدام مع أنظمة التدفئة تحت البلاط.
- يتمتع بقوام متماسك، ممتاز للتطبيق على الجدران.
- للتطبيق على الألواح الجاهزة مثل الألواح الجبسية والألواح الإسمنتية.
- يمكن تطبيقه على الاسطح المعدنية حسب نوع المعدن وخشونة السطح واتجاه التطبيق و الظروف المحيطة. استشر القسم الفني في DCP للحصول على المزيد من المعلومات و التوصيات.

الميزات

- قوة التصاق استثنائية بين كافة أنواع البلاط وجميع الأسطح الإنشائية الشائعة.
- أداء مثالي في المناطق المغمورة بالماء.
- زمن عمل طويل للمادة بعد تطبيقها.
- سهل الاستخدام، يتمتع بقوام متماسك مع تشغيلية ممتازة.

الخصائص الفنية:

اللون	أبيض أو رمادي
الكثافة الرطبة	1.70 ± 0.1 غم/سم ³
زمن عمل الخلطة	ساعتان عند 25 درجة مئوية
زمن العمل المفتوح بعد التطبيق	30 دقيقة
ISO 13007-2,4.2	مقاومة الالتصاق بحسب ISO 13007-2,4.4
عند الظروف المعيارية بعد 28 يوم	1.0 ≤ ميغاباسكال
بعد التعرض للحرارة	1.0 ≤ ميغاباسكال
بعد الغمر بالماء	1.0 ≤ ميغاباسكال
بعد دورات الانجماد والذوبان	1.0 ≤ ميغاباسكال
الانزلاق	0.5 ≥
ISO 13007-2,4.2	VOC
ASTM D2369	10 ≥ غم/لتر
	متوافق مع LEED

المقيدات

لا يستعمل في الحالات التالية:

- للتطبيقات التي تحتاج سماكات عالية من اللاصق.
- في الحالات التي تتطلب استخدام الأسطح مباشرة بعد تبلطها على الأسطح المطاطية والخشب و PVC.

المعايير والمقاييس

- سيمفكس 2 سي فلكسبل متوافق مع المواصفات التالية:
- BS EN 12004 و ISO 13007-1 بوصفه لاصق بلاط اسمنتي محسن مع مقاومة للانزلاق وزمن عمل مفتوح طويل وعالي المرونة (C2TES2)
- ANSI A118.4 لمتطلبات اجهادات القص

طريقة الاستعمال

تحضير الأسطح

يلزم التأكد ابتداء أن جميع الأسطح المراد التطبيق عليها نظيفة وخالية من الزيوت أو الشحوم أو الغبار أو الطلاء أو أي مواد مفككة. عند التطبيق على الأسطح الخرسانية والاسمنتية يلزم التأكد أنها جاهزة وقد تم ابعائها بشكل كافٍ بالإضافة لكونها ثابتة الأبعاد، لذا ينصح بتركها لفترة زمنية كافية للسماح لها بالانكماش والاستطالة بحرية.



سيمفكس 2 سي فلكسبل Cemfix 2C Flexible

- في حالة البلاط ذي الأبعاد الكبيرة أو البلاط ثقيل الوزن حيث يصعب حمل وزن البلاط على اللاصق بمفرده، يلزم دائماً تثبيت البلاط من الأسفل إلى الأعلى، وفي حال الحاجة إلى تثبيت أكثر من صفيين من البلاط بشكل متعاقب يلزم الاستعانة بوسائل تثبيت ميكانيكية مناسبة مثل مسامير دعم مؤقتة توضع في الفراغات بين البلاط أو مرابط دعم مائلة.
- للمزيد من المعلومات تواصل مع القسم التقني في شركة DCP.

التعبئة

منتج سيمفكس 2 سي فلكسبل متوافر بأكياس 15.3 كغم بوردرة مع 4.7 كغم للمكون السائل

التغطية

حوالي 4 م²/كيس وزن 20 كغم على سماكة 3 مم

التخزين

منتج سيمفكس 2 سي فلكسبل صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه على درجة حرارة تتراوح ما بين 5 و 35 درجة مئوية. تجنب استخدام المنتج في حال عدم تحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

على اعتبار أن منتج سيمفكس 2 سي فلكسبل يحتوي على اسمنت ورمل يمكن أن يسبب المنتج تهيجاً للعين والجلد. في حال التلامس العرضي مع العين تُغسل بكمية وافرة من الماء لمدة 10 دقائق مع طلب الاستشارة الطبية.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

سيمفكس 2 سي فلكسبل مادة غير قابلة للاشتعال.

عند التطبيق على الألواح الجبسية والألواح القصارا والسكريد أو أي أسطح اسمنتية عالية المسامية مثل الطوب المفرغ والخرسانة الرغوية يلزم التأكد أولاً أنها جافة كلياً وخالية من الغبار. يجب تطبيق طبقة تأسيس على هذه الأسطح باستخدام كي بوند 2000 مخفف بالماء بنسبة 1 إلى 2 من الحجم (1 جزء من كي بوند 2000 إلى 2 جزء من الماء).

تجنب وضع البلاط على فواصل التمدد والتقلص، يجب ملء هذه الفواصل باستخدام مواد عزل مرنة مناسبة من منتجات فلكس سيل التي تنتجها شركة DCP.

الخلط

لضمان أفضل النتائج عند الخلط، يلزم استخدام خلط ميكانيكي أو مثقاب مزود بريشة مناسبة.

يتم إضافة الجزء السائل من سيمفكس 2 سي فلكسبل إلى وعاء نظيف. و من ثم تضاف البوردرة إلى الوعاء ببطء مع استمرارية عملية الخلط بسرعة 400 - 600 دورة بالدقيقة.

يجب أن يستمر الخلط لمدة 3 دقائق لغاية الحصول على خليط منتظم وخالي من التكتلات. اترك الخليط ليرتاح لمدة 2 - 3 دقائق، ومن ثم اعد خلطه لدقيقة إضافية.

التطبيق

- افرد طبقة رقيقة من اللاصق على السطح باستخدام الحافة المستوية من المالج.
- مشط المادة اللاصقة أفقياً باستخدام مالج مسنن مناسب لتحقيق طبقة بسماكة 2 إلى 5 مم.
- يثبت البلاط بضغطة بشكل محكم فوق المنطقة المنفذة لضمان التصاق كامل مع اللاصق.
- ينصح دائماً بالعمل ضمن مساحات منتظمة بحيث يمكن أن تغطي المناطق المراد تبليطها ضمن زمن العمل المفتوح للخلطة بعد تطبيقها.
- تترك الأسطح بعد تبليطها لمدة 24 ساعة قبل تطبيق الروبة عليها.

التنظيف

كل الأدوات المستخدمة يجب ان تنظف فوراً بالماء بعد الانتهاء من استخدامها. المواد المتصلبة تنظف بطريقة ميكانيكية.

ملاحظات

- تجنب تطبيق المنتج على درجة حرارة أقل من 2 درجة مئوية.
- للأماكن المعرضة لحركة مشاة عالية أو للأسطح المغمورة بالماء ينصح دائماً بتطبيق طبقة من اللاصق على ظهر البلاط لضمان تغطية كاملة.

سيمفكس 2 سي فلكسبل Cemfix 2C Flexible



المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبوات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

سيمفكس 2 سي فلكسبل Cemfix 2C Flexible



ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com