

Cemflow Primer

Émulsion de copolymère styrène-acrylique à base d'eau de haute qualité pour apprêter et sceller les substrats en béton et en maçonnerie



DESCRIPTION

Cemflow Primer est une émulsion de copolymère acrylique styrène à base d'eau transparente de haute qualité conçue pour sceller les sols en béton et les surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures. Cemflow Primer convient à une application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation, pour lier le béton frais et les systèmes cimentaires aux substrats de béton et de maçonnerie durcis.

APPLICATIONS

Cemflow Primer est utilisé comme scellant/apprêt pour les substrats neufs et anciens en béton et en maçonnerie.

Le produit est idéal pour une utilisation comme scellant/apprêt sous les systèmes de revêtements de sol en ciment dans les entrepôts, garages, ateliers, usines de transformation des aliments, usines de production, salles d'exposition, etc.

AVANTAGES

- » Un composant, facile à utiliser.
- » La force d'adhérence élevée offre une excellente adhérence sur les substrats en béton et en maçonnerie.
- » Excellente flexibilité.
- » Excellente résistance à l'eau.
- » À base d'eau; tolérant l'humidité.
- » Faible teneur en COV ; est conforme aux exigences LEED.

MÉTHODE D'UTILISATION

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Le substrat doit être sain, sec, complètement durci (non sujet au retrait) et exempt d'huile, de graisse, de poussière et d'autres contaminants. Les éventuelles laitances ou matériaux de traitement de surface doivent être éliminés par des moyens mécaniques tels que le grenailage.

APPLICATION

Appliquer Cemflow Primer dilué avec 3 parts d'eau potable avec un pulvérisateur à basse pression sur les surfaces préparées ; Le pinceau et le rouleau peuvent être utilisés pour les petites surfaces. Appliquer 2 couches de Cemflow Primer ; La deuxième couche doit être appliquée à angle droit par rapport à la première couche.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES @ 23°C:

Couleur:	Clair une fois sec
Densité:	1.03 ± 0.03 g/cm ³
Du contenu solide:	50 ± 2%
Délai de recouvrement:	
Minimum	2 h
Maximum	24 h
Température d'application:	5 to 35°C
Temps de séchage:	1:30 hr, dépend de la porosité du substrat
VOC:	< 30 g/ltr (conforme à LEED)

La deuxième couche peut être appliquée dès que la première couche est initialement sèche. Le temps de séchage dépend du support et des conditions ambiantes. Si le temps de recouvrement est dépassé, la première couche doit être abrasée avec du papier de verre avant l'application de la deuxième couche.

Une ventilation adéquate doit être assurée pour garantir que le séchage et le durcissement nécessaires du matériau soient obtenus.

LIMITES

- » Cemflow Primer ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5°C.
- » Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 8 heures.
- » Ne pas appliquer sur des surfaces traitées avec des produits de cure.

NETTOYAGE

Les outils et équipements peuvent être nettoyés à l'eau lorsque le produit est encore humide. Les matériaux durcis doivent être nettoyés mécaniquement.

EMBALLAGE

Cemflow Primer est disponible en packs de 1, 5 et 25 litres.





Cemflow Primer

COUVERTURE

Le taux de couverture est de 16 à 17 m²/kg par couche pour obtenir une épaisseur de film sec d'environ 25 microns par couche.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à des températures comprises entre 5°C et 25°C.

DURÉE DE CONSERVATION

Cemflow Primer a une durée de conservation de 6 mois à compter de la date de fabrication s'il est stocké dans des conditions sèches dans ses emballages d'origine non ouverts.

Si ces conditions sont dépassées, contacter le service technique DCP pour avis.

PRÉCAUTIONS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour toutes les peintures acryliques, des précautions doivent être prises lors de l'utilisation et du stockage pour éviter tout contact avec la peau, les yeux et la bouche. Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et une protection des yeux/du visage.

En cas de contact accidentel avec la peau, retirer immédiatement avec beaucoup d'eau propre. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin - ne pas faire vomir.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Fiche de Données de Sécurité.

FEU

Cemflow Primer est à base d'eau et ininflammable.

PLUS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION DON

Une large gamme de produits chimiques pour la construction sont fabriqués par DCP, notamment:

- » Adjuvants pour béton.
- » Traitements de surface
- » Coulis et ancrages.
- » Réparation de béton.
- » Systèmes de revêtement de sol.
- » Revêtements protecteurs.
- » Scellants.
- » Imperméabilisation.
- » Adhésifs.
- » Colles et coulis pour carrelage.
- » Produits de construction.
- » Renforcement structure.

Abidjan Marcory Zone 4A
Rue Thomos Edison Résidence Foua
Ivory Coast
info.ivory.coast@dcp-int.com
www.dcp-int.com

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence



05-0063-IC-A-2026