DCP® Vitrulan® SDA4412

Tissu en fibre de verre pour renfort de plâtre

DESCRIPTION

DCP® Vitrulan® SDA4412 est un tissu de fibre de verre à armure ouverte haute performance résistant aux alcalis, spécialement conçu pour renforcer les enduits cimentaires dans les zones internes et externes.

DCP® Vitrulan® SDA4412 représente la meilleure alternative aux treillis métalliques traditionnels couramment utilisés lors des enduits à forte épaisseur pour éliminer les fissures de retrait au séchage. Il peut également améliorer considérablement la résistance aux chocs de la couche de plâtre de base lorsqu'il est utilisé conjointement avec des systèmes composites d'isolation thermique externe (ETICS).

APPLICATIONS

- DCP® Vitrulan® SDA4412 est utilisé pour renforcer l'enduit dans les applications internes et externes des nouveaux bâtiments et des projets de réhabilitation.
- Il est également compatible avec la gamme de produits Thermofix pour améliorer la résistance aux chocs du système composite d'isolation thermique externe (ETICS/EIFS).

AVANTAGES

- Contrôle les fissures de retrait dans les enduits.
- Excellente résistance aux alcalis.
- Facile à installer.
- N'est pas affecté par l'humidité et est sans corrosion.
- Rentable.
- Compatible avec les gammes de produits Thermofix et Proplast.

NORMES

DCP® Vitrulan® SDA4412 est conforme aux exigences ETAG004.

MÉTHODE D'UTILISATION

Le support doit être sain, propre et exempt d'huile, de graisse et d'autres contaminations. Pré-tremper le support avec de l'eau propre avant l'application de l'enduit.

A l'aide d'une truelle appropriée, appliquer l'enduit sur 2/3 de l'épaisseur totale requise, puis presser doucement le treillis pendant que la couche d'enduit est encore humide.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:	
Poids:	160 g/cm²
Taille des mailles:	6 x 6 mm
Résistance à la traction chaîne/trame:	1900/2000 N/5 cm

Veiller à ce que les joints du treillis se chevauchent de 100 mm. Appliquer la couche finale d'enduit pendant que la couche initiale est encore humide afin que le treillis soit totalement noyé dans l'enduit.

EMBALLAGE

DCP® Vitrulan® SDA4412 est disponible en rouleaux de 0,15 x 50 m, 0,20 x 50 m et 1,0 x 50 m.

STOCKAGE

Conservez les rouleaux dans un endroit sec et propre.

PRÉCAUTIONS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Il n'y a aucun risque pour la santé associé au DCP® Vitrulan® SDA4412 en utilisation normale.

FEU

DCP® Vitrulan® SDA 4412 est ininflammable.

DCP® Vitrulan® SDA4412

PLUS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION DON

Une large gamme de produits chimiques pour la construction sont fabriqués par DCP, notamment:

- Adjuvants pour béton.
- Traitements de surface
- Coulis et ancrages.
- Réparation de béton.
- Systèmes de revêtement de sol.
- Revêtements protecteurs.
- Scellants.
- Imperméabilisation.
- Adhésifs.
- Colles et coulis pour carrelage.
- Produits de construction.
- Renforcement structure.

Note:
We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.