

# DonPlast Tinci

Mortar pe bază de ciment pentru tencuieli fine și reparații manuală/  
mecanizată



## DESCRIERE

DonPlast Tinci este un mortar de înaltă performanță pe bază de ciment; produsul este gata preparat și conține un amestec unic de ciment, agregate și polimeri special selectați care în amestec cu apa rezultă un mortar fin ușor de lucrat, potrivit pentru tencuieli fine sau lucrări de reparații la interior sau exterior.

## APLICAȚII

- » Potrivit pentru finisajul tencuielilor fine și lucrărilor de reparații
- » Potrivit pentru aplicații la interior sau la exterior.
- » Ușor de aplicat, necesită doar adăugare de apă.

## AVANTAJE

- » Produsul prezintă o bună aderență.
- » Este gata de folosire, necesită doar amestecarea cu apă.
- » Este potrivit pentru aplicații la interior și la exterior.
- » Conține polimer pentru controlul fisurilor.
- » Prezintă proprietăți tixotropice permițând aplicarea în straturi, pe suport vertical sau de suprafață.
- » Prezintă aderență îmbunătățită.

## LIMITĂRI

Nu este recomandat a se aplica DonPlast Tinci pe substrat din lemn, plastic, metal, gipscarton.

## STANDARDE

DonPlast Tinci este în conformitate cu standardul EN 998-1, categoria GP-CS II-W0.

## METODE DE FOLOSIRE

Toate suprafețele trebuie să fie curate, fără ulei, grăsime sau alte resturi de materiale. Substratul trebuie să fie stabil dimensional. Se recomandă curățarea zonei de aplicare prin folosirea aerului comprimat/perie; a se uda suprafețele suport înainte de aplicarea produsului DonPlast Tinci.

## AMESTECARE

Pentru a se asigura o amestecare adecvată, trebuie folosit un mixer electric sau o bormașină dotată cu palete potrivite.

Într-un recipient curat se adaugă 5.75 – 6.50 litri apă curată, pentru fiecare sac de 25 kg. Pulberea se adaugă încet în apă în timpul amestecării continue, la viteză mică (400 - 600 rpm).

## PROPRIETĂȚI TEHNICE:

Culoare:	Gri
Densitate aparentă în stare uscată:	1.45 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>
Timp de lucru:	3 ore
Rezistența la compresiune: EN 1015-10	Clasa CS II
Coeficientul de absorbție a apei datorită acțiunii capilare: EN 1015-18	≤ 0.5 kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup>
Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă: EN 1015-19	≤ μ 9
Aderența: EN 1015-12	≥ 2 MPa (rupere coezivă în mortar)
Temperatura de aplicare:	5 la 35°C

Amestecarea trebuie continuată timp de 3 minute, până când se obține o pastă cu consistență uniformă.

## APLICARE ȘI FINISARE

DonPlast Tinci se poate aplica folosind mistria metalică, la o grosime de 1 - 2 mm pe strat. Mortarul aplicat trebuie să se rigidizeze înainte de finisarea suprafeței. După aprox. 72 ore de la aplicare (în funcție de temperatură și condițiile ambientale) pe suprafața aplicată se poate aplica vopsea, tencuială decorativă sau poate fi finisată suplimentar.

## CURĂȚARE

Toate uneltele trebuie să fie curățate cu apă imediat după folosire. Materialele întărite pot fi curățate mecanic.

## AMBALARE

DonPlast Tinci este disponibil în saci de 25 kg.

## Don Construction Products

Strada Dârzei II, Sat Mănăstirea  
Crevedia, Judet Dâmbovița  
Romania  
info.romania@dcp-int.com  
www.dcp-int.com



# DonPlast Tinci

## CONSUM

Aproximativ 1.2 - 1.8 kg/m<sup>2</sup> la 1 - 2 mm grosime.

## DEPOZITARE

Termenul de valabilitate pentru DonPlast Tinci este de 12 luni dacă este depozitat la temperaturi între 2°C și 35°C, păstrat în ambalajul original nedesigilat.

Dacă aceste condiții sunt depășite, contactați departamentul tehnic DCP pentru consiliere.

## AVERTISMENTE

DonPlast Tinci conține ciment Portland și nisip, și de aceea poate cauza iritații ale pielii sau ale ochilor. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență timp de cel puțin 10 minute, și cereți sfatul medicului dacă este necesar.

Pentru mai multe informații consultați Fișa Tehnică de Securitate.

## FOC

DonPlast Tinci nu este inflamabil.

## MAI MULTE DESPRE DCP

O gamă largă de produse chimice pentru construcții sunt fabricate sub licența DCP printre care:

- » Aditivi pentru beton.
- » Mortare și produse pentru ancorare în beton.
- » Produse de reparații pentru betoane.
- » Pardoseli industriale.
- » Sigilanți pentru pardoseli.
- » Impermeabilizanți.
- » Adezivi pentru placări ceramice și termoizolații.

### Don Construction Products

Strada Dârzei II, Sat Mănăstirea

Crevedia, Judet Dâmbovița

Romania

[info.romania@dcp-int.com](mailto:info.romania@dcp-int.com)

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)

#### Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)

DCP Building Excellence