



دون كوت Doncoat

معجونة طلس ناعمة جاهزة الاستخدام

الوصف

دون كوت عبارة عن معجونة جاهزة من ال بي في آيه (PVA)، تستخدم كطبقة ناعمة على كافة الأسطح الانشائية الشائعة مثل الأسطح الخرسانية والإسمنتية وألواح الجبصين والإسمنت. إن التركيبة الفريدة لمنتج دون كوت تجعله خياراً مثالياً لإضفاء تشطيب ناعم على الأسطح قبل عملية الدهان.

الإستخدامات

دون كوت مصمم للتطبيقات الداخلية كمعجونة ناعمة على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والخشب وألواح الجبصين والإسمنت قبل طبقات التشطيب النهائي.

الميزات

- التصاق ممتاز على الأسطح.
- سهل التطبيق، مكون واحد وجاهز للتطبيق.
- سهل التنعيم بعد الجفاف باستخدام ورق زجاج.
- زمن جفاف ممتاز.
- صديق للبيئة، مادة ذات أساس مائي.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد أن جميع الأسطح سليمة ونظيفة وخالية من أي غبار أو زيوت أو مواد ملوثة. يجب إزالة النتوءات أو أي علامة للمالغ بالحث قبل تطبيق المادة. كما يجب أن تكون كافة الأسطح جافة قبل التطبيق.

طبقة التأسيس

يُطبق دون كوت باستخدام مالغ معدني أو سكين معجونة مناسبة لتوفير أسطح منتظمة ومستوية. تبعاً لحالة السطح يلزم تطبيق طبقتين أو ثلاث طبقات من دون كوت قبل التشطيب النهائي. يلزم ترك مدة زمنية كافية لجفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة الثانية. كما يلزم حف الطبقة النهائية باستخدام ورق زجاج ناعم قبل تطبيق التشطيب النهائي.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية

اللون	معجونة كريمة
الكثافة النوعية	0.1 ± 1.7 غم/سم ³
المحتوى من المواد الصلبة	2 ± 68 %
زمن الجفاف السطحي	20 - 25 عند 25 درجة مئوية
زمن الجفاف الكلي	3 - 4 ساعات (بحسب درجة حرارة الجو المحيط)
VOC	≥ 10 غم/لتر
ASTM D2369	متوافق مع LEED

لتعبئة الفواصل بين الألواح الجاهزة يلزم تغطية الفاصل بمادة دون كوت باستخدام سكين معجونة معدنية ومن ثم تثبيت شبكة من ألياف الزجاج على دون كوت والمادة لا تزال رطبة. تترك الطبقة لتجف قبل تطبيق طبقة ثانية فوقها من دنكوت وتحف باستخدام ورق زجاج ناعم بعد جفافها.

إذا لزم الأمر يمكن تطبيق أكثر من طبقة باتباع الطريقة المذكورة أعلاه مع مراعاة زمن الجفاف بين كل طبقة والأخرى.

التعبئة

دون كوت متوفر بعبوة 20 كغم.

التغطية

حوالي 1.5 - 2.0 م²/كغم.

التخزين

يحفظ عبواته أو أكياسه المغلقة في ظروف جافة وعلى درجة حرارة الغرفة ويلزم حمايته من التعرض للإنجماد أو درجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.

منتج دون كوت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في عبواته أو أكياسه المغلقة.

تجنب استخدام المنتج في حال عدم تحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.



دي سي بي السعودية
السلي، المنطقة الصناعية، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

دون كوت Doncoat

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات واقية للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء النظيف.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

دون كوت غير قابل للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبوات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية



دي سي بي السعودية
السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com