

Donseal® AS122

Санитарен силиконов уплътнител



ОПИСАНИЕ

Donseal AS122 е еднокомпонентен, ацетатно втвърдяващ силиконов уплътнител. Втвърдява бързо при излагане на влажен въздух и образува еластично, издържливо уплътнение. Donseal AS122 съдържа фунгицид, който възпрепятства растежа на плесени върху уплътнението.

УПОТРЕБА

Donseal AS122 се препоръчва за употреба в санитарни помещения, за уплътняване на фуги между стени и керамични плочки в бани и кухни, за уплътняване на периметъра около PVC рамки.

СТАНДАРТ

Donseal AS122 е съвместим с EN ISO 11600 and EN 15651-1:2017, F-EXT-INT-CC F/G 20 LM.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА НА ФУГАТА

Повърхността на фугите трябва да е почистена, суха и без прах, грес, масла и всякакви други замърсители. Някои основи може да се нуждаят от предварително грундиране.

Препоръчително е да използвате маскираща лента от всяка страна на фугата, за да поддържате чисти и равномерни страни на фугата.

ОСНОВА (ПЪЛНЕЖ) НА ФУГАТА

Където е приложимо се ползва подходящ пълнеж - пореста полиетиленова пяна, за да се осигури правилната дълбочина на фугата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Donseal AS122 се доставя във флакони и се полага във фугите като се използва пистолет за силикони.

Нанесете Donseal AS122 във фугата, започвайки отдолу, като се уверите, че фугата е напълно запълнена. Обработете повърхността на уплътнителя в рамките на 15 минути след нанасянето, използвайки шпатула.

Това ще осигури гладко покритие и ще гарантира добър контакт между уплътнителя и основата. Отстранете маскиращата лента веднага след нанасянето на уплътнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ @ 25°C, 50% RH:

Цвят:	бял, прозрачен
Вид:	мека паста
Удължаване:	> 250%
Специфично тегло:	0.98 ± 0.05
Якост на опън:	> 1 MPa
UV устойчивост:	много добра
Време за поправки:	20 min @20°C
Твърдост Shore A:	20 ± 5
Сервизна температура:	-20 до 80°C
Работна температура:	5 - 40°C
Химична устойчивост:	Добра, към повечето алкали и разредени киселини. Органичните разтворители може да предизвикат набъбване на уплътнителя и частично отлепяне, но не и директно разяждане
Поддръжка:	+25 години
Втвърдяване:	2 mm/24 ч
VOC:	< 110 g/ltr

ОПАКОВКА

Donseal AS122 се предлага в 280 ml картуши. Полиетиленови накрайници са включени във всяка кутия.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Размер на фугата в mm	Разход, в метри, за литър
6 x 6	27.75
9 x 6	18.50
12 x 9	9.25
18 x 10	5.55
25 x 10	4.00

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152

Техно Парк, София 1582

Bulgaria

info.bulgaria@dcp-int.com

www.dcp.bg





Donseal® AS122

ОГРАНИЧЕНИЯ

- » Не се препоръчва за използване върху порьозни основи, каквито са бетон и камък, мрамор.
- » Не се препоръчва за употреба върху битумни основи или основи на базата на естествен каучук и EPDM.
- » Donseal AS122 може да корозира огледала, сребро, мед, месинг и олово.
- » Не се препоръчва за употреба в потопени под вода фуги.

СЪХРАНЕНИЕ

Donseal AS122 има срок на годност 9 месеца при съхранение в оригиналните и неотваряни опаковки, в сухи складови условия, извън пряко слънчево нагряване.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Избягвайте продължителен контакт с кожата. Ако Donseal AS122 попадне в очите, промийте с обилно количество студена вода и потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence

