

Donseal® AS260

Универсален силиконов уплътнител



ОПИСАНИЕ

Donseal AS260 е универсален еднокомпонентен, ацетатно втвърдяващ силиконов уплътнител, общо приложим на открито и закрито. Втвърдява бързо при излагане на влажен въздух и образува еластично, издържливо уплътнение.

УПОТРЕБА

- » Общо приложим уплътнител в индустрията.
- » Вкл. и за санитарни помещения.
- » За уплътняване на периметъра около PVC рамки.
- » За уплътняване на фуги между стени и керамични плочки в бани и кухни.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » лесен за употреба.
- » Еднокомпонентен.
- » Не се свлича.
- » Устойчив на UV.
- » Остава гъвкав в широк температурен диапазон.
- » Дълъг експлоатационен живот.
- » Отлична адхезия.

СТАНДАРТ

Donseal AS260 е съвместим с EN ISO 11600 and EN 15651-1:2017, F-EXT-INT-CC, Classes 12.5P and 7.5P.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА НА ФУГАТА

- » Повърхността на фугите трябва да е почистена, суха и без прах, грес, масла и всякакви други замърсители.
- » Препоръчително е да използвате маскираща лента от всяка страна на фугата, за да поддържате чисти и равномерни страни на фугата.
- » Където е приложимо се ползва подходящ пълнеж - пореста полиетиленова пяна, за да се осигури правилната дълбочина на фугата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ @ 25°C, 50% RH:

Цвят:	бял, прозрачен
Специфично тегло:	0.95 ± 0.05
Твърдост Shore A:	20 ± 5
Сервизна температура:	-40 до 100°C
Работна температура:	5 до 40°C
Време за поправки:	20 min @ 20°C
Втвърдяване:	2 mm/ч
Якост на опън:	> 1 N/mm ²
Еластично възстановяване: EN ISO 7389	< 40%
Загуба на обем: EN ISO 10563	< 25%
Устойчивост на свличане: EN ISO 7390	≤ 3 mm
Якостни свойства (Удължение при скъсване): EN ISO 8339	> 100%
Адхезия/Кохезия след потапяне във вода (Удължение @ 23°C): EN ISO 10591	> 100%
UV устойчивост:	много добра
Химична устойчивост:	Добра, към повечето алкали и разреждени киселини
Поддръжка:	+25 години



Donseal® AS260

ПРИЛОЖЕНИЕ

Затвореният флакон се отрязва на мястото, където резбата завършва. Пластмасовият накрайник се завинтва към флакона и се отрязва до отвор, пропорционален на ширината на фугата. След като патронът е отрязан по подходящ начин, уплътнителят се нанася във фугата с помощта на пистолет за силикон.

Нанесете Donseal AS260 във фугата, започвайки отдолу, като се уверите, че фугата е напълно запълнена. Веднага след нанасянето на уплътнителния материал във фугата, повърхността на неутвърдения уплътнител се заглажда с помощта на шпатула или с пръст.

Това ще осигури гладко покритие и ще гарантира добър контакт между уплътнителя и основата. Отстранете маскиращата лента веднага след нанасянето на уплътнителя.

Довършителните работи и оформянето се правят веднага след поставянето на продукта във фугата.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- » Не се препоръчва за използване върху порьозни основи, каквито са бетон и камък, мрамор.
- » Не се препоръчва за употреба върху битумни основи или основи на базата на естествен каучук и EPDM.
- » Donseal AS260 може да корозира огледала, сребро, мед, месинг и олово.
- » Не се препоръчва за употреба в потопени под вода fugи.

ОПАКОВКА

Donseal AS260 се предлага във флакони 260 ml, 24 бр в кашон. Полиетиленови накрайници са включени във всяка кутия.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

(л.м / л)

Ширина	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	25 mm
Дълбочина					
6 mm	27.75	18.50			
9 mm			9.25		
10 mm				5.55	4.00

СЪХРАНЕНИЕ

Donseal AS260 трябва да се съхранява в оригинални неотворени опаковки при температура между 5°C и 30°C на сухо място.

СРОК НА ГОДНОСТ

Donseal AS260 има срок на годност 18 месеца при посоченото съхранение.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Ако Donseal AS260 попадне в очите, промийте с обилно количество студена вода и потърсете медицинска помощ. Продуктът е безопасен след втвърдяване.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence