

Flexbond AC500

Монтажно акрилно лепило



ОПИСАНИЕ

Flexbond AC500 е универсално монтажно лепило. С висока якост след втвърдяване, не провисва. Flexbond AC500 е на акрилна основа, което обуславя универсалното му приложение. Втвърдява на стайна температура. Flexbond AC500 е с добра адхезия и отлична стабилност.

УПОТРЕБА

Flexbond AC500 има изключително широко приложение в строителството, индустрията и домакинството. Лепило за дълготраен монтаж.

Прилага се при:

- » монтаж на корнизи, первази, акустични декоративни пана и елементи.
- » лепене на широка гама порести материали, като корк, дърво, полистирол, гипс, мазилка, бетон, камък, керамика, полиуретан и др.
- » уплътнение на fugи в строителството между дограма и зид, около рамки на врати и прозорци, fugи в паркет, дюшеме, ламперия и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » не съдържа разтворител.
- » не съдържа изотианат, фталат, калай - безвреден за околната среда.
- » без мирис.
- » общоприложим.
- » отлична адхезия към различни повърхности дори и без предварителното им грундиране.
- » водоустойчив.
- » може да се боядисва след изсъхване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- » Повърхността трябва да е добре почистена, суха, без прах, грес и масла, без ронещи се частици.
- » Flexbond AC500 се полага посредством пистолет за силикони.
- » Пробийте върха на флакона, отрежете крайника под 45° и нанесете лепилото. Полага се на ивици или вълнообразно по цялата повърхност, която ще се лепи. При нужда използвайте назъбена шпакла.
- » Обърнете внимание на ъглите и ръбовете на елементите, които ще се лепят.
- » Поставете в желаната позиция елемента, който ще се лепи, и прикрепете с натиск върху повърхността.
- » Задръжте за 10 секунди. Ако е необходимо, използвайте крепежни елементи за позиционирането в първите няколко часа до 24 часа, докато втвърди лепилото.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ @ 23°C & 55% RH:

Цвят:	бял
Плътност:	1.6 g/ml $\pm$ 3%
Работна температура:	5 до 30°C
Адхезия към XPS:	0.39 N/mm ²
Адхезия към EPS:	0.28 N/mm ²
Адхезия към бетон:	3.0 N/mm ²
Адхезия към паркет:	1.0 N/mm ²
Адхезия към PVC плоскост:	0.05 N/mm ²
Време за поправки:	20 - 30 минути

ЯКОСТ НА СВЪРЗВАНЕ* (ASTM D1002):

Керамика:	0.61 MPa
Порцелан:	0.75 MPa
Мазилка:	1.03 MPa
Дърво:	1.40 MPa
Стъкло:	0.41 MPa
Стомана:	1.15 MPa
Черна ламарина:	1.98 MPa
Алуминий:	0.88 MPa
Алуминий с прахово покритие:	0.23 MPa

* Измерени стойности на 7-и ден.

Забележки:

- » Flexbond AC500 не се използва върху тефлон, полиетилен, полипропилен
- » Направете предварителна проба за слепване ако имате съмнения
- » Работна температура: 5°C до 40°C.
- » Време за поправки: 20 - 30 минути 23°C.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152

Техно Парк, София 1582

Bulgaria

info.bulgaria@dcp-int.com

www.dcp.bg



Flexbond AC500

ЗАБЕЛЕЖКИ

Flexbond AC500 не се използва върху тefлон, полиетилен, полипропилен. Направете предварителна проба за слепване ако имате съмнения.

ОПАКОВКА

Flexbond AC500 се доставя в пластмасов флакон от 280 мл, опаковки по 12 броя. Във всяка опаковка са добавени полиетиленови накрайници.

СРОК НА ГОДНОСТ

Flexbond AC500 се съхранява в оригиналните и неотваряни опаковки, в сухи складови условия при температури между 5° и 30°C.

СРОК НА ГОДНОСТ

Flexbond AC500 има срок на годност 24 месеца при съхранение при съответните условия.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Пазете далече от деца. Втвърдения Flexbond AC500 не представлява риск за здравето.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence