

Flexbond NR900

Неопреново монтажно лепило



Описание:

Flexbond NR900 е еднокомпонентно строително монтажно лепило на основата на неопренов каучук. С висока еластичност и якост на опън, Flexbond NR900 е приложим с най-използваните материали в строителството.

Употреба:

Flexbond NR900 е подходящ при лепене и монтаж на широка гама строителни материали към основи като бетон, мазилки, метал, дърво.

- ▲ Лепене на: uPVC, дърво, MDF, OSB, PU-пяна, бетон, камък, керамика, корк, метал, гипс, мазилки и др
- ▲ Монтаж и фиксиране на декоративни елементи: первази, пана, профили, лисни, шумоизолация, фризове и др.

Преимущества:

- ▲ Отлична адхезия към основните строителни материали
- ▲ Лесен за използване материал
- ▲ За попиващи и непопиващи основи
- ▲ За вътрешна и външна употреба
- ▲ Широк диапазон на температурна устойчивост
- ▲ Не съдържа толуен
- ▲ UV- и водоустойчиво

Инструкции за употреба:

Подготовка на повърхността:

Всички основи трябва да са чисти и без прах, масла, мазнини или всяко друго замърсяване, което може да се отрази на връзката.

При необходимост използвайте подходящ разтворител за почистване на повърхността като предварително проверите съвместимостта между материала и разтворителя. Оставете разтворителя да изсъхне преди да започне лепенето/монтажа.

За допълнителни подробности се свържете с Техническия отдел на DCP.

Употреба:

Flexbond NR900 се доставя във флакони и се полага посредством пистолет за силикони.

Технически характеристики

Цвят:	тиксотропна жълта паста
Плътност:	1.10 ± 0.05 g/cm ³
Съдържание на твърди частици:	55 ± 5%
Сервизна температура	- 20°C до +70 °C
Време за поправки:	5 min / 20 °C

Пробийте върха на флакона, отрежете крайника до необходимия размер и нанесете материала като използвате пистолет за силикон.

Лепилото се нанася в ъглите, по краищата, на ивици или точково (при неравни повърхности). Върху големи повърхности нанесете с назъбена шпакла. Поставете елемента в желаната позиция с плъзгащо движение и притиснете, след което отлепете, изчакайте няколко минути (леки материали: 3 мин, тежки материали: 5 мин) залепете и притиснете. Ако е необходимо укрепете в първите 2 до 24 часа, докато втвърди лепилото.

Забележки:

Flexbond NR900 не е подходящ за използване със стиропор (полистирен), полиетилен, полипропилен, PTFE (тефлон).

Работна температура между +5°C и +40°C.

Пълно набиране на якост след 48 часа.

Почистване:

Невтвърденият материал може да се почисти с DCP Solvent. Втвърденият материал се отстранява механично.

Опаковка:

Flexbond NR900 се доставя в пластмасов флакон от 280 мл, опаковки по 12 броя.

Срок на годност:

Flexbond NR900 има срок на годност 12 месеца при съхранение в оригиналните и неотваряни опаковки,

Flexbond NR900

на закрито, хладно и сухо място, без пряка слънчева светлина, при температури не по-ниски от +5°C.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Flexbond NR900 не трябва да е в контакт с кожата и очите. Работете със защитни очила/ маска за лице. Осигурете добра вентилация в работните помещения. По време на работа да не се пуши и да не се приемат храна и напитки!

В случай на инцидентно замърсяване на кожата измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокarbonизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Допълнителна информация:

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range

www.dcp-int.com