



فلكس سيل بي بي 800 Flexseal PP800

مالي لفواصل الطرق مرن وعالي الأداء يطبق على البارد ومقاوم للوقود

الوصف

فلكس سيل بي بي 800 مالي لفواصل بولي يوريثان ذو مكونين ويحتوي على قار البولي يوريثان جفافه وتصلبه كيميائي، يطبق على البارد، مقاوم للوقود والزيوت، وهو مصمم للاستخدام على جميع أنواع الفواصل في الطرق الخرسانية يتمتع بخاصية تلاحق ممتازة على الأسطح الإسفلتية.

ويتوفر فلكس سيل بي بي 800 بصنف سريع الجفاف والتصلب وهو فلكس سيل بي بي 800 إف.

الإستخدامات

- لملئ كافة أنواع الفواصل في مواقف ومدرجات الطائرات.
- لملئ كافة أنواع الفواصل في مواقف السيارات والأرضيات المعرضة لحركة مرور.
- لملئ كافة أنواع الفواصل في المستودعات ومرافئ النفط وأحواض السفن.
- لملئ كافة أنواع الفواصل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
- مناسب للفواصل الأفقية فقط.

الميزات

- يطبق على البارد، فهو يجف ويتصلب باستخدام مقسي (مصلب) كيميائي.
- مناسب لجميع الظروف المناخية فهو مقاوم للعوامل الجوية وأشعة UV.
- مقاوم للوقود والزيوت.
- سعة حركة ممتازة في الفواصل التراكيبية والتناكيبية.
- قابل للسكب وذاتي التسوية.
- مقاومة كيميائية جيدة لمجموعة واسعة من القلويات (القواعد) المعتدلة والأحماض المخففة والمذيبات.

المعايير والمقاييس

فلكس سيل بي بي 800 مطابق للمواصفات:

- ▲ British Standard 5212:1990, Type N, F and FB.
- ▲ US Federal Specification SS-S-200E:1984 كمادة مألئة للفواصل من النوع H.
- ▲ ASTM C920*, Type M, Grade P, Class 25, Use NT, T₂ and M.

* باستثناء اختبار التلطخ.

الخصائص الفنية

كثافة الخليط	1.35 ± 0.05 غم/سم ³
المحتوى من المواد الصلبة	100%
زمن صلاحية الخليط	60 - 120 دقيقة عند 25 درجة مئوية
درجة حرارة التطبيق	5 - 50 درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام	20- إلى 90 درجة مئوية
درجة القساوة Shore A	25 ± 5
ASTM D2240	
سعة الحركة	25% للفواصل التناكيبية 50% للفواصل التراكيبية
الاستطالة عند القطع	≤ 400%
ASTM D412, Die C	
مقاومة الشد	≤ 1.4 ميغاباسكال
ASTM D412 Die C	
نوع الجفاف أو التقسية	جفاف كيميائي
زمن انعدام اللزوجة	> 5 - 6 ساعات عند 25 درجة مئوية
ASTM C679	
VOC	> 80 غم/لتر
ASTM D2369	

ملاحظة: يمكن أن تبقى المادة لزجة لفترات أطول في درجات الحرارة المنخفضة ورطوبة نسبية قليلة.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من جميع الأوساخ ومن طبقات الخرسانة السطحية المفككة والأجسام الغريبة والمواد المقسية. وبعد التنظيف يجب وضع الفتيل ذو المقاس المناسب في الفاصل وفق العمق المطلوب لدعم أسفل الفاصل.

كما يجب الانتباه إلى عدم ثقب الفتيل أثناء التركيب حيث أن هذه الثقوب في الفتيل قد تسبب في توليد الفقاعات.

فلكس سيل بي بي 800

Flexseal PP800

طبقة التأسيس

فلكس برايم يونيفرسل هي مادة تأسيس ذات مكون واحد و لزوجة منخفضة مناسبة للتطبيق على الأسطح المسامية وغير المسامية. يمكن استعمال فلكس برايم يونيفرسل على الأسطح مثل الخرسانة والاسفلت وغيرها من الأسطح.

للتطبيقات التي يتم فيها استخدام فلكس سيل بي بي 800 كمادة عزل و ملء للبراغي في فواصل التمدد المطاطية المصنوعة من المطاط الصناعي مثل الكلوروبرين أو النيوبرين أو مطاط EPDM ، يجب استخدام فلكس برايم يونيفرسل لضمان الالتصاق الأمثل.

باستعمال فرشاة صغيرة، يتم تطبيق طبقة رقيقة على حواف الفاصل مع مراعاة عدم المبالغة في تطبيق طبقة التأسيس. ينصح بتطبيق خليط فلكس سيل بي بي 800 عندما تكون مادة التأسيس لا تزال لزجة.

للاسطح الإسفلتية، يوصى باستخدام فليكس برايم دبليو دي لضمان الالتصاق الأمثل. اعتماداً على مسامية السطح، قم بتطبيق طبقة أو طبقتين من فليكس برايم دبليو دي على جوانب الفاصل باستخدام فرشاة صغيرة أو الرول واتركها حتى تجف لزوجة.

قم بتطبيق فليكس سيل بي بي 800 بمجرد أن تجف طبقة التأسيس لتصبح خالية من الالتصاق و اللزوجة وبعد مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تطبيق ماجة التأسيس في الظروف العادية.

الخطأ

لضمان خلط مناسب، يجب استخدام خلاط ميكانيكي ألي أو مثقاب مزود بريشة مناسبة.

يتوفر فلكس سيل بي بي 800 في مكونين، المكون آيه والمكون بي. يتم خلط كامل محتوى المكونين بشكل جيد لمدة 3 - 5 دقائق.

الصب والتشطيب

يجب تطبيق خليط المادة المألثة مباشرة على الفاصل الذي تم تأسيسه، ويجب سكب المادة المألثة للفواصل بحيث أن ينخفض مستواها 6 مم على الأقل تحت حافة سطح الفاصل لمنع انكشاف المادة المألثة لإطارات السيارات مما يؤدي لتضررها وإتلافها مع الزمن.

التنظيف

يجب تنظيف جميع التجهيزات مباشرة بعد الانتهاء من التطبيق باستخدام مذيب مناسب. المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً.

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة

السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

المقاومة الكيميائية (عند الانسكاب المتكرر)

مقاوم	زيت الكواح
مقاوم	وقود الطائرات
مقاوم	الديزل
مقاوم	الكاز
مقاوم	الكحول الأبيض
مقاوم	البنزين
مقاوم	الزيتون
مقاوم	حمض الأوليك
مقاوم	الزيوت الهيدروليكية
مقاوم	الأحماض المخففة
مقاوم	الزيوت المعدنية

تقدير كمية مادة ملئ الفواصل

أبعاد الفاصل (مم)	معدل الاستهلاك بالمتري الطولي لكل 1 لتر
10×10	10.0
13×13	5.91
15×15	4.44
20×10	5.00
20×20	2.50
25×12	3.33
25×25	1.60
30×15	2.22
40×20	1.25
50×25	0.80

فلكس برايم يونيفرسل:

500 ملتر من فلكس برايم يونيفرسل تكفي لفواصل طوله حوالي 125 متر.

التعبئة

فلكس سيل بي بي 800 متوفر بعبوات 5.2 كغم (4 لتر) و 23.4 كغم (18 لتر).

فلكس برايم يونيفرسل متوفر بعبوات 1 لتر، 4 لتر و 15 لتر.

فلكس سيل بي بي 800 Flexseal PP800



تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يحتوي فلكس سيل بي بي 800 على زفت القار (البيتومين) والإيزوسيانات. تجنب ملامسته للجلد والعين ويجب ارتداء قفازات عند التعامل مع المادة وينصح بشدة وضع كريم واقى لليدين.

في حال ملامسة فلكس سيل بي بي 800 للعين يجب غسلها فوراً بكمية وافرة من الماء البارد واطلب المشورة الطبية.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

فلكس برايم يونيفرسل قابل للاشتعال. يجب التأكد من وجود تهوية مناسبة ويحذر من استخدامه بالقرب من شعلة مكشوفة أو التدخين أثناء استخدامه.

درجة الوميض:

فلكس برايم يونيفرسل: 37 درجة مئوية.

أبعاد الفاصل الملائمة

عرض الفاصل*:

- 50 مم (كحد أقصى في مناطق المرور).
- 6 مم (كحد أدنى).

عمق الفاصل:

- 10 مم كحد أدنى.
- 25 مم كحد أقصى.

نسبة العرض للعمق**:

- 2 إلى 1 في الفواصل التناكبية.
- 1 إلى 1 في الفواصل التراكبية.

*بالنسبة للفواصل التي يزيد عرضها عن الحد الأقصى يرجى

استشارة القسم التقني لدى DCP.

**وفق القيود على الحدود الدنيا والقصى المحددة أعلاه.

التخزين

فلكس سيل بي بي 800 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج في حال تخزينه على درجة حرارة تتراوح بين 2 و 35 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة

السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

فلكس سيل بي بي 800 Flexseal PP800

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لوصق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com