



فلكس سيل بي بي 800

Flexseal PP800

مالي لفواصل الطرق من وعالي الأداء يطبق على البارد و مقاوم للوقود

الوصف

فلكس سيل بي بي 800 مالي لفواصل بولي يورثان ذو مكونين ويحتوي على قار البولي بورثان جفافه وتصلبه كيميائي، يطبق على البارد، مقاوم للوقود والزيوت، وهو مصمم للاستخدام على جميع أنواع الفواصل في الطرق الخرسانية يتمتع بخاصية تلاصق ممتازة على الأسطح الإسفلاتية. ويتوفر فلكس سيل بي بي 800 بصنف سريع الجفاف والتصلب وهو فلكس سيل بي بي 800 إف.

الإستخدامات

- لميئ كافية أنواع الفواصل في موافق ومدرجات الطائرات.
- لميئ كافية أنواع الفواصل في موافق السيارات والأرضيات المعرضة لحركة مرور.
- لميئ كافية أنواع الفواصل في المستودعات ومرافئ النفط وأحواض السفن.
- لميئ كافية أنواع الفواصل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
- مناسب للفواصل الأفقية فقط.

الميزات

- يطبق على البارد، فهو يجف و يتصلب باستخدام مقصي (مصلب) كيميائي.
- مناسب لجميع الظروف المناخية فهو مقاوم للعامل الجوية وأشعة UV.
- مقاوم للوقود والزيوت.
- سعة حركة ممتازة في الفواصل التراكيبية والتناكبية.
- قابل للسكب و ذاتي التسوية.
- مقاومة كيميائية جيدة لمجموعة واسعة من القلوبيات (القواعد) المعتدلة والأحماض المخففة والمذيبات.

المعايير والمقاييس

فلكس سيل بي بي 800 مطابق للمواصفات:

- British Standard 5212:1990, Type N, F and FB.
- US Federal Specification SS-S-200E:1984
كمادة مالئة للفواصل من النوع H.
- ASTM C920*, Type M, Grade P, Class 25, Use NT, T₂ and M.

* باستثناء اختبار التلطيخ.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من جميع الأوساخ ومن طبقات الخرسانة السطحية المفككة والأجسام الغريبة والمواد المفسدة. وبعد التنظيف يجب وضع القليل ذو المقاييس المناسب في الفاصل وفق العمق المطلوب لدعم أسفل الفاصل.

الخصائص الفنية	
كثافة الخليط	0.05 ± 1.35 غ/سم ³
المحتوى من المواد الصلبة %100	الزمن صلاحية الخليط 120 - 60 دقيقة عند 25 درجة مئوية
درجة حرارة التطبيق 50 - 5 درجة مئوية	درجة حرارة الاستخدام 20 - إلى 90 درجة مئوية
Shore A القساوة 5 ± 25 ASTM D2240	سرعة الحركة %25 للفواصل التراكيبية %50 للفواصل التراكيبية
الاستطالة عند القطع %550 ≤ ASTM D412, Die C	مقاومة الشد ≤ 1.4 ميجاباسكال ASTM D412 Die C
نوع الجفاف أو التقسيمة جفاف كيميائي	زمن انعدام اللزوجة 5 - 6 ساعات عند 25 درجة مئوية ASTM C679
VOCASTM D2369 < 80 غ/لتر	> 80 غ/لتر
ملاحظة: يمكن أن تبقى المادة لزجة لفترات أطول في درجات الحرارة المنخفضة ورطوبة نسبية قليلة.	

كما يجب الانتباه إلى عدم ثقب القليل أثناء التركيب حيث أن هذه الثقوب في القليل قد تسبب في توليد الفقاعات.

طبقة التأسيس

فلكس برایم یونیفرسل هی ماده تأسیس ذات مكون واحد و لزوجة منخفضة مناسبة للتطبيق على الأسطح المسامية وغير المسامية. يوصى باستعمال فلكس برایم یونیفرسل على الأسطح الخرسانية.

للتطبيقات التي يتم فيها استخدام فلكس سيل بي بي 800 كمادة عزل و ملء للبراغي في فواصل التمدد المطاطية المصنوعة من المطاط الصناعي مثل الكلوروبرين أو النيوبرين أو مطاط EPDM ، يجب استخدام فلكس برایم یونیفرسل لضمان الالتصاق الأمثل.

باستعمال فرشاة صغيرة، يتم تطبيق طبقة رقيقة على حواجز الفاصل مع مراعاة عدم المبالغة في تطبيق طبقة التأسيس. ينصح بتطبيق خليط فلكس سيل بي بي 800 عندما تكون مادة التأسيس لا تزال لزجة.

فلكس سيل بي بي 800

Flexseal PP800



المقاومة الكيميائية (عند الانسكاب المتكرر)

مقاومة	زيت الكواكب
مقاومة	وقود الطائرات
مقاومة	الديزل
مقاومة	الكاكي
مقاومة	الكحول الأبيض
مقاومة	البنزين
مقاومة	الزيلين
مقاومة	حمض الأوليك
مقاومة	الزيوت الهيدروليكيه
مقاومة	الأحماض المخففة
مقاومة	الزيوت المعدنية

التعبئة

فلكس سيل بي بي 800 متوفّر بعبوات 5.2 كغم (4 لتر) و 23.4 كغم (18 لتر).

فلكس برایم یونیفرسل متوفّر بعبوات 1 لتر، 4 لتر و 15 لتر.

أبعاد الفاصل الملائمة

عرض الفاصل*:

- 50 مم (حد أقصى في مناطق المرور).
- 6 مم (حد أدنى).

عمق الفاصل:

- 10 مم كحد أدنى.
- 25 مم كحد أقصى.

نسبة العرض للعمق**:

- 2 إلى 1 في الفواصل التناكية.
- 1 إلى 1 في الفواصل التراكمية.

*بالنسبة للفواصل التي يزيد عرضها عن الحد الأقصى يرجى استشارة
القسم التقني لدى DCP.

**وفق القيود على الحدود الدنيا والقصوى المحددة أعلاه.

التخزين

فلكس سيل بي بي 800 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج في حال
تخزينه على درجة حرارة تتراوح بين 2 و 35 درجة مئوية.
تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة
القسم التقني في شركة DCP.

للسطح الإسفلتية، يوصى باستخدام فليكس برایم دبليو دي لضمان
الالتصاق الأمثل. اعتماداً على مسامية السطح، قم بتطبيق طبقة أو طبقتين
من فليكس برایم دبليو دي على جوانب الفاصل باستخدام فرشاة صغيرة أو
الرول واتركها حتى تخسر لزوجتها.

قم بتطبيق فليكس سيل بي 800 بمجرد أن تجف طبقة التأسيس
لتصبح خالية من الالتصاق واللزوجة وبعد مدة لا تتجاوز 24 ساعة من
تطبيق ماجة التأسيس في الظروف العادية.

الخلط

لضمان خلط مناسب، يجب استخدام خلاط ميكانيكي آلي أو مثقب مزود
بريشة مناسبة. يتوفّر فلكس سيل بي بي 800 في مكونين، المكون آيه
والمكون بي. يتم خلط كامل محتوى المكونين بشكل جيد لمدة 3-5 دقائق.

الصب والتقطيع

يجب تطبيق خليط المادة المالة مباشرة على الفاصل الذي تم تأسيسه،
ويجب سكب المادة المالة للفواصل بحيث أن ينخفض مستوىها 6 مم
على الأقل تحت حافة سطح الفاصل لمنع انكشاف المادة المالة لإطارات
السيارات مما يؤدي لتضررها وإتلافها مع الزمن.

التنظيف

يجب تنظيف جميع التجهيزات مباشرة بعد الانتهاء من التطبيق باستخدام
مذيب مناسب. المواد المتصلة بـ فلكس سيل بي بي ميكانيكي.

تقدير كمية مادة ملء الفواصل

أبعاد الفاصل (مم) لكل 1 لتر	معدل الاستهلاك بالметр الطولي
10.0	10×10
5.91	13×13
4.44	15×15
5.00	20×10
2.50	20×20
3.33	25×12
1.60	25×25
2.22	30×15
1.25	40×20
0.80	50×25

فلكس برایم یونیفرسل:
500 ملتر من فلكس برایم بي بو تكفي لفاصل طوله حوالي 125 متر.

فلاكس سيل بي بي 800 Flexseal PP800

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الانشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوات ومواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملي الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التسطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يحتوي فلاكس سيل بي بي 800 على زفت القار (البيوتومين) والإيزوسيلانات. تجنب ملامسته للجلد والعين ويجب ارتداء قفازات عند التعامل مع المادة وينصح بشدة وضع كريم واقي للليدين. في حال ملامسة فلاكس سيل بي بي 800 للعين يجب غسلها فوراً بكمية وافرة من الماء البارد واطلب المشورة الطبية.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

فلاكس برایم یونیفرسل قابل للاشتعال.

يجب التأكد من وجود تهوية مناسبة ويفضل من استخدامه بالقرب من شعلة مكشوفة أو التدخين أثناء استخدامه.

درجة الوميض:

فلاكس برایم یونیفرسل: 37 درجة مؤدية.

فلکس سیل بی بی 800

Flexseal PP800

ملاحظة
إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما
أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلي
مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خusal أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت لم تكن
بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

-  الخبرة
-  الجودة
-  الشفافية

www.dcp-int.com