



فلو-جراوت إي بي 330 Flo-Grout EP330

جراوت راتنجي قابل للصب يتمتع بمقاومة عالية للأحمال، و طاقة حرارية محدودة مرافقة لتفاعله

الوصف

فلو-جراوت إي بي 330 هو جراوت ايبوكسي ذو أساس راتنجي ثلاثي التكوين يتمتع بجريان عالي ومقاومة عالية للأحمال. يُنتج فلو-جراوت إي بي 330 طاقة حرارية محدودة أثناء تفاعله مما يجعله مناسباً لسد الفجوات الكبيرة التي تتراوح سماكتها ما بين 10 - 400 مم ومناسباً للاستعمال على درجات حرارة عالية تصل لغاية 55 درجة مئوية.

الإستخدامات

فلو-جراوت إي بي 330 مصمم للاستخدامات التالية :

- ركانز الآلات.
- سكك الرافعات الثقيلة.
- مونة للركب الحاملة
- زراعة المثبتات الفولاذية.
- التوربينات عالية السرعة.
- سد المناطق المعرضة لانسكاب المواد الكيميائية.

الميزات

- ينتج عن تفاعله حرارة محدودة مما يجعله مناسباً للاستخدام في الفراغات الكبيرة و على درجات حرارة عالية.
- مقاوم للأحمال الديناميكية.
- غير منكمش و قليل التزحف تحت تأثير الأحمال المستمرة.
- مقاومة انضغاط و ثني و شد استثنائية.
- كثافة عالية جداً.
- قدرة ارتباط استثنائية مع الحديد والخرسانة.
- مقاومة كيميائية جيدة.
- يتمتع بمقاومة مبكرة وقصوى عاليتين.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وسليمة وخالية من الملوثات، تزال أي طبقات سطحية مفككة بالقذف الرملي. تنظف الأسطح الفولاذية بالقذف الرملي لإزالة الصدأ عنها. يجب أن تكون الاسطح الخرسانية جافة، كما يجب تنظيف الثقوب المحفورة لزراعة البراغي باستخدام فرشاة أو عن طريق الهواء المضغوط.

الخصائص الفنية عند 35 درجة مئوية

مقاومة الانضغاط ASTM C579	
عند 1 يوم	$45 \leq$ ميغاباسكال عند 25 درجة مئوية $60 \leq$ ميغاباسكال عند 40 درجة مئوية
عند 3 أيام	$60 \leq$ ميغاباسكال عند 25 درجة مئوية $75 \leq$ ميغاباسكال عند 40 درجة مئوية
عند 7 أيام	$80 \leq$ ميغاباسكال عند 25 درجة مئوية $95 \leq$ ميغاباسكال عند 40 درجة مئوية
مقاومة الثني EN 13892- 2	
	$25 \leq$ ميغاباسكال عند 7 أيام
مقاومة الشد BS 6319- 7	
	$12 \leq$ ميغاباسكال عند 7 أيام
درجة حرارة الجو المناسبة للتطبيق	
	15 - 55 درجة مئوية
تشكل التشققات على سماكة 400 مم، 55	
	لا تشققات أو نزف بالخرسانة
أقصى حرارة من التفاعل ASTM D2471	
	63 ± 2 درجة مئوية عند 55 درجة مئوية
أقصى زمن للتفاعل ASTM D2471	
	85 ± 5 دقائق عند 55 درجة مئوية
الزمن لاكتساب قوام هلامي ASTM D2471	
	180 ± 10 دقيقة عند 55 درجة مئوية
امتصاصية الماء ASTM C413	
	$0.15 \geq$ %
كثافة الخلطة زمن عمل الخلطة	
	2.00 ± 0.05 غم/سم ³ ≈ 3 ساعات
الجريان (مخروط بحجم 200 مل)	
	210 ± 10 مم
VOC ASTM D2369	
	$10 \geq$ غم/لتر (متوافق مع LEED)

الخلط

لضمان خلط مناسب ، يلزم استخدام خلاط ميكانيكي آلي أو مثقاب مزود بريشة مناسبة. يتم اضافة محتوى المواد المصلبة كاملة لمحتوى مواد الأساس. مع مراعاة إفراغ محتوى العلبتين كاملاً بما في ذلك المواد على قعر وجانبي العلبة. يتم خلط المكونين السابقين لمدة دقيقتين.

ومن ثم يتم اضافة المواد المائلة بشكل تدريجي مع استمرار الخلط. يستمر الخلط لمدة 3 دقائق أو لغاية الحصول على خليط منتظم القوام.



دون كونستركشن بروودكتس / الأردن

مادبا، الأردن

info.jordan@dcp-int.com

www.dcp-int.com

فلو-جراوت إي بي 330

Flo-Grout EP330

القيود على السماكة والحجم

يمكن تطبيق فلو-جراوت إي بي 330 على الفراغات الكبيرة بين 10 - 400 مم.

لسمكات أكبر من ذلك، يمكن تطبيق عدة طبقات بشكل متعاقب بعد الجفاف المبدئي لكل طبقة.

التخزين

منتج فلو-جراوت إي بي 330 صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه على درجة حرارة تتراوح بين 5 و 35 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

يسبب منتج فلو-جراوت إي بي 330 تهيجا للجلد والعين والجهاز التنفسي. يجب ارتداء قفازات وواقى للعينين عند التعامل مع المادة.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

فلو-جراوت إي بي 330 مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لوصق ورويات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

ملاحظات:

- يلزم استخدام خلاط ذو سرعة خلط ببطء فقط (300 دورة بالدقيقة).
- في حال استخدام دريل مزود بريشة خلط حلزونية الشكل، يلزم التأكد من أن اتجاه دوران الريشة يكون إلى الأعلى لتقليل دخول الهواء إلى الخلطة (بمعنى أن ترفع ريشة الخلط المادة من أسفل الوعاء إلى أعلاه).
- يلزم إبقاء ريشة الخلط تحت منسوب الجراوت، تجنب تحريك ريشة الخلط إلى الأعلى والأسفل لتجنب دخول الهواء إلى الخليط.

الصب والتشطيب

أسفل قواعد الأعمدة:

يجب توفر كمية كافية من المواد وذلك لتحقيق التغطية المستمرة وإنهاء العمل. يجب البدء بصب المادة من جهة واحدة فقط وذلك لتفادي انحباس الهواء.

للحصول على مسافة التدفق القصوى يلزم إنشاء قوالب صب جانبية بارتفاع 100 مم ليتم الصب من خلالها يمكن الحصول على مسافة تدفق مقدارها 2100 مم بفراغ سماكته 100 مم عند 25 درجة مئوية.

الطوبار:

على اعتبار أن خليط الجراوت يتمتع بخصائص جريان عالية يجب أن تكون أعمال الطوبار محكمة الإغلاق بما يضمن عدم نفاذ المياه من خلالها، ولذلك يجب عزل قاع الطوبار والفواصل باستخدام معاجين عزل مناسبة.

ملاحظة: يقل معدل سرعة جفاف المادة إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 20 درجة مئوية مع العلم أن المادة ستصل إلى الجفاف الكامل طالما أن درجة الحرارة تزيد عن 15 درجات مئوية.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة باستخدام نثر ايبوكسي، المواد المتصلبة تنظف بطريقة ميكانيكية.

التعبئة

فلو-جراوت إي بي 330 متوفر بعبوات 15 كغم (7.5 لتر) و 30 كغم (15 لتر).

دون كونستركشن برودكتس / الأردن

مأدبا، الأردن

info.jordan@dcp-int.com

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن تحمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

www.dcp-int.com



الخبرة



الجودة



الشمولية

