



فلو-جراوت إتش اف 1 Flo-Grout HF1

جراوت اسمنتى مقاوم للإتكماش ويجريان عالي

الوصف

فلو-جراوت إتش اف 1 جراوت اسمنتى مسبق الخلط والتعبئة خالي من الكلوريد و الهيدروجين و عالي التدفق و قابل للصب. يتكون فلو-جراوت إتش اف 1 من اسمنت و مواد مضافة مختارة و حصمة غير متفاعلة كيميائيا و حسنة التدريج، و مصمم خصيصا لتوفير خصائص تدفق ممتازة و مقاومة الانجماد و مقاومة الاتكماش كما يتمتع بمقاومة انضغاط عالية .

الإستخدامات

فلو-جراوت إتش اف 1 مصمم خصيصا للاستخدامات التالية:

- قاع الآلات.
- الوسائد الحاملة في الجسور.
- أسفل قواعد المعدات و سكك الرفعات و الركائز.
- زراعة قضبان الربط و البراغي و كوابل الاجهاد.
- التدعيم السفلي.

الميزات

- لا ينكمش، إذ أنه يتمتع بخاصية التمدد المزدوج التي تجعله قادرا على تعويض أي انكماش يحدث خلال مرحلتى اللدونة والتصلب.
- كثافة عالية و نفاذية قليلة .
- يكتسب مقاومة عالية في المراحل الأولى من صبه مما يسمح بسرعة استكمال الأعمال.
- يتمتع بجريان عالي، وبالتالي يمكن صبه أو ضخه في فراغات متفاوتة الأبعاد يصل عرضها لغاية 10 مم.
- سهل التطبيق، يتكون من مكون واحد و يتطلب إضافة الماء فقط .
- خالي من الكلوريد و الهيدروجين.
- مناسب للتلامس مع مياه الشرب.

المعايير و المقاييس

فلو-جراوت إتش اف 1 يتطابق مع

U.S. Corps of Engineers Specifications CRD-
C621-82A

بالإضافة إلى ASTM C1107 Grade C

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداء أن جميع الأسطح المراد تطبيق المادة عليها سليمة ونظيفة وخالية من أي ملوثات، على أن تعالج الطبقات الرقيقة المفككة على الأسطح باستخدام مواد حمضية مناسبة. يجب أن تكون الأسطح مبللة كلياً بالماء قبل تطبيق الجراوت بـ 4 ساعات على الأقل.

الخصائص الفنية

اللون	رمادي
مقاومة الانضغاط	≤ 18 ميغاباسكال عند اليوم الأول
ASTM C109/ 109M-11	≤ 40 ميغاباسكال عند 7 أيام
	≤ 58 ميغاباسكال عند 28 يوم
مقاومة التثني	≤ 2 ميغاباسكال عند اليوم الأول
ASTM C348	≤ 7.5 ميغاباسكال عند 7 أيام
	≤ 9.5 ميغاباسكال عند 28 يوم
التمدد	لغاية 2 %
ASTM C827/C827M-10	
الكثافة الرطبة	0.05 ± 2.15 غم/سم ³
نزع الخرسانة	لا يوجد
ASTM C940	
تغير الارتفاع عند مرحلة التصلب	لغاية 0.3 %
ASTM C1090	
زمن الشك الابتدائي	7 ساعات
عند 25 درجة مئوية	
ASTM C191	
زمن الشك النهائي	12 ساعة
عند 25 درجة مئوية	
ASTM C191	
خصائص الجريان	25 – 35 ثانية
ASTM C939-87	
VOC	> 10 غم/لتر

ملاحظة: الخصائص المثالية تظهر عند نسب خلط تعادل 4.80 لتر / 25 كغم عند 25 درجة مئوية.
تبقى عينات مقاومة الانضغاط لليوم الأول في القوالب وتحت ضغط مناسب.

الخلط

لضمان خلط مناسب، يلزم استخدام خلاط ميكانيكي آلي أو مثقاب (دريل) مزود بريشة مناسبة. بناء على التجانس المطلوب للخلطة، يتم إضافة 3.5 لتر من الماء (للحصول على خليط يمكن تطبيقه بالمالج) أو 4.5 لتر ماء (للحصول على خليط سهل الجريان) أو 4.8 لتر من الماء (لقوام مانع كليا) إلى وعاء نظيف. تضاف كمية 25 كغم من البودرة إلى الماء مع استمرارية عملية الخلط ببطء (بسرعة 400 - 600 دورة بالدقيقة)، لمدة 3 دقائق لغاية الحصول على مزيج منتظم ومتجانس.



دون كونستركشن برودكتس / الأردن

مادبا، الأردن

info.jordan@dcp-int.com

www.dcp-int.com

فلو-جراوت إتش إف 1

Flo-Grout HF1

الصب والتشطيب

الانتاجية

حوالي 13 - 13.5 لتر / 25 كغم بناء على تجانس الخليط.

التخزين

منتج فلو-جراوت إتش إف 1 صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه على درجة حرارة تتراوح ما بين 2 و 50 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

بسبب احتواء فلو-جراوت إتش إف 1 على إسمنت بورتلاندي ورمل يمكن للمنتج أن يسبب تهيجا للعين والجلد.

في حال التلامس العرضي مع العين، تغسل بكمية وافرة من الماء لمدة 10 دقائق على الأقل مع طلب الاستشارة الطبية إذا تطلب الأمر. لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة

الاشتعال

فلو-جراوت إتش إف 1 مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل وملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة و مواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

أسفل قواعد الأعمدة:

يجب توافر كمية كافية من المادة وذلك لتحقيق التعبئة المستمرة وإنهاء العمل. مع مراعاة البدء بصب المادة من جهة واحدة فقط وذلك لتفادي انحباس الهواء. لضمان تدفق الجراوت لأكبر مسافة ممكنة يلزم إنشاء قوالب صب جانبية بارتفاع 100 - 250 مم ليتم الصب من خلالها.

الطوبار:

على اعتبار أن خليط الجراوت يتمتع بخصائص جريان عالية يجب أن تكون أعمال الطوبار محكمة الإغلاق بما يضمن عدم نفاذ المياه من خلالها ، ولذلك يجب عزل قاع الطوبار والفواصل باستخدام معاجين عزل مناسبة. أما المناطق غير المقيدة فيلزم أن يصب فيها الجراوت بالحد الأدنى نتيجة لخصائص التمدد التي يتمتع بها فلو-جراوت إتش إف 1.

الابنواع

بما أن فلو-جراوت إتش إف 1 مادة ذات أساس اسمنتي ، فيجب أن تعامل بنفس طريقة الخرسانة. يتم الابنواع عن طريق استخدام مركب لابنواع الخرسانة مثل سيت سيل 22 أو باستخدام خيش مبلل و البولي ايثيلين.

ملاحظات

- عند درجات الحرارة المنخفضة (أقل من 8 درجات مئوية)، ينصح باستخدام الماء الدافئ لتسريع اكتساب المقاومة المبكرة وينصح بإبقاء الطوبار لوقت أطول.
- عند درجات الحرارة العالية (أكثر من 35 درجة مئوية)، يتم استخدام الماء البارد (أقل من 20 درجة مئوية) للخلط.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بماء نظيف، المواد المتصلبة تنظف بطريقة ميكانيكية.

التعبئة

فلو-جراوت إتش إف 1 متوفر بأكياس 25 كغم.

القيود على السماكة والحجم

تطبق مادة فلو-جراوت إتش إف 1 على طبقة واحدة وبسماكة تتراوح بين 10 - 100 مم. لسماكات أكبر من ذلك، تضاف 15 كغم من الحصى المغسولة يتراوح حجمها بين 8 - 12 مم إلى كل 25 كغم من فلو-جراوت إتش إف 1.

دون كونستركشن برودكتس / الأردن

مأدبا، الأردن

info.jordan@dcp-int.com

www.dcp-int.com



ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكيد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

www.dcp-int.com

الخبرة

الجودة

الشمولية