

Flocrete® Antifreeze 100



Aditiv accelerator de priză și antiîngheț pentru beton turnat la temperaturi scăzute

DESCRIERE

Flocrete Antifreeze 100 este un aditiv multicomponent în formă lichidă, ce servește la producția de beton de înaltă calitate la temperaturi foarte scăzute. Flocrete Antifreeze 100 nu conține cloruri.

APLICAȚII

Flocrete Antifreeze 100 este recomandat a fi folosit în următoarele condiții:

- » Prepararea și turnarea betonului la temperaturi scăzute.
- » Pentru obținerea unui beton cu rezistență inițială crescută sau o întărire rapidă a betonului.

AVANTAJE

Flocrete Antifreeze 100 poate produce următoarele efecte în beton:

- » Îmbunătățirea lucrabilității fără a fi necesară creșterea conținutului de apă.
- » Creșterea rezistenței la îngheț-dezghet.
- » Crește rezistența inițială și cea dezvoltată pe termen lung.
- » Nu conține cloruri, nu atacă armătura.

COMPATIBILITATE

Flocrete Antifreeze 100 este compatibil cu alți aditivi DCP folosiți în aceeași rețetă de beton. Dacă mai multe tipuri de aditivi urmează a fi folosiți în amestecul de beton, aceștia trebuie să fie dozați separat.

STANDARDE

Flocrete Antifreeze 100 este în conformitate cu standardul ASTM C 494, tip C și E, BS 5075, SR EN 934-2 tabelul 6.

METODE DE FOLOSIRE

Flocrete Antifreeze 100 se adaugă în apa de amestecare din rețeta de beton, sau poate fi adăugat separat, după adăugarea apei de amestecare.

PROPRIETĂȚI TEHNICE:

Culoare:	Lichid transparent
Temperatura de îngheț:	≈ -18°C
Densitate:	1.36 ± 0.03
Conținut de cloruri:	Nu conține
Aer antrenat:	Mai puțin de 2% la dozaj normal

DOZARE

Dozajul aditivului Flocrete Antifreeze 100 variază în funcție de cantitatea de ciment și de temperatura exterioară. Dozajul necesar va fi determinat pentru fiecare caz în parte.

Dozajul recomandat este cuprins între 0,5 - 2 kg/100 kg ciment. Dozarea în afara intervalului de mai sus, poate fi făcută în cazul unor cerințe speciale.

CURĂȚARE

Scurgerile pe sol de Flocrete Antifreeze 100 pot fi curățate cu nisip sau vermiculită. A nu se deversa în canalizare sau în pânze freatice. Reciclarea se va face conform reglementărilor locale de mediu.

AMBALARE

Flocrete Antifreeze 100 este disponibil în rezervoare de plastic de 1000 litri.

DEPOZITARE

Flocrete Antifreeze 100 are un termen de valabilitate de 12 luni, dacă este păstrat în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 2°C și 30°C.

Dacă aceste condiții sunt depășite, contactați departamentul tehnic DCP pentru consiliere.

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Județ Dâmbovița
Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com
www.dcp-int.com



AVERTISMENTE

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Flocrete Antifreeze 100 este clasificat ca fiind material periculos. Produsul nu ar trebui să intre în contact cu ochii sau pielea.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă, și cereți sfatul medicului dacă este nevoie.

Pentru mai multe informații, consultați Fișa Tehnică de Securitate.

FOC

Flocrete Antifreeze 100 este un produs pe bază de apă și nu este inflamabil.

Flocrete® Antifreeze 100

MAI MULTE DESPRE DCP

O gamă largă de produse chimice pentru construcții sunt fabricate sub licența DCP printre care:

- » Aditivi pentru beton.
- » Produse pentru tratarea suprafețelor.
- » Mortare și produse pentru ancorare în beton.
- » Produse pentru reparații în beton.
- » Sistema pentru pardoseli industriale.
- » Produse pentru acoperiri de protecție.
- » Sigilanți și chituri de rosturi.
- » Produse pentru impermeabilizare.
- » Adezivi.
- » Chituri și adezivi pentru placări ceramice.
- » Produse pentru construcții și elemente pentru finisaj.
- » Produse pentru consolidări structurale.

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Județ Dâmbovița

Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com

www.dcp-int.com

Notă:

Informațiile, sfaturile sau recomandările prezentate în această fișă sunt precise și corecte, și se bazează pe rezultate obținute din teste și experiență. Cu toate acestea, nu putem accepta nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea produselor deoarece nu avem nici un control asupra modului de folosire al acestora.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence