

Flocrete Antifreeze Plus

Aditiv accelerator de priză și antiîngheț pentru beton turnat la temperaturi scăzute



DESCRIERE

Flocrete Antifreeze Plus este un aditiv multicomponent în formă lichidă, ce servește la producția de beton de înaltă calitate la temperaturi foarte scăzute. Flocrete Antifreeze Plus nu conține cloruri.

APLICAȚII

Flocrete Antifreeze Plus este recomandat a fi folosit în următoarele condiții:

- » Prepararea și turnarea betonului la temperaturi scăzute.
- » Pentru obținerea unui beton cu rezistență inițială crescută sau o întărire rapidă a betonului.

AVANTAJE

Flocrete Antifreeze Plus poate produce următoarele efecte în beton:

- » Creșterea rezistenței la compresiune pentru a rezista la îngheț.
- » Îmbunătățește lucrabilitatea betonului proaspăt.
- » Crește rezistența inițială și cea dezvoltată pe termen lung.
- » Accelerează fenomenele de întărire a betonului.
- » Nu conține cloruri, nu atacă armătura.

COMPATIBILITATE

Flocrete Antifreeze Plus este compatibil cu alți aditivi DCP folosiți în aceeași rețetă de beton. Dacă mai multe tipuri de aditivi urmează a fi folosiți în amestecul de beton, aceștia trebuie să fie dozați separat.

STANDARDE

Flocrete Antifreeze Plus este în conformitate cu standardul ASTM C 494, tip C și E, BS 5075, SR EN 934-2 tabelul 6.

METODE DE FOLOSIRE

Flocrete Antifreeze Plus se adaugă în apa de amestecare din rețeta de beton, sau poate fi adăugat separat, după adăugarea apei de amestecare.

PROPRIETĂȚI TEHNICE:

Culoare:	Maro închis
Temperatura de îngheț:	≈ - 18°C
Densitate:	1.35 ± 0.02
Conținut de cloruri:	Nu conține
Aer antrenat:	Mai puțin de 2% la dozaj normal

DOZARE

Dozajul aditivului Flocrete Antifreeze Plus variază în funcție de cantitatea de ciment și de temperatura exterioară. Dozajul necesar va fi determinat pentru fiecare caz în parte.

Dozajul recomandat este cuprins între 1 - 2 kg/100 kg ciment. Dozarea în afara intervalului de mai sus, poate fi făcută în cazul unor cerințe speciale.

CURĂȚARE

Scurgerile pe sol de Flocrete Antifreeze Plus pot fi curățate cu nisip sau vermiculită. A nu se deversa în canalizare sau în pânze freatice. Reciclarea se va face conform reglementărilor locale de mediu.

AMBALARE

Flocrete Antifreeze Plus este disponibil în rezervoare de plastic de 1000 litri.

DEPOZITARE

Flocrete Antifreeze Plus are un termen de valabilitate de 12 luni, dacă este păstrat în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 2°C și 30°C.

Dacă aceste termene sunt depășite vă rugăm contactați departamentul tehnic pentru informații suplimentare

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Județ Dâmbovița
Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com
www.dcp-int.com



Flocrete Antifreeze Plus

AVERTISMENTE

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Flocrete Antifreeze Plus este clasificat ca fiind material periculos. Produsul nu ar trebui să intre în contact cu ochii sau pielea.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă, și cereți sfatul medicului dacă este nevoie.

Pentru mai multe informații consultați fișa tehnică de securitate.

FOC

Flocrete Antifreeze Plus este un produs pe bază de apă și nu este inflamabil.

MAI MULTE DESPRE DCP

O gamă largă de produse chimice pentru construcții sunt fabricate sub licența DCP printre care:

- » Aditivi pentru beton.
- » Mortare și produse pentru ancorare în beton.
- » Produse de reparații pentru betoane.
- » Pardoseli industriale.
- » Sigilanți pentru pardoseli.
- » Impermeabilizanti.
- » Adezivi pentru placări ceramice și termoizolații.

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Județ Dâmbovița

Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com

www.dcp-int.com

Notă:

Informațiile, sfaturile sau recomandările prezentate în această fișă sunt precise și corecte, și se bazează pe rezultate obținute din teste și experiență. Cu toate acestea, nu putem accepta nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea produselor deoarece nu avem nici un control asupra modului de folosire al acestora.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence

01-0038-A-2022