

Flocrete® SP5000MW

Aditiv pentru beton turnat la temperaturi scăzute



DESCRIERE

Flocrete SP 5000MW este un aditiv de înaltă performanță pentru prepararea betonului, în formă lichidă, pentru producerea betonului de înaltă calitate preparat la temperaturi scăzute. Flocrete SP5000MW nu conține cloruri.

APLICAȚII

Flocrete SP5000MW este recomandat a fi folosit în următoarele condiții:

- » Turnarea betonului la temperaturi scăzute.
- » În perioade de timp friguros, când scad noaptea temperaturile până la îngheț.
- » Beton cu o rezistență inițială crescută.
- » Beton pentru reparații, cu rezistență inițială crescută.
- » Prepararea betonului la temperaturi scăzute și asigurarea obținerii performanțelor prin folosirea unui singur tip de aditiv.

AVANTAJE

Flocrete SP 5000MW este destinat a fi folosit în următoarele situații:

- » Lucrabilitate îmbunătățită fără a crește cantitatea de apă din compoziția betonului.
- » Reducerea semnificativă a cantității apei de amestecare fără a afecta lucrabilitatea.
- » Creșterea rezistenței la îngheț.
- » Îmbunătățirea rezistenței inițiale și finale a betonului.
- » nu conține cloruri - nu atacă armătura.

COMPATIBILITATE

Flocrete SP 5000MW este compatibil cu alți aditivi DCP folosiți în același amestec de beton. Dacă se folosesc mai multe tipuri de aditivi în amestecul de beton, aceștia se vor doza separat.

STANDARDE

Flocrete SP 5000MW este în concordanță cu ASTM C494, Type E, EN 934-2, Tabelul 3.1, 3.2 & 7 and BS 5075.

METODE DE FOLOSIRE

Flocrete SP 5000MW se adăugă în apa de amestecare necesară pentru prepararea unei rețete de beton pentru a atinge performanțele optime, sau se adaugă separat în amestecul de beton, după adăugarea apei în compoziția betonului.

PROPRIETĂȚI TEHNICE @ 25°C:

Culoare:	Lichid galben - maroniu
Temperatura de îngheț:	-9°C
Greutate specifică:	1.155 ± 0.03
Conținut de cloruri: BS5075	Nu conține
Aer antrenat:	Mai puțin de 2% la dozaj normal

DOZARE

Dozajul aditivului Flocrete SP 5000MW variază în funcție de conținutul de ciment și de temperatura exterioară.

Dozajul recomandat este cuprins între 0,3 - 1,5 kg/100 kg ciment. Dozarea în afara intervalului de mai sus poate fi făcută în cazul unor nevoi specifice.

Consultați departamentul tehnic DCP pentru consiliere.

CURĂȚARE

Scurgerile pe sol de Flocrete SP 5000MW pot fi curățate cu absorbantți potriviți de tipul vermicuței sau nisip, iar rezidul este colectat în recipiente speciale.

A nu se deversa în canalizare sau în pânze freatice. Reciclarea se va face conform reglementărilor locale de mediu.

AMBALARE

Flocrete SP 5000MW este disponibil în recipiente de plastic cu capacitate de 1000 litri.

DEPOZITARE

A se păstra în locuri uscate. Termenul de valabilitate al aditivului Flocrete SP 5000MW este de 12 luni, dacă este depozitat în ambalajul original sigilat.

Dacă aceste condiții sunt depășite, contactați departamentul tehnic DCP pentru consiliere.

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Judet Dâmbovița
Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com
www.dcp-int.com



Flocrete® SP5000MW

AVERTISMENTE

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Flocrete SP 5000MW este clasificat ca fiind un material periculos. Flocrete SP5000MW nu ar trebui să intre în contact cu pielea sau ochii.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și cereți sfatul medicului.

Pentru mai multe informații, consultați Fișa Tehnică de Securitate.

FOC

Flocrete SP 5000MW nu este inflamabil.

AI MULTE DESPRE DCP

O gamă largă de produse chimice pentru construcții sunt fabricate sub licența DCP printre care:

- » Aditivi pentru beton.
- » Produse pentru tratarea suprafețelor.
- » Mortare și produse pentru ancorare în beton.
- » Produse pentru reparații în beton.
- » Sistema pentru pardoseli industriale.
- » Produse pentru acoperiri de protecție.
- » Sigilanți și chituri de rosturi.
- » Produse pentru impermeabilizare.
- » Adezivi.
- » Chituri și adezivi pentru plăci ceramice.
- » Produse pentru construcții și elemente pentru finisaj.
- » Produse pentru consolidări structurale.

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Județ Dâmbovița

Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com

www.dcp-int.com

Notă:

Informațiile, sfaturile sau recomandările prezentate în această fișă sunt precise și corecte, și se bazează pe rezultate obținute din teste și experiență. Cu toate acestea, nu putem accepta nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea produselor deoarece nu avem nici un control asupra modului de folosire al acestora.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence