

# Grundix® BetonContact

Amorsă de contact cu conținut de cuarț



## DESCRIERE

Grundix BetonContact este o amorsă acrilică, fără solvent, gata de folosire care îmbunătățește aderența dintre tencuielile pe bază de ipsos și suprafețele de beton.

## APLICAȚII

Grundix BetonContact asigură aderența dintre suprafețe de beton netede cu o absorbție minimă de apă și tencuieli mecanizate. Conține lianți organici și nisip cuarțos selectat, care crează o legătură excelentă între tencuială și stratul suport.

Recomandat pentru:

- » Suprafețe de beton netede.
- » Tavanele elementelor de beton finisate.
- » Elemente de beton prefabricat.

## AVANTAJE

- » Aderență excelentă pe suport beton.
- » Produs monocomponent, gata de utilizare.
- » Ușor de aplicat.
- » Se poate folosi în aplicații la interior sau exterior.
- » Previne pierderea apei din tencuială.
- » Îmbunătățește lucrabilitatea mortarului la aplicare.

## METODE DE FOLOSIRE

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără nici un fel de impurități.

### APLICARE

Grundix BetonContact se amestecă bine cu paleta, la viteză mică. Produsul se aplică folosind pensula, role sau prin spraiere. Materialul nu se diluează.

După aplicare, produsul se lasă să se usuce timp de 2 ore, în funcție de condițiile specifice. În atmosferă umedă sau răcoroasă uscarea poate dura mai mult. Suprafața aplicată trebuie să fie complet uscată și nelipicioasă înainte aplicării tencuielii.

Notes:

- » Grundix BetonContact se folosește doar la temperaturi ale suprafeței, aerului și materialului peste 5°C.
- » A nu se aplica pe substrat umed, înghețat, acoperit de condens.

## PROPRIETĂȚI TEHNICE:

Aspect:	Thick liquid
Densitate:	1.5 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Conținut substanță uscată:	63 ± 2%
Aderență:	1.0 N/mm <sup>2</sup> @ 2 h
Timp de uscare/ reacoperire:	2 h
pH:	8.5 - 9.5
VOC:	≤ 20 g/ltr (comply with LEED)

## CURĂȚARE

Toate uneltele trebuie să fie curățate cu apă imediat după folosire. Hardened materials can be cleaned mechanically.

## AMBALARE

Grundix BetonContact este disponibil în ambalaje de 1.2, 5, și 20 kg.

## ACOPERIRE

Approx. 0.20 - 0.40 kg/m<sup>2</sup>, în funcție de tipul stratului suport.

## DEPOZITARE

Grundix BetonContact are termen de valabilitate de 12 luni dacă este depozitat în ambalajul original, nedesigilat, ferit de expunerea directă în lumina solară, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

Dacă aceste condiții sunt depășite, contactați departamentul tehnic DCP pentru consiliere.

## Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea  
comuna Crevedia, Judet Dâmbovița  
Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com  
www.dcp-int.com





# Grundix® BetonContact

## AVERTISMENTE

### SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Grundix BetonContact nu se încadrează în lista substanțelor periculoase, conform cu legislația în vigoare. A se evita contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență și obțineți asistență medicală.

Pentru mai multe informații consultați Fișa Tehnică de Securitate.

### FOC

Grundix BetonContact nu este inflamabil.

## MAI MULTE DESPRE DCP

O gamă largă de produse chimice pentru construcții sunt fabricate sub licența DCP printre care:

- » Aditivi pentru beton.
- » Produse pentru tratarea suprafețelor.
- » Mortare și produse pentru ancorare în beton.
- » Produse de reparații pentru betoane.
- » Sisteme pentru pardoseli industriale.
- » Produse pentru acoperiri de protecție.
- » Sigilanți.
- » Impermeabilizanți.
- » Adezivi.
- » Adezivi pentru placări ceramice și termoizolații.
- » Produse pentru construcții și elemente de finisaj.
- » Produse pentru consolidări structurale.

### Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea  
comuna Crevedia, Judet Dâmbovița  
Romania

[info.romania@dcp-int.com](mailto:info.romania@dcp-int.com); [officeromania@dcp-int.com](mailto:officeromania@dcp-int.com)

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)



#### Notă:

Informațiile, sfaturile sau recomandările prezentate în această fișă sunt precise și corecte, și se bazează pe rezultate obținute din teste și experiență. Cu toate acestea, nu putem accepta nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea produselor deoarece nu avem nici un control asupra modului de folosire al acestora.

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)

DCP Building Excellence