



هايكوت Highcoat

طلاء اكريليكي تجميلي للمناطق الداخلية

الوصف

هايكوت طلاء اكريليكي تجميلي جاهز للاستخدام ذو أساس مائي، مصمم خصيصاً للإستخدامات الداخلية على كافة الأسطح الشائعة مثل الخرسانة والطوب والقضارة.

الإستخدامات

هايكوت مصمم لتوفير تشطيب جمالي غير لامع للجدران والأسقف داخل المباني والفلل على مختلف الأسطح الإنشائية الشائعة مثل الخرسانة والطوب والقضارة الإسمنتية.

الميزات

- ذو مكون واحد، سهل الاستخدام.
- لون ثابت وديمومة عالية.
- تغطية ممتازة.
- ذو أساس مائي، صديق للبيئة.
- يمكن تطبيقه على الأسطح العمودية والرأسية.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد من أن كافة الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت، الشحوم، الغبار، أو أي طبقات سطحية ضعيفة ومفككة. تُزال أي طبقات سطحية مفككة بالقذف الرملي أو بالحف.

التأسيس

لضمان أفضل النتائج، ينصح بتطبيق طبقة تأسيس من مادة هايكوت برايمر 24 ساعة قبل تطبيق طلاء هايكوت.

إضافةً الى أن هايكوت برايمر يعمل على تحسين التصاق طلاء هايكوت، فهو أيضاً يقلل من كمية الاستهلاك المطلوبة من الطلاء، و خاصةً عندما يكون التطبيق فوق أسطح عالية المسامية.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة النشرة الفنية لمادة هايكوت برايمر.

الخصائص الفنية:	
الكثافة	0.10 ± 1.55 غم/سم ³
المحتوى من المواد الصلبة بالوزن بالحجم	63 ± 3 % 41 ± 3 %
قوة الالتصاق على الخرسانة ASTM D4541	≤ 1.35 ميغاباسكال*
درجة حرارة التطبيق	5 - 40 درجة مئوية
VOC ASTM D2369	≥ 10 غم/لتر

*ملاحظة: عند استعمال هايكوت برايمر

التطبيق

يلزم تحريك المنتج بشكل جيد قبل التطبيق. يتم تطبيق طلاء هايكوت باستخدام رول دهان أو فرشاة أو ماكينة رش لا هوائية.

عند الحاجة لتطبيق عدة طبقات من الطلاء، يلزم ترك الطبقة الأولى لتجف لمدة 2-4 ساعات (تبعاً للظروف المحيطة) قبل إعادة الطلاء بطبقة ثانية.

ملاحظة: يمكن تخفيف هايكوت بمياه نظيفة و بسبة تخفيف لا تتجاوز 10% بالحجم.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستعمال باستخدام مياه نظيفة.

التعبئة

هايكوت متوفر بعبوات بلاستيكية سعة 20 كغم، يمكن توفير عبوات ذات ساعات أخرى عند الطلب.

التغطية

حوالي 6 - 9 م²/كغم للطبقة الواحدة لتحقيق سماكة كلية تتراوح ما بين 30 - 45 ميكرون (سماكة جافة). معدل التغطية الفعلي يعتمد على مسامية السطح.



هايكوت Highcoat

التخزين

يتم تخزين هايكوت في مناطق مظلمة و بدرجة حرارة لا تقل عن 5 درجات مئوية.

الصلاحية

منتج هايكوت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه في عبواته الأصلية و بطروف ملائمة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

كسائر أظلية الأكريليك، يجب أخذ الحيطة والحذر عند تخزين واستعمال هذه المنتجات لتجنب ملامسة هذه المنتجات للجلد أو العين أو الفم. ارتدي ملابس واقية وقفازات لليدين وحماية للوجه والعين عند التعامل مع هذه المواد.

في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بكمية وافرة من الماء، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجبر نفسك على التقيؤ.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

منتج هايكوت غير قابل للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل و مواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس و المواد الرابطة
- لواصل و روبات البلاط
- القصارة الجاهزة و مواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com