



هايكوت Highcoat

طلاء اكريليكي تجميلي للمناطق الداخلية

الوصف

هايكوت طلاء اكريليكي تجميلي جاهز للاستخدام ذو أساس مائي، مصمم خصيصاً للإستخدامات الداخلية على كافة الأسطح الشائعة مثل الخرسانة والطوب والقضارة.

الإستخدامات

هايكوت مصمم لتوفير تشطيب جمالي غير لامع للجدران والأسقف داخل المباني والفلل على مختلف الأسطح الإنشائية الشائعة مثل الخرسانة والطوب والقضارة الإسمنتية.

الميزات

- ذو مكون واحد، سهل الاستخدام.
- لون ثابت وديمومة عالية.
- تغطية ممتازة.
- ذو أساس مائي، صديق للبيئة.
- يمكن تطبيقه على الأسطح العمودية و الرأسية.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد من أن كافة الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت، الشحوم، الغبار، أو أي طبقات سطحية ضعيفة ومفككة. تُزال أي طبقات سطحية مفككة بالقذف الرملي أو بالحف.

التأسيس

للحصول على أفضل النتائج، ينصح بتطبيق طبقة تأسيس من مادة كي بوند 2000 قبل تطبيق طلاء هايكوت.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة النشرة الفنية لمادة كي بوند 2000.

كما يمكن تخفيف طلاء هايكوت بالماء بنسبة 30% - 50% و تطبيقه كطبقة تأسيس.

الخصائص الفنية:

الكثافة	0.05 ± 1.50 غم/سم ³
المحتوى من المواد الصلبة	
بالوزن	58 ± 1 %
بالحجم	38 ± 1 %
درجة حرارة التطبيق	5 - 40 درجة مئوية
VOC	≥ 15 غم/لتر
ASTM D2369	

التطبيق

يلزم تحريك المنتج بشكل جيد قبل التطبيق ومن ثم يتم تطبيقه باستخدام رول دهان أو فرشاة أو ماكينة رش لا هوائية.

عند الحاجة لتطبيق عدة طبقات من الطلاء، يلزم ترك الطبقة الأولى لتجف لمدة 2 - 4 ساعات (تبعاً للظروف المحيطة) قبل إعادة الطلاء بطبقة ثانية.

ملاحظة:

يمكن تخفيف طلاء هايكوت بالماء على النحو التالي:
30% - 50% للوجه الأول
20% - 30% للوجه الثاني والثالث

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستعمال باستخدام مياه نظيفة.

التعبئة

هايكوت متوفر بعبوات بلاستيكية سعة 25 كغم، يمكن توفير عبوات ذات ساعات أخرى عند الطلب.

التغطية

حوالي 6 - 9 م²/كغم للطبقة الواحدة لتحقيق سماكة كلية تتراوح ما بين 30 - 45 ميكرون (سماكة جافة). معدل التغطية الفعلي يعتمد على مسامية السطح.



هايكوت Highcoat

التخزين

يتم تخزين هايكوت في مناطق مظلمة و بدرجة حرارة لا تقل عن 5 درجات مئوية.

الصلاحية

منتج هايكوت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه في عبواته الأصلية و بطروف ملائمة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

كسائر أظلية الأكريليك، يجب أخذ الحيطة والحذر عند تخزين واستعمال هذه المنتجات لتجنب ملامسة هذه المنتجات للجلد أو العين أو الفم. ارتدي ملابس واقية وقفازات لليدين وحماية للوجه والعين عند التعامل مع هذه المواد.

في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بكمية وافرة من الماء، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجبر نفسك على التقيؤ.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

منتج هايكوت غير قابل للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل و مواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس و المواد الرابطة
- لواصل و روبات البلاط
- القصارة الجاهزة و مواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية



دون كونستركشن برودكتس / الأردن
مأدبا، الأردن

info.jordan@dcp-int.com
www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com