

هايبرسيل دي بي-2010 إتش Hyperseal DP-2010H

مصدّ مائي هيدروفيليك عالي الأداء للحماية من المياه العذبة ومياه البحر

الوصف

هايبرسيل دي بي-2010 إتش عبارة عن شرائح مطاطية تتكون من مطاط الكلوروبرين المحسن بالبوليمر وهي عالية الأداء وخالية من البنتونيت. تتمتع هذه الشرائح بخاصية التمدد وتنتج من خلال تفاعل مجموعة الهيدروفيليك التي تشكل جزءاً من البنية الجزيئية لهايبرسيل دي بي-2010 إتش مع المياه (سواء العذبة أو المالحة).

التمدّد الحاصل في مصدّ المياه يشكل عازلاً إيجابياً للفواصل في الأسطح الخرسانية ويمنع دخول المياه إلى داخل تلك الفواصل.

الإستخدامات

مصدّ مائي هيدروفيليك يطبق على الخرسانة القائمة (الموجودة مسبقاً) ويتم تثبيته ببساطة عن طريق التسمير أو باستخدام مادة لاصقة هيدروفيليك. تتفاعل الشرائح الهيدروفيلية عند ملامستها للماء وتتمدد بنسبة لا تقل عن 150% لتشكل عازلاً للماء قابل للانضغاط.

الميزات

- حماية فعالة، هايبرسيل دي بي-2010 إتش مصدّ مائي هيدروفيليك (محب للماء) يتمدد عند ملامسته للمياه العذبة أو المالحة ليكون مصدّ مائي فعال وقابل للانضغاط للفواصل.
- معدل تمدد بطيء لمنع حدوث أي أضرار في الخرسانة حديثة الصب خلال فترة الإيناع.
- يحتفظ بالشكل الأصلي بعد التوسعات والتقلصات المتكررة.
- مقاومة ضد انسكابات الوقود الهيدروكربوني.

المعايير والمقاييس

هايبرسيل دي بي-2010 إتش مطابق مع المواصفة KS M 6518.

طريقة التركيب

يمكن تثبيت هايبرسيل دي بي-2010 إتش إما باستخدام لاصق مناسب مثل هايبرسيل دي بي أس أو ميكانيكياً باستخدام المسامير.

عند استخدام لاصق هايبرسيل دي بي أس يجب وضع كمية كافية منه على السطح النظيف ويثبت هايبرسيل دي بي-2010 إتش مباشرة عليه بإحكام.



الخصائص الفنية:

اللون	أسود وأزرق وأحمر
درجة حرارة الاستخدام	30- إلى 70 درجة مئوية
حجم التمدد	200 % مياه عذبة 80 - 100 % مياه مالحة
مقاومة الضغط الهيدروستاتيكي	< 50 م (5 بار)

ويمكن تثبيت هايبرسيل دي بي-2010 إتش في الموقع باستخدام مسامير بناء بطول 400 - 600 م توضع كل 300 مم بشرط أن تخترق المسامير حوالي 20 مم سطح الاسمنت مع توفير مسافة كافية بين الجزء العلوي من المسامير و هايبرسيل دي بي-2010 إتش.

كما يجب التأكد أن الأسطح تمتلك القوة الكافية لتحمل التثبيت الميكانيكي لتجنب إلحاق أي ضرر بهايبرسيل دي بي-2010 إتش. ويمكن الاستعاضة عن ذلك من خلال إنشاء أخدود في الخرسانة لتسهيل التطبيق.

هايبرسيل دي بي-2010 إتش مناسب للاستخدام في معظم الظروف الجوية لكن المطر الغزير والغمر بالماء لفترات طويلة قد يسبب تمدد المادة وتضخمها بشكل مكرر. في هذه الحالة يُترك هايبرسيل دي بي-2010 إتش ليُجفأ أو يُجفأ باستخدام مجفف هواء ساخن قبل صب الخرسانة.

يحظر استخدام هايبرسيل دي بي-2010 إتش في فواصل التمدد أو للمقاطع الخرسانية التي يقل عرضها عن 150 مم.

هايبرسيل دي بي-2010 إتش Hyperseal DP-2010H

المزيد من منتجات شركة DCP

التعبئة

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

حجم الصفائح:
دي بي-2010 إتش: 20 مم × 10 مم، (10 × 10 رول/علبة).

الأحجام الأخرى متوفرة عند الطلب

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

لا يوجد مخاطر صحية مرتبطة هايبرسيل دي بي-2010 إتش في الاستخدام العادي.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملء الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لوصق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

دون كونستركشن برودكتس قطر

المنطقة الصناعية الجديدة

الدوحة، قطر

info.qatar@dcp-int.com

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكيد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com