



كي جراوت Keygrout

جراوت بوليستر راتنجي للتثبيت يتمتع بمقاومة عالية للأحمال

الوصف

كي جراوت هو جراوت بوليستر راتنجي ثنائي التركيب يتميز بمقاومته العالية للأحمال وسرعة جفافه.

الإستخدامات

كي جراوت مصمم للإستخدامات التالية :

- التركيب الدائم لقضبان التسليح و الأوتاد.
- التركيب الدائم للدرابزين وسياج الحماية وروابط الجدران ومسارات السكك الحديدية.

الميزات

- مقاوم للأحمال الديناميكية.
- سرعة استثنائية في اكتساب المقاومة المطلوبة.
- قادر على العمل في الظروف الرطبة إذ يمكن أن يجف المنتج حتى في الظروف الرطبة كما أنه مناسب للإستعمال على الأسطح المغمورة تحت الماء.
- مقاومة انضغاط و شد و ثني استثنائية.
- كثافة عالية جداً.
- ارتباط استثنائي مع الحديد والخرسانة.
- مقاومة كيميائية جيدة.
- مقاومة مبكرة و قصوى عاليتين.
- متوفر بتدرجين، كي جراوت إتش (أفقي) و كي جراوت في (عامودي).

طريقة الإستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وسليمة وخالية من الشحوم أو أي ملوثات كما يجب أن تكون القضبان التسليح خالية من الصدأ. لضمان أفضل النتائج يتم عمل الثقوب باستخدام آلات النقر الدورانية لإنتاج جوانب خشنة وتنظف تلك الثقوب بالماء أو بالهواء المضغوط. أما في حال الثقوب التي تجهز أثناء الصب فيلزم تخشين أسطحها ميكانيكياً قبل التطبيق. حديد التسليح المبرز يعطي أداء أعلى من الحديد ناعم السطح أو أي نوع آخر من القضبان.

الخلط

لضمان خلط مناسب، يلزم استخدام خلاط ميكانيكي ألي أو مثقاب مزود بريشة مناسبة. ابتداءً يتم تفريغ محتوى الراتنج في وعاء بلاستيكي مع مراعاة تفريغ محتوى العلبه كاملاً بما في ذلك المواد في قعر وجوانب العلبه ومن ثم يتم إضافة المواد المائلة تدريجياً مع الخلط المستمر لمدة 3 دقائق أو حتى الحصول على مزيج بقوام منظم.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية

مقاومة الشد	14 ميغاباسكال عند 7 أيام	BS 6319, Part 7: 1985
مقاومة الانضغاط	70 ميغاباسكال عند أول ساعة 95 ميغاباسكال عند 1 يوم 100 ميغاباسكال عند 7 أيام	BS 6319, Part 2: 1983
مقاومة الثني	25 ميغاباسكال عند 7 أيام	BS 6319, Part 3: 1990
زمن التشغيل للخلطة	90 دقيقة عند 10 درجات مئوية 35 دقيقة عند 20 درجات مئوية 14 دقيقة عند 30 درجات مئوية	
مقاومة الارتباط	عند التطبيق بشكل ملائم، الفشل في اختبار الشد يكون في الحديد أو الخرسانة و ليس في سطح الارتباط.	

الصب والتشطيب

التطبيق العامودي:

يجب أن يستعمل كي جراوت في التطبيقات العامودية. يُصب المزيج في الثقوب المعدة مسبقاً ومن ثم يتم تثبيت القضبان أو البراغي بضغطها مع تدويرها داخل الجراوت.

التطبيق الأفقي:

يجب أن يستعمل كي جراوت إتش للتطبيقات الأفقية، إذ يتم ملئ المواد بخرطوش بلاستيكي ومن ثم يتم حقنها باستخدام فرد السيليكون، وبعد ذلك تثبت البراغي أو القضبان بضغطها مع التدوير داخل الجراوت.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الإستخدام بمحلول دي سي بي. المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً.

كي جراوت Keygrout

تقدير الكمية

ب- حساب قوة الشد باستخدام أقل عمق للثقب

$$H_D = \frac{0.6}{4} \cdot \frac{F_Y}{F_C} \cdot \frac{\Phi_B^2}{\Phi_H}$$

تعتمد كمية الجراوت المطلوبة على قطر الثقب وقطر حديد التسليح وعمق الثقب، يمكن تقدير الكمية باستخدام العلاقة التالية:

$$F_C \pi \Phi_H H_D = 0.6 F_Y \cdot \frac{\pi}{4} \Phi_B^2$$

$$H \times (D_h^2 - D_b^2) \times \frac{3.14}{4000} = \text{حجم الجراوت (مل)}$$

مقدار قوة الشد تساوي F_Y * مساحة حديد التسليح حيث مساحة حديد التسليح تساوي:

$$\frac{\pi}{4} \Phi_B^2$$

حيث أن:

D_h : قطر الثقب (مم)

D_b : قطر حديد التسليح (مم)

H : عمق الثقب (مم)

متطلبات التصميم

ومن ثم:

أ- أقل عمق للثقب

$$F_C \pi \Phi_H H_D = 0.6 F$$

$$F (N) = \frac{\pi}{0.6} \cdot F_C \cdot \Phi_H \cdot H_D$$

$$F (KN) = (5.23 \cdot F_C \cdot \Phi_H \cdot H_D) \div 1000$$

حسب BS 8110، أقل عمق للثقب بحسب كما يلي، مع مراعاة عامل أمان مقداره 40%

الجدول 1 يلخص مقدار القوة التي يمكن أن يتحملها كل قضيب تسليح بحسب عمق الثقب المحدد.

جميع الحسابات قد أجريت على إعتبار أن حديد التسليح المستخدم شد 60 ومقاومة الإنضغاط للخرسانة تعادل 25 نيوتن/مم² مع F_C عند 2.5 نيوتن/مم².

$$H_D = \frac{0.6 F_Y}{F_C \pi \Phi_H} \cdot \frac{\pi}{4} \Phi_B^2$$

$$H_D = \frac{0.6}{4} \cdot \frac{F_Y}{F_C} \cdot \frac{\Phi_B^2}{\Phi_H}$$

حيث أن:

F_Y : مقاومة الإذعان للحديد (نيوتن/مم²)

F_C : مقاومة التصاق الخرسانة (نيوتن/مم²)

Φ_B : قطر حديد التسليح (مم)

Φ_H : قطر الثقب (مم)

H_D : أقل عمق للحفر (مم)

π : 3.14

كي جراوت Keygrout



أقصى قوة شد		قوة الشد المحسوبة مع مراعاة 40% معامل أمان عند عمق التثقب المحدد							Φ_H مم	Φ_B مم	F_C نيوتن/مم ² للخرسانة	F_Y نيوتن/مم ² لحديد التسليح
F (KN)	عمق التثقب	350	300	250	200	160	120	100	قطر التثقب	قطر الحديد		
21	134					25	19	16	12	8	2.5	420
33	180				37	29	22	18	14	10	2.5	420
47	227			52	42	33	25	21	16	12	2.5	420
65	275			59	47	38	28	24	18	14	2.5	420
84	323		78	65	52	42	31	26	20	16	2.5	420
107	371	101	86	72	58	46	35	29	22	18	2.5	420
132	420	110	94	78	63	50	38	31	24	20	2.5	420
160	469	119	102	85	68	54	41	34	26	22	2.5	420
206	525	137	118	98	78	63	47	39	30	25	2.5	420
383	717	165	141	118	94	75	56	47	36	32	2.5	420

ج- الجدول 2 يوضح أقصى قوة شد لكل قضيب تسليح شد 60

جدول 2

أقصى قوة شد (كيلو نيوتن) KN	F_Y نيوتن/مم ²	مساحة الحديد مم	قطر الحديد Φ_B مم
21	420	50.24	8
33	420	78.5	10
47	420	113.04	12
65	420	153.86	14
84	420	200.96	16
107	420	254.34	18
132	420	314	20
160	420	379.94	22
206	420	490.625	25
338	420	803.84	32

د- لحساب حجم كي جراوت اللازم (مل)

$$\text{الحجم (مل)} = (\Phi_H^2 - \Phi_B^2) \cdot H_D \cdot \frac{\pi}{4000}$$

كي جراوت Keygrout

الجدول 3 يوضح الكمية التقديرية للمادة اللازمة بناء على قطر حديد التسليح وعمق وقطر الثقب المستخدم

حجم كي جراوت اللازم (مل) عمق الثقب								جدول 3	
400	350	300	250	200	160	140	100	قطر الثقب مم	قطر الحديد مم
25	22	19	16	13	10	9	6	12	8
30	26	23	19	15	12	11	8	14	10
35	31	26	22	18	14	12	9	16	12
45	40	34	28	23	18	16	11	20	16
71	62	53	44	35	28	25	18	25	20
125	110	94	78	63	50	44	31	32	25
181	158	136	113	90	72	63	45	40	32
283	247	121	177	141	113	99	71	50	40

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل ورويات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

التعبئة

كي جراوت متوفر بعبوة 1.2 لتر.

التخزين

منتج كي جراوت صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه على درجة حرارة تتراوح ما بين 5 و 25 درجة مئوية، في عبوة أصلية غير مفتوحة في منطقة جافة محمية من الصقيع والرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

يمكن أن يسبب كي جراوت تهيجاً للجلد والعين والجهاز التنفسي. يجب ارتداء قفازات وواقى للعينين عند التعامل مع المادة.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

كي جراوت و محلول دي سي بي مواد قابلة للاشتعال و يجب حفظها في مكان بارد.

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com