



أنظمة بروفايير سي دبليو Profiber CW System

أنظمة عالية الأداء مكونة من رقائق بوليمرية مدعمة بالياف الكربون لقوى الهياكل والمنشآت

يلزم تدوير جميع الزوايا التي سيتم تركيب النسيج عليها إلى نصف قطر دائرة تتراوح قيمه بين 10 - 20 مم كحد أدنى وذلك تبعاً لنوع النسيج.

يجب التأكد أن الأسطح التي سوف يتم لصق النسيج عليها مستوية وخالية من أي عدم تجانس ومن التقويب أو علام الطوبوار. تتم تعبيئة التقويب وتسوية عدم تجانس السطح باستخدام معجون إيبوكسي ذو مكونين ومونة تسوية باستخدام كويك ماست 341.

يجب أن لا تقل قيمة تلاصق مادة التشيريب الراتنجية عن 1.5 نيوتن/مم.²

التأسيس

يلزم تأسيس الأسطح المحضرة والنظيفة بمادة كويك ماست سي دبليو بريمير. تطبق مادة التأسيس باستخدام الروول بمعدل 0.30 - 0.25 كغم/ m^2 وتترك لتجف لمدة 24 ساعة.

خلط كويك ماست 350 (راتنج التشيريب والتغليف)

لضمان أفضل النتائج عند الخلط، يلزم استخدام خلط ميكانيكي أو مثقب (دريل) مزود بريشة مناسبة.

يُضاف كامل محتوى عبوة المقصي وعبوة الأساس (الراتنج) إلى وعاء خلط ذات حجم مناسب وأخلط لمدة ثلاثة دقائق.

إن التقييد ومراقبة زمن صلاحية الخليط أمر بالغ الأهمية وخاصة عند التنفيذ في الأجواء الحارة ويمكن لهذه الغاية تبريد مكوني المادة قبل الخلط.

تطبيق أنسجة بروفايير الكربونية

طبق خليط مادة كويك ماست إي آر 350 على الأسطح المحضرة باستخدام الفرشاة أو الروول بمعدل 0.275 كغم/ m^2 تبعاً لخشونة السطح. وخلال زمن العمل المفتوح للراتنج اللاصق ضع نسيج بروفايير سي دبليو بالاتجاه الصحيح على الراتنج ومرر بعناء وبالضغط على النسيج روول بلاستيكي حتى يخرج الراتنج من النسيج وينبغي تمرير الروول مرة أخرى بالغليف راتنج التشيريب.

تطبق طبقة أخرى من كويك ماست إي آر 350 على النسيج المُشرب بمعدل 0.275 كغم/ m^2 وذلك لضمان الحصول على نظام كثيف ومتراص بشكل كامل.

و عند تطبيق المزيد من طبقات النسيج، تطبق مادة التشيريب الراتنجية كويك ماست إي آر 350 بمعدل 0.25 كغم/ m^2 على الطبقة الأولى وذلك باستخدام تقنية التطبيق رطب على رطب. وفي حال عدم التمكن من تطبيق الراتنج خلال زمن العمل المفتوح بعد التطبيق للطبقة الأولى يجب ترك فترة انتظار لمدة 12 ساعة قبل تطبيق الطبقة الثانية.

الوصف

أنظمة بروفايير سي دبليو هي مجموعة أنسجة من الألياف الكربونية تستخدم خارجياً مع مواد راتنجية رابطة لتركيب أنظمة قوية الهياكل والمنشآت CFRP (رقائق البوليمرية المدعمة بالياف الكربون) في الموقع على الأسطح الخرسانية وأسطح البناء والخشب.

الإستخدامات

لقوى الهياكل والمنشآت عندما تدعو الحاجة إلى تسلیح القص والتي من أجل:

- زيادة قدرة التحميل.
- التوافق مع الأنظمة والمواصفات والمعايير والمقاييس ومتطلبات التصميم.
- تلبية متطلبات الاستخدام في الهياكل والمنشآت.
- الإصلاحات الهيكيلية والإنسانية.
- حماية الهياكل والمنشآت من الكوارث الطبيعية.

الميزات

- نظام ينفذ على طبقات رقيقة (3 طبقات كحد أقصى).
- من، يتوافق مع طبيعة وشكل السطح.
- لا يتآكل ويقاوم العوامل الخارجية.
- مادة التشيريب الراتنجية متماسكة وخفالية من المذيبات لسهولة الاستعمال.
- متعدد الوظائف يستعمل في تسلیح القص والانحناء.

المعايير والمقاييس

نماذج بروفايير سي دبليو معدة وفق: ACI 440, FIB 14, and ISIS#3, 4, 5

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يجب التأكد إبتداءً أن جميع الأسطح خالية من الزيوت والشحوم أو أي ملوثات. يجب تنظيف السطح بالسفون وإزالة الغبار والحطام الناتج عن عملية السفع. كما يجب أن يكون السطح جافاً وأن لا تتجاوز نسبة الرطوبة في السطح 4% كحد أقصى وعمر الخرسانة 28 يوم على الأقل.

تتراوح درجة حرارة التطبيق لكل من السطح والجو المحيط بين 10 و 35 درجة مئوية ويجب الأخذ بالإعتبار درجة حرارة الندى للسطح.



أنظمة بروفايير سي دبليو

Profiber CW System

الخصائص الفنية:

بروفايير سي دبليو: إتجاه الألياف 0 درجة (أحادي الاتجاه)

عرض النسيج	طول النسيج	الاستطالة عند الانقطاع	معامل المرونة E في الشد	مقاومة الشد	السماكه التصميمية للنسيج	وزن الألياف لوحدة المساحة	المنتج
0.5 م	م 100	%2.1	230 غيغاباسكال	4800 ميغاباسكال	مم 0.086	2 150 غ/م	بروفايير سي دبليو 150
0.5 م	م 100	%2.1	230 غيغاباسكال	4800 ميغاباسكال	مم 0.111	2 200 غ/م	بروفايير سي دبليو 200
0.5 م	م 100	%2.1	230 غيغاباسكال	4800 ميغاباسكال	مم 0.131	2 230 غ/م	بروفايير سي دبليو 230
0.5 م	م 100	%2.1	230 غيغاباسكال	4800 ميغاباسكال	مم 0.166	2 300 غ/م	بروفايير سي دبليو 300
0.5 م	م 50	%2.1	230 غيغاباسكال	4800 ميغاباسكال	مم 0.255	2 450 غ/م	بروفايير سي دبليو 450
0.5 م	م 50	%2.1	230 غيغاباسكال	4800 ميغاباسكال	مم 0.293	2 530 غ/م	بروفايير سي دبليو 530
0.5 م	م 50	%2.1	230 غيغاباسكال	4800 ميغاباسكال	مم 0.337	2 600 غ/م	بروفايير سي دبليو 610

خصائص راتج التشريب/التغليف كويك ماست إي آر 350	
< 60 ميغاباسكال	مقاومة الانضغاط BS 6319
< 55 درجة مئوية	درجة حرارة التسخين ASTM D648-98
%3	الاستطالة عند الانقطاع (في اختبار الشد) BS EN 150527-3
< 30 ميغاباسكال	مقاومة الثنـي BS 6319
< 15 ميغاباسكال	قوـة الالتصاق، اختبار القص المائل (خرسانـة قديـمة/خرسانـة حديثـة) AASHTO T-237-73
أصـفـر	اللون (الخلـيط)
%100	المحتوى من المواد الصلبة

خصائص راتج التشريب/التغليف كويك ماست إي آر 350	
< 2700 ميغاباسكال في الثنـي	معامل المرونة E في الثنـي ASTM D790-99
< 25 ميغاباسكال	مقاومة الشد
< 3.5 ميغاباسكال	قوـة الالتصاق (انهـيار الخرسـانـة)
دقيقة عند 90 دقيقة عند 50 درجة مئوية	زمن عمل الخلـيط
دقيقة 30 دقيقة عند 35 درجة مئوية	زمن العمل المفتوح بعد التطبيق
5 - 3 مم عند 35 درجة مئوية	التدفق والسائلـان (التدمـيع)
إلى 2	نسبة الخلـيط
~ 1.1 غ/سم ³	كثافة الخلـيط

أنظمة بروفايبر سي دبليو Profiber CW System



التخزين

بروفايبر سي دبليو غير محدود الصلاحية عند تخزينه بعيداً عن الأشعة فوق البنفسجية UV مع مراعاة ضرورة تخزينه في مناطق مظللة على درجة حرارة معتدلة.

كويك ماست اي آر 350 ومادة التأسيس كويك ماست سي دبليو بريمي صالحان لمدة 12 شهراً عند تخزينهما في مناطق مظللة وباردة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية لراتنجات الإيبوكسي قد يصابون بالإتهابات جلدية عند ملامسة المادة للجلد. يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات لليدين وحماية للوجه والعين واستخدام كمامه للتنفس ووضع كريم واقي لليدين عند التعامل مع المادة.

تأكد من توفر التهوية المناسبة ل توفير ظروف عمل مناسبة وسهلة. في حال التلامس العرضي مع الجلد أو العين يلزم الغسل بكمية وافرة من الماء النظيف. يحظر استعمال المذيبات. إذا استمر التهيج اطلب المشورة الطبية فوراً.

يحذر من استخدامه بالقرب من شعلة مشعوفة أو التدخين أثناء التعامل مع المادة.

في حال ملامسة المادة للعين يجب غسلها فوراً بكمية وافرة من الماء النظيف وسارع إلى طلب المشورة الطبية.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

بروفايبر سي دبليو وكويك ماست اي آر 350 مادتان غير قابلتان للاشتعال.

خصائص كويك ماست سي دبليو بريمي	
معامل المرونة E	> 3500 ميجاباسكال
مقاومة القص	< 25 ميجاباسكال
قوة التلاصق (انهيار الخرسانة)	< 1.5 ميجاباسكال
مقاومة الانضغاط	< 50 ميجاباسكال
الزوجة	> 2000 سنتيمتر عند 25 درجة مئوية
درجة حرارة التطبيق	35 - 5 درجة مئوية
نسبة الخلط	1 إلى 2.85
المحتوى من المواد الصلبة	%100
كتافة الخليط	1.1 غ/سم ³

عند الحاجة لتدخل النسيج الكربوني يجب أن يتم ذلك دائمًا باتجاه الألياف وأن لا يقل تداخل خيوط النسيج عن 100مم.

يمكن تطبيق طبقات أخرى من الطينة الاسمنتية فوق النسيج المشرب بالراتنج وذلك بإضافة طبقة إضافية من راتنج التشيرب بمعدل 0.25 كغم/ m^2 ويثر رمل الكوارتز فوقه ليعمل كطبقة ربط للأطالية الاسمنتية حيث ينبغي دائماً حماية التسلیح من التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية UV.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات وكويك ماست سي دبليو بريمي و كويك ماست اي آر 350 باستخدام محلول صناعي.

التعبئة

بروفايبر سي دبليو متوفّر في لفة (رول) ضمن علبة كرتون.

كويك ماست سي دبليو بريمي متوفّر بأطقم 5 و 15 كغم.

كويك ماست اي آر 350: متوفّر بأطقم 5 و 15 كغم.

التغطية

كويك ماست سي دبليو بريمي: 0.25 - 0.30 كغم/ m^2 /الطبقة.
كويك ماست اي آر 350: 0.55 كغم/ m^2 /الطبقة منفذة على مرحلتين.

أنظمة بروفايبر سي دبليو Profiber CW System

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملي الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروابط البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لنتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلّي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خلص أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com