



بروبلاست كونتكت بريمر Proplast Contact Primer

مادة تأسيس أساسها راتنج محسن بالبوليمر تستخدم لتحسين التصاق مجموعة أصناف قسارة بروبلاست (وخاصة التي أساسها جبسي) مع الأسطح الخرسانية

الوصف

بروبلاست كونتكت بريمر مادة تأسيس أساسها راتنج محسن بالبوليمر ذات مكون واحد مجهزة خصيصاً لتحسين التصاق مجموعة أصناف قسارة بروبلاست والقسارة الجبسية مع الأسطح الخرسانية الناعمة في التطبيقات العمودية والرأسية.

الإستخدامات

بروبلاست كونتكت بريمر مصمم لتحسين التصاق القسارة الجبسية والكلسية والاسمنتية على الأسطح الخرسانية الناعمة ويستخدم داخلياً وخارجياً للتطبيقات العمودية والرأسية.

يُشكل بروبلاست كونتكت بريمر طبقة تأسيس مثالية للقسارة ذات أساس جبسي.

الميزات

- ذو مكون واحد وسهل الاستعمال.
- خصائص تلاحق ممتازة.
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- مناسب للتطبيقات العلوية والرأسية.
- يمنع فقدان ماء القسارة نتيجة لامتنصاص السطح.
- زيادة وقت عمل وقابلية تشغيل القسارة.
- مادة تأسيس مثالية للقسارة الجبسية.
- منتج صديق للبيئة.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم، تزال أي طبقات سطحية مفككة بالسفع أو بالقذف الرملي.

التطبيق

يطبق بروبلاست كونتكت بريمر باستخدام الرول الخشن على الأسطح المحضرة مع ضرورة ضمان التغطية الكاملة بنسبة 100% على السطح. تُطبق القسارة بعد 24 ساعة من جفاف طبقة التأسيس بروبلاست كونتكت بريمر.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء النظيف. المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية:

اللون	برتقالي
القوام	التطبيق بالفرشاة أو الرول
الكثافة النوعية	0.05 ± 1.55
المحتوى من المواد الصلبة (بالوزن)	68 ± 2 %
سماعة الطبقة الرطبة	200 ميكرون
زمن الجفاف السطحي (إنعدام اللزوجة)	60 - 120 دقيقة
الجفاف النهائي	≈ 24 ساعة
درجة حرارة التطبيق	5 - 35 درجة مئوية
VOC ASTM D2369	> 20 غم/لتر (متوافق مع متطلبات LEED)

التعبئة

بروبلاست كونتكت بريمر متوفر بعبوات بلاستيكية 15 كغم.

التغطية

حوالي 3.0 - 3.5 م²/كغم.
تقدر سماعة التطبيق الرطبة ب 200 ميكرون للطبقة الواحدة).

التخزين

بروبلاست كونتكت بريمر صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في مناطق مظلة على درجة حرارة 25 درجة مئوية في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.



بروبلاست كونتكت بريمر Proplast Contact Primer

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

لا يجب ابتلاع بروبلاست كونتكت بريمر ويجب ارتداء قفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بالماء النظيف لمدة 10 دقائق على الأقل واطلب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

بروبلاست كونتكت بريمر مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com

