

# بروبلاست كونتكت بريمر Proplast Contact Primer

مادة تأسيس أساسها راتنج محسن بالبوليمر تستخدم لتحسين التصاق مجموعة أصناف قصارة بروبلاست (وخاصة التي أساسها جبسي) مع الأسطح الخرسانية

### الوصف

بروبلاست كونتكت بريمر مادة تأسيس أساسها راتنج محسن بالبوليمر ذات مكون واحد مجهزة خصيصاً لتحسين التصاق مجموعة أصناف قصارة بروبلاست والقصارة الجبسية مع الأسطح الخرسانية الناعمة في التطبيقات العمودية والرأسية.

#### الاستخدامات

بروبلاست كونتكت بريمر مصمم لتحسين التصاق القصارة الجبسية والكلسية والاسمنتية على الأسطح الخرسانية الناعمة ويستخدم داخلياً وخارجياً للتطبيقات العمودية والرأسية.

يُشكل بروبلاست كونتكت بريمر طبقة تأسيس مثالية للقصارة ذات أساس جبسى.

#### الميزات

- ذو مكون واحد وسهل الاستعمال.
  - خصائص تلاصق ممتازة.
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
  - مناسب للتطبيقات العلوية والرأسية.
- يمنع فقدان ماء القصارة نتيجة لامتصاص السطح.
  - زيادة وقت عمل وقابلية تشغيل القصارة.
     مادة تأسيس مثالية للقصارة الجبسية.
    - منتج صديق للبيئة.

# طريقة الاستعمال

# تحضير السطح

يلزم التأكد إبتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم، تُزال أي طبقات سطحية مفككة بالسفع أو بالقذف الرملي.

## التطبيق

يطبق بروبلاست كونتكت بريمر باستخدام الرول الخشن على الأسطح المحضرة مع ضرورة ضمان التغطية الكاملة بنسبة \$1000 على السطح. تُطبق القصارة بعد 24 ساعة من جفاف طبقة التأسيس بروبلاست كونتكت بريمر.

#### التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء النظيف. المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً.

## الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية:

- ~~	.9 =
برتقالي	اللون
التطبيق بالفرشاة أو الرول	القوام
0.05 ± 1.55	الكثافة النوعية
200 میکرون	سماكة الطبقة الرطبة
60 - 120 دقيقة	زمن الجفاف السطحي (إنعدام اللزوجة)
≈ 24 ساعة	الجفاف النهائي
5 - 35 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
< 20 غم/لتر (متوافق مع متطلبات LEED)	VOC ASTM D2369

# التعبئة

بروبلاست كونتكت بريمر متوفر بعبوات بلاستيكية 15 كغم.

# التغطية

حوالي 3.0 - 3.5 م $^2$ /كغم. (تقدر سماكة التطبيق الرطبة ب 200 ميكرون للطبقة الواحدة).

#### التخزين

بروبلاست كونتكت بريمر صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الانتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في مناطق مظللة على درجة حرارة 25 درجة مئوية في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.



# بروبلاست كونتكت بريمر Proplast Contact Primer

# تحذيرات

#### الصحة والسلامة العامة

لا يجب ابتلاع بروبلاست كونتكت بريمر ويجب ارتداء قفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بالماء النظيف لمدة 10 دقائق على الأقل واطلب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

#### الاشتعال

بروبلاست كونتكت بريمر مادة غير قابلة للاشتعال.

# المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
  - مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
  - مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
    - أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
  - المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
    - المواد العازلة لتسرب المياه
    - مواد التأسيس والمواد الرابطة
      - لواصق وروبات البلاط
    - القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
      - مواد تقوية العناصر الانشائية



﴿ ﴿ الخبرة

√ الجودة

√ الشمولية