



بروبلاست بي بي 700 Proplast PP700

قسارة اسمنتية خفيفة الوزن للتسوية الداخلية تطبيق على وجهين بماكينة الرش تتمتع بخصائص عزل حراري وصوتي مُحسنة ومقاومة للتعبن

الوصف

بروبلاست بي بي 700 قسارة أساسها اسمنت ومواد مألثة من البيرليت مسبقة الخلط تُوفر عند تطبيقها على جدران وأسقف الخرسانة والطوب والجبس والخرسانة الخفيفة الخلوية وغيرها من الأسطح خصائص عزل صوتي ممتازة ومقاومة ممتازة للحرارة والحريق .

يُنتج بروبلاست بي بي 700 تشطيب قوي ذو ديمومة عالية على شكل رشة يتمتع بصلابة جيدة.

الإستخدامات

بروبلاست بي بي 700 مناسب للإستخدام على الجدران الداخلية في المباني التجارية والسكنية وكذلك في الفنادق والمشافي والمدارس كما يمكن تطبيقه مباشرة على جميع أنواع الأسطح الخرسانية والطوب.

الميزات

- سهل التطبيق، يتطلب إضافة الماء فقط.
- خفيف الوزن مع التصاق ممتاز على غالبية أسطح البناء.
- يمكن تطبيقه بالرش أو بالمالج.
- يوفر عزل حراري وصوتي أفضل من القسارة العادية.
- ينتج تشطيب قاسي ذو ديمومة عالية.
- ذو أبعاد ثابتة فهو لا يتقلص عند جفافه.
- يسمح بنفاذ بخار الماء من السطح وإنتاج بيئة صحية.
- يمنع نمو البكتيريا والعفن والفطريات.
- غير قابل للاشتعال.

طريقة الإستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد إبتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والغبار والطبقات السطحية المفككة.

التأسيس

لا يحتاج بروبلاست بي بي 700 عادة لطبقة تأسيس، لكن قبل تطبيق القسارة يجب إشباع الأسطح بالماء النظيف. وفي الحالات التي تتطلب زيادة الترابط أو عند تطبيق القسارة على الأسطح الناعمة يمكن استخدام إحدى الطرق التالية للتأسيس:

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية:

اللون	مسحوق أبيض
الكثافة الرطبة الطازجة	1.20 ± 0.05 غم/سم ³
الكثافة الحجمية	0.85 ± 0.05 غم/سم ³
نسبة الخلط	12 لتر ماء لكل كيس 20 كغم
زمن العمل المفتوح بعد التطبيق	40 - 60 دقيقة
زمن عمل الخلطة	< 3 ساعات
زمن الشك الإبتدائي	1 - 2 ساعة
زمن الشك النهائي	24 ساعة
السماعة الدنيا للتطبيق	5 مم
السماعة العظمى للتطبيق	12 مم/الطبقة
درجة الحرارة الدنيا للتطبيق	5 درجة مئوية
معامل الناقلية الحرارية	0.14 ± 0.05 W/m.C°

تم الفحص على درجة حرارة ١٥ مئوية و بسماكة ٣٠ مم .

- تُستخدم مادة تأسيس أساسها راتنج محسن بالبوليمر باستخدام بروبلاست كونتاكت بريمر. يجب تطبيق بروبلاست بي بي 700 بعد 24 ساعة من جفاف مادة التأسيس بروبلاست كونتاكت بريمر.
- تُستخدم قسارة اسمنتية تحضيرية (رشة المسمار) مثل بروبلاست آر سي 100 لتحسين ترابط القسارة بشكل ملحوظ مع ضرورة إشباع السطح بالماء قبل تطبيق القسارة.

لمزيد من المعلومات عن الطينة التحضيرية يمكن استشارة القسم التقني في شركة DCP أو الاطلاع على ورقة البيانات التقنية لمادة بروبلاست آر سي 100.

الخلط

يجب ضبط معدل ضخ الماء لماكينة الرش للحصول على تبلل جيد للخليط مع الحرص على أن يكون قوام الخليط متماسك وسهل التطبيق.

عند استخدام الخليط الميكانيكي من أجل التطبيق اليدوي يتم إضافة 11.5 - 12.5 لتر من الماء النظيف عند الخلط مع كيس 20 كغم من بروبلاست بي بي 700.

تأكد من خلط كامل محتوى البودرة قبل التطبيق. يستمر الخلط لمدة 2-3 دقائق كحدّ أدنى. أوقف الخلط لمدة 5 دقائق ثم اخلط مجدداً ثم طبق الخليط.

بروبلاست بي بي 700

Proplast PP700

الصب والتشطيب

يُطبق بروبلاست بي بي 700 بالرش بشكل أفقي بين قدد القصاره. يلزم تطبيق الرش بشكل مستمر على كل مقطع ويُكشط بروبلاست بي بي 700 المتبقي على قدد القصاره باستخدام المالج وذلك للمحافظة على قدد القصاره جاهزة لتشطيب السطح.

يتم تشطيب السطح باستخدام سكين الألمنيوم محددة الشكل وذلك بتحريكها صعوداً والضغط على قدد القصاره. تأكد من تعبئة جميع الفراغات على أسطح الجدران.

بعد التصلب الابتدائي للمادة (حوالي 2 ساعة) يجب رش السطح بالماء باستخدام الفرشاة أو خرطوم مياه ثم يتم تعويمه باستخدام مالج مطاطي رغوي بحركة دورانية.

يستخدم مالج مطاطي للقصاره لتنعيم الحواف الداخلية والأجزاء الأخرى من الجدران.

في حال الحاجة إلى طبقة ثانية يجب انتظار الطبقة الأولى حتى تصل إلى مرحلة الجفاف النهائي.

ملاحظة: لا تؤثر طبيعة السطح على شكل التطبيق، تستخدم طريقة التطبيق ذاتها على جميع الأسطح وعلى الجدران والأسقف.

الإيناع

بما أن بروبلاست بي بي 700 مادة ذات أساس اسمنتي فيجب أن يتم إيناعها بنفس طريقة إيناع المواد الاسمنتية. يلزم إشباع السطح بالماء من 2 إلى 3 مرات باليوم بعد التصلب.

التدابير الوقائية

- يحظر خلطه مع أي مادة أو منتج آخر.
- لا ينصح باستعمال المادة في حال درجة حرارة الجو أو السطح أقل من 5 درجات مئوية وأعلى من 35 درجة مئوية.
- يجب ترطيب الأسطح الجافة والحارة بالماء قبل تطبيق بروبلاست بي بي 700.
- يجب تنظيف ماكينة القصاره وأدوات التنفيذ قبل وبعد الاستعمال.
- تجنب تطبيق المادة في الأجواء ذات الرطوبة العالية.
- تجنب تطبيق الخليط في حال وجود رياح قوية في موقع التطبيق.
- عند التطبيق اليدوي لا ينبغي خلط بروبلاست بي بي 700 باليد ومن المهم الحفاظ على وقت الخلط المحدد.
- يحظر إضافة الماء أو القصاره بعد الإنتهاء من الخلط السليم لأن ذلك يؤدي إلى خليط غير متجانس.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والآلات مباشرة بعد الاستخدام بالماء النظيف. المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً.

التعبئة

بروبلاست بي بي 700 متوفر بأكياس 20 كغم.

الإنتاجية

حوالي 2.6 م² لكل كيس 20 كغم عند سماكة 10 مم.

التخزين

بروبلاست بي بي 700 صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في مناطق جافة ومغطاة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

تجنب ملامسة المادة للجلد. يجب ارتداء أحذية وأبسة واقية وواقي للعينين عند التعامل مع المادة.

يجب أن تكون مناطق التنفيذ جيدة التهوية مع إمكانية التقليل أو التحكم بكمية الغبار المتشكلة.

يمكن أن يسبب بروبلاست بي بي 700 تهيجاً للجلد والعيين. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بكمية وافرة من الماء النظيف لتجنب أي أعراض ضارة.

التخلص من المادة

يجب التخلص من هذه المواد في مكب نفايات مصرح به وفق القوانين والأنظمة البيئية المحلية المطبقة.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

بروبلاست بي بي 700 مادة غير قابلة للاشتعال.

بروبلاست بي بي 700 Proplast PP700



المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواقق وروبوات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

بروبلاست بي بي 700

Proplast PP700

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة 

الجودة 

الشمولية 

www.dcp-int.com