



مسرع لتصلب الخرسانة سائل وخالي من القلويات للخرسانة المقذوفة بنوعيها الجاف والرطب

#### الوصف

بروست آيه أف عبارة عن سائل غير سام وخالي من القلويات يسرع تصلب خلطات الخرسانة المقذوفة نوعيها الجاف والرطب. اضافة بروست آيه أف بجرعات متفاوتة يعمل على تحقيق زمن التصلب المطلوب.

#### التطبيقات

للإضافة على خلطات الخرسانة المقذوفة بنوعيها الجاف والرطب في الاستخدامات التالية:

- طبقات البطانة الداخلية.
- تحقيق دعم دائم للأسطح دون مستوى الأرض.
  - تدعيم الأسطح المائلة.
  - أعمال الصيانة والإصلاح.

# الميزات

- خالي من القلويات، والكلور وغير سام.
- يضمن الحفاظ على المياه الجوفية من أي ملوثات قلوية.
- يعزز الترابط بين الخرسانة المقذوفة والصخور أو الأسطح الخرسانية.
  - يحسن تطبيق الخرسانة المقذوفة على الأسطح العلوية.
    - يخفف من الغبار والارتداد.

# المقاييس والمعايير

بروست آيه أف متوافق مع المواصفة ASTM C1141/C1141M Type I & II, Grade 9, Class A

## التوافق

#### الإسمنت

ينصح باستخدام بروست آيه أف مع الخلطات الخرسانية المحتوية على الاسمنت البورتلاندي العادي (OPC) أو الاسمنت البورتلاندي سريع التصلب (RHPC). الحد الأدنى من المحتوى الاسمنتي للمتر المكعب في الخلطات الخرسانية يجب أن لا يقل عن 350 كغم/ه بمساعدة القسم الفني في شركة OCP يُنصح دائما بإجراء اختبارات تمهيدية لمادة بروست آيه أف التأكد من موافقتها مع الخلطات الإسمنتية المترفرة في الموقع.

## المضافات

بروست آيه أف متوافق مع جميع الملدنات الخرسانية وغيرها من المضافات الخرسانية من شركة DCP. يلزم استشارة القسم الفني في شركة DCP للمزيد من المعلومات.

الخصائص الفنية عند 25 درجة منوية	
سائل قشي باهت	اللون
0.1 ± 1.40	الكثافة النوعية
5 - 2	pH EN ISO 787-9
300 ± 100 سنتي بويز	اللزوجة ASTM D1084
% 0.1 >	محتوى الكلوريد BS 5075
زمن الشك عند أعلى جرعة ASTM C1398	
< 3 دقائق	الإبتدائي
< 12 دقيقة	النهائي

# طريقة الاستعمال

## الجرعة

يلزم اجراء مجموعة من تجارب الرش لتحديد المحتوى الأمثل من جرعة بروست آيه أف لتحقيق المتطلبات بناء على المواد المستعملة وظروف موقع العمل.

نتفاوت الجرعة المطلوبة اعتمادا على درجة أداء الخرسانة المقذوفة، ونوع الإسمنت، وعمر ودرجة حرارة الخرسانة المقذوفة ودرجة حرارة الجو والسطح ونسبة الماء للإسمنت بالإضافة إلى وجود أي مضافات خرسانية أخرى في الخلطة.

الجرعة النموذجية لبروست آيه أف تتراوح ما بين 5.0-7.0 لتر لكل PFA كغم من المواد الإسمنتية والمواد البديلة للإسمنت بما في ذلك GGBS و المايكروسيليكا، والتي يمكن استخدامها كنقطة انطلاق لإجراء التجارب.

# تأثير الجرعة الزائدة

استخدام جرعة زائدة من بروست آيه أف يؤدي إلى انخفاض في المقاومة القصوى للخرسانة.

#### التطبيقات

في حال الخلطات الجافة أو رطبة تجنب اضافة بروست آيه أف لخلطة الإسمنت أو خلطة الخرسانة، إنما يتم اضافة بروست آيه أف من خلال نظام الموزع السائل عند فوهة القاذف، في كلا حالتي النطبيق يلزم أن لايقل المحتوى الإسمنتي في الخلطة عن 350 كغم/م3.

# بروسیت آیه إف Proset AF

## التنظيف

يمكن غسل بروست آيه أف بواسطة الماء البارد.

#### التعيئة

بروست آیه أف متوفر في برمیل 210 و بكمیات تجهیز ضخمة بحجم 1000 لتر.

## التخزين

بروست آيه أف صالح لمدة 3 أشهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه على درجة مئوية. تجزب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

# تحذيرات

## الصحة والسلامة العامة

لا يُصنف منتج بروست آيه أف على أنه مادة خطرة، إنما يجب أن لا يلامس الجلد أو العينين. يلزم ارتداء قفازات ونظارات واقية عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع العينين، يلزم غسلهما بكمية وافرة من الماء فوراً مع طلب الاستشارة الطبية.

للمزيد من المعلومات راجع ورقة السلامة العامة.

#### الاشتعال

بروست آيه أف مادة غير قابلة للاشتعال.

# المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
  - مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
  - مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
    - أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
  - المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
    - المواد العازلة لتسرب المياه
    - مواد التأسيس والمواد الرابطة
      - لواصق وروبات البلاط
    - القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
      - مواد تقوية العناصر الانشائية