

ОПИСАНИЕ

Repcoat FF е еднокомпонентно, акрилно покритие-Емулсия, за външна и вътрешна употреба върху бетон и зидарии.

Repcoat FF е готов за непосредствено прилагане на обекта, придавайки отлични експлоатационни свойства и UV-защита на голям брой различни основи.

УПОТРЕБА

Repcoat FF осигурява отлична защита и декоративен завършек на повърхностите. Има широко приложение при:

- » Носещи стени.
- » Мостови подпори.
- » Външни бетонови повърхности на резервоари.
- » Многоетажни сгради и вили.
- » Бетонови обшивки.
- » Търговски и промишлени комплекси.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Защитна бариера срещу хлорни йони, въглероден диоксид и вода Висока издръжливост на UV-лъчи и всякакви климатични условия.
- » Голямо разнообразие от декоративни цветове.
- » Еднокомпонентен материал.
- » Стабилност на цветовете.
- » Матиран финален слой.

СТАНДАРТ

Repcoat FF отговаря на EN 1504-2, принципи 2.2 и 8.2.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Подготовката на повърхността е от съществено значение за постигане на добро покритие. Всички повърхности трябва да бъдат сухи и почистени от всички замърсявания, останали следи от декофриращи масла и консервиращи смеси. Това се постига най-добре чрез лека сачмоструйна обработка на повърхността.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят:	Сив, бял и цветове по поръчка
Плътност:	1.40 ± 0.05 g/cm ³
Съдържание на нелетливи вещества:	56 ± 2%
Време на съхнене:	2 - 4 ч, в зависимост от температура и влажност
Максимален размер на зърната, фин: ISO 1524	< 100 µm
Коефициент на водопропускливост: EN 1504-2	< 0.1 kg/m ² .h ^{0.5}
Якост на сцепление: EN 1504-2	≥ 1.5 MPa
Пропускливост на водни пари: EN 1504-2	Клас II
Устойчивост на мокро триене: EN 13300	< 5 µm при 200 триения (Клас 1)
Блясък на филма: EN ISO 2813	< 5 @ 85°
Реакция на огън: EN 13501-1	B-s1, d0
Летливи органични съединения:	< 50 g/ltr (отговарят на LEED)

От съществено значение е слойът Repcoat FF да бъде непрекъснат. Участъци с шупли или дупчици трябва предварително да бъдат запълнени с Cemfair PF – циментово изглаждащо покритие. По-груби повърхности могат да бъдат подравнени с някои циментови продукти от гамата материали за саниране на DCP.



Repcoat® FF

НАНАСЯНЕ

Repcoat FF трябва да се нанесе в два слоя. Първият слой (служещ като грунд) е Repcoat FF, разреден с чиста вода до 15%. Количеството ѝ е в зависимост от порьозността на основата.

Вторият слой се нанася два часа след първия. Repcoat FF може да се нанесе с подходяща четка, валяк или чрез безвъздушна спрей-машина.

ПОЧИСТВАНЕ

Repcoat FF трябва да се отстрани от инструментите и приспособленията с чиста вода, докато е още мокър. Засъхналият материал може да се почисти с DCP Solvent.

ОПАКОВКА

Repcoat FF се предлага в варели от 25 кг.

РАЗХОДНА НОРМА

0.18 - 0.22 л/м²/слой за слой 80 - 100 микрона (сух филм).

СЪХРАНЕНИЕ

Repcoat FF има срок на годност 18 месеца при съхраняване в сухи складови помещения в оригиналната си и неотворена опаковка, при температури над 5°C.

Ако условията ви на съхранение попаднат извън тези граници, консултирайте се с Техническият отдел на DCP.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Repcoat FF не трябва да контактува с кожата и очите или да се поглъща. При работа носете подходящо защитно облекло, защитни ръкавици и защита на лицето/очите.

При случаен контакт с кожата, отстранете веднага материала и напийте обилно с чиста вода. При поглъщане, потърсете веднага медицинска помощ и не предизвиквайте повръщане.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

FIRE

Repcoat FF не е запалим.
DCP Solvent е запалим! Осигурете адекватна вентилация. Да не се използва в близост до открит огън и да не се пуши.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкерирание.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence



06-0003-BG-A-2025