

Setseal 6

Многофункционален импрегнатор за бетон



ОПИСАНИЕ

Setseal 6 е готов за употреба еднокомпонентен импрегнатор, на базата на акрилна смола. Setseal 6 заздравява бетоновите повърхности и комбинира качествата на втвърдител, обезпрашител и кюринг.

Setseal 6 създава тънка мембрана към бетонната повърхност, която предпазва конструкцията от бързо изпаряване, и я прави по-малко склонна към напукване.

Setseal 6 импрегнира бетонната повърхност и запечатва микропукнатини, като спомага за създаването на бетонна повърхност без прах с минимални изисквания за поддръжка.

Setseal 6 увеличава абразията на повърхността и устойчивостта на замърсявания, вода, масла и други химикали. Бързото изпарение увеличава повърхностното напрежение – често срещана причина за лющене на повърхността и пукнатини в бетонния под. Изтичащата вода увеличава количеството на нереагиращия цимент, което води до ефлоресценция на повърхността и намалена якост на натиск на конструкцията.

Setseal 6 се използва със сухите повърхностни втвърдители за под - Monoshake и гамата TIBMIX за изграждане на висококачествени безпрахови и устойчиви на абразия индустриални бетонни подове. Setseal 6 може да се използва и за втвърдяване на обикновен бетон и поддържа антистатичните характеристики на бетонната повърхност.

СТАНДАРТ

Setseal 6 съответства на изискванията на EN 13813 and EN 1504-2.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СМЕСВАНЕ

Setseal 6 трябва добре се разбърка преди употреба.

НАНАСЯНЕ

Setseal 6 трябва да се нанесе със спрей върху пресния бетон възможно най-скоро, но в рамките на 12 часа (бетонната повърхност е все още влажна) и при условие, че няма замърсяване, прах или течаща вода. Пълно покритие се постига най-добре, като дюзата за пръскане се държи на 450 mm (височина до коляното) от бетонната повърхност. Поддържайте равномерно, фино пръскане и избягвайте образуване на локви. При горещо време или в случай на екстремни условия

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят:	Безцветна течност
Якост на опън:	≥ 1.5 MPa За клас B1.5
Капилярна абсорбция на вода и водонепропускливост:	< 0.1 kg / m ² .h ^{0.5}
Коефициент за степен на изсушаване:	> 10% За клас II
Адхезия на опън в сравнение с неимпрегнирано пробно тяло:	≥ 1.0 MPa

на работното място (високи температури на околната среда, сух въздух, повърхностно течение, прекомерно движение на въздуха и т.н.), нормалната норма на приложение може да се увеличи с до 30% (увеличавайте постепенно, като наблюдавате ефектите).

Втвърдените бетонни повърхности може да изискват шлайфане, за да се улесни правилното свързване с плочки, епоксидни или PVC покрития.

СКОРОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

В зависимост от покритието (грапавостта) на бетонната повърхност, 1 л Setseal 6 е за площ 10 - 12 m². Или за 1 m² се използват 0,08 л (през зимата) и 0,10 л (през лятото) материал. Превишеното количество материал ще доведе до образуване на локви и хлъзгаво покритие.

ПОЧИСТВАНЕ

Всички инструменти се почистват със сапунена вода веднага след употреба, докато са неподвижни влажна. Изсъхналото уплътнение 6 може да се почисти с DCP разтворител.

ОПАКОВКА

Setseal 6 се доставя в 18, 25 – литрови опаковки и 200 –литрови варели.



СЪХРАНЕНИЕ

Setseal 6 има срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява на сухи места без пряка слънчева светлина и температури между 5°C и 35°C.

Материалът не губи нито едно от предназначените си свойства в продължение на най-малко 24 месеца, ако се съхранява правилно в неотворени контейнери.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Setseal 6 съдържа Xylene, който се изпарява и е класифициран като вреден. Материалът не трябва да влиза в контакт с кожата, очите или храната.

В случай на случайно вдишване или поглъщане, излезте на чист въздух, пийте много вода и незабавно потърсете медицинска помощ. В случай на случаен контакт с кожата или очите, изплакнете обилно с вода (поне 15 минути) и незабавно потърсете медицинска помощ. Материалът може да предизвика алергични ефекти. Трябва да се вземат подходящи мерки за безопасност продължителна работа с вредни материали или химикали – използвайте ръкавици, респиратори, защитни очила, козирки или маски. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасяне и правете почивки по време на продължително нанасяне.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Setseal 6

ЗАПАЛИМОСТ:

Setseal 6 е запалим.

Осигурете адекватна вентилация! Да не се използва в близост до открит огън! Да не се пуши по време на работа. Do not leave the material in direct sunlight.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence