



# سترونغ كوت 500 Strongcoat 500

طلاء أرضيات وجدران أساسه راتنج البولي يوريثان بأساس مذيب

## الوصف

سترونغ كوت 500 نظام مركب يتكون من طبقتين. مادة تأسيس إيبوكسي وطبقة علوية بولي يوريثان مقاومة للأشعة فوق البنفسجية UV. يُوفر سترونغ كوت 500 طلاء ذو مقاومة عالية للحثّ والمواد الكيميائية مناسبة للأرضيات والجدران والأسقف وغيرها من الأسطح.

يتضمن سترونغ كوت بريمر 10 و 500 بي مُكونين أو ثلاثة مُكونات بعبوات مسبقة التعبئة بنسب وزنية صحيحة لكل من الأساس (الراتنج) والمقسي و/أو اللون جاهزة للخلط والاستعمال في الموقع.

## التأسيس

يلزم تأسيس الأسطح الخرسانية بمادة سترونغ كوت بريمر 10. تُطبق مادة التأسيس بشكل جيد على الأسطح الخرسانية باستخدام الرول بمعدل 0.167 كغم/م<sup>2</sup> للحصول على طبقة جافة ذات سماكة 75 ميكرون. يجب تطبيق سترونغ كوت 500 بي خلال 24 ساعة من تطبيق مادة التأسيس وإلا يجب تخشين سطح طبقة التأسيس الجافة وتنظيفه مباشرة قبل تطبيق سترونغ كوت 500 بي.

## سترونغ كوت 500 بي

## الخلط

لضمان أفضل النتائج عند الخلط، يلزم استخدام خلاط ميكانيكي أو مثقاب (دريل) مزود بريشة مناسبة.

تُحرك محتويات كل مكون على حدا قبل البدء بالخلط. ومن ثم يُضاف كامل محتوى عبوة المقسي إلى عبوة الأساس (الراتنج) واخلط لمدة ثلاثة دقائق حتى الحصول على قوام متجانس ولون منتظم.

## التطبيق

يستخدم سترونغ كوت 500 بي كطبقة علوية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ويُطبق باستخدام الفرشاة أو الرول أو الرش اللاهوائي. يجب تطبيق سترونغ كوت 500 بي بمعدل 0.145 كغم/م<sup>2</sup> حتى الحصول على طبقة منتظمة ومستمرة على كامل السطح بسماكة 75 ميكرون جاف.

يمكن تطبيق سترونغ كوت 500 بي على طبقة واحدة أو على طبقتين تبعاً لسماكة طبقة الطلاء الجافة المطلوبة. وتُطبق الطبقة الثانية (إذا لزم الأمر) خلال الزمن الأدنى لإعادة الطلاء لضمان أفضل قدر من التلاصق بين الطبقتين.

## التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستعمال باستخدام محلول دي سي بي. المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً.

## التعبئة

سترونغ كوت بريمر 10 متوفر بعبوات 5 كغم.  
سترونغ كوت 500 بي متوفر بعبوات 7.25 كغم.

## الإستخدامات

سترونغ كوت 500 مصمم للاستخدام في التطبيقات التالية:

- مواقف السيارات وصلالات العرض والمستودعات.
- طلاء لحماية الخرسانة والفولاذ.
- طلاء الأرضيات والجدران في مصانع تجهيز الأغذية وصوامع الحبوب ومصانع الألبان والأدوية وفي المستشفيات.
- طلاء حماية ذو مقاومة عالية للمواد الكيميائية يستخدم في محطات الطاقة ومصافي النفط ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

## الميزات

- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية UV.
- مقاومة ممتازة لمجموعة واسعة من المواد الكيميائية.
- يوفر تشطيب قاسي وناعم ولامع وسهل التنظيف.
- ذو خصائص ميكانيكية جيدة.
- مقاوم لمياه الصرف الصحي.

## طريقة الاستعمال

### تحضير السطح

الأسطح الخرسانية:

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح سليمة ونظيفة وخالية من الملوثات. تزال أي طبقات سطحية مفككة بالقذف الرملي أو الضخ المائي. ويجب سد جميع الثقوب الصغيرة بمعجون إيبوكسي باستخدام كويك ماست 341.

الأسطح الفولاذية:

تنظف الأسطح الفولاذية بالقذف الرملي حتى الوصول إلى سطح نظيف وناصع حتى الدرجة Sa 2½ وفقاً للمواصفة السويدية.

# سترونغ كوت 500

## Strongcoat 500

### المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملء الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

### التغطية

سترونغ كوت بريمر 10: 0.167 كغم/م<sup>2</sup> للوصول إلى سماكة 75 ميكرون جاف.

سترونغ كوت بريمر 500 بي: 0.145 كغم/م<sup>2</sup> الطبقة للوصول إلى سماكة 75 ميكرون جاف.

### التخزين

سترونغ كوت بريمر 10 و 500 بي صالحان لمدة 12 شهرا من تاريخ الانتاج مع مراعاة ضرورة تخزينهما في مستودعات جافة على درجة حرارة الغرفة في عبواتهما الأصلية المحكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

### تحذيرات

#### الصحة والسلامة العامة

تجنب تلامس سترونغ كوت بريمر 10 و 500 بي للجلد أو العين. يجب إرتداء قفازات لليدين وواقي للوجه والعيون عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بكمية وافرة من الماء لمدة 10 دقائق واطلب استشارة طبية إن لزم الأمر.

للمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

### الاشتعال

سترونغ كوت بريمر 10 و 500 بي مادتان قابلتان للاشتعال. تأكد من توفر التهوية المناسبة وتجنب النار المكشوفة أثناء التطبيق.

# سترونغ كوت 500

## Strongcoat 500



| سترونغ كوت 500 بي  | سترونغ كوت بريمر 10                                       | الخصائص التقنية عند 25 درجة مئوية:                                    |
|--|---|---|
| الكثافة النوعية<br>0.05 ± 1.45 (الملون)<br>0.05 ± 1.03 (الشفاف)  | -   | الكثافة النوعية   |
| المحتوى من المواد الصلبة<br>75 ± 5% (الملون)<br>50 ± 5% (الشفاف) | -   | المحتوى من المواد الصلبة  |
| اللون<br>رمادي، رمادي داكن، أحمر، أخضر وشفاف                     | -   | اللون   |
| مقاومة الحتّ<br>ممتازة   | -   | مقاومة الحتّ  |
| -  | 2.0 < ميغاباسكال<br>(انهيار الخرسانة)                     | قوة الالتصاق<br>ASTM D4541- 95  |
| 4 ساعات عند 25 درجة مئوية<br>ساعتان عند 35 درجة مئوية            | 3 ساعات عند 25 درجة مئوية<br>ساعة واحدة عند 35 درجة مئوية | زمن صلاحية الخليط   |
| 7 أيام عند 25 درجة مئوية   | 10 أيام عند 25 درجة مئوية<br>7 أيام عند 35 درجة مئوية     | زمن الجفاف النهائي  |
| -  | 24 ساعة عند 25 درجة مئوية<br>12 ساعة عند 35 درجة مئوية    | زمن الجفاف الابتدائي  |
| راجع جدول المقاومات الكيميائية لدى DCP                           | -   | المقاومة الكيميائية   |
| -  | 120 ملغم  | مقاومة الحتّ<br>(1000غم، 1000 دورة) فقدان الوزن باستخدام<br>عجل CS-17 |
| 5 درجات مئوية  | -   | أقل درجة حرارة للتطبيق  |
| خلال 24 ساعة   | -   | الزمن اللازم لإعادة الطلاء  |
| 50 ± 5%  | -   | المحتوى الحجمي من المواد الصلبة                                       |
| -  | 6 ساعات عند 25 درجة مئوية<br>4 ساعات عند 35 درجة مئوية    | الوقت الأدنى بين الطلاءات   |
| -  | 24 ساعة عند 25 درجة مئوية<br>16 ساعة عند 35 درجة مئوية    | الوقت الأقصى بين الطلاءات   |
| -  | 70 - 80 ميكرون/طبقة                                       | سماكة الطبقة الجافة   |
| -  | > 0.1%  | امتصاصية الماء<br>ASTM D570   |
| -  | < 5000 دورة   | مقاومة الفك<br>ASTM D2486/2000  |
| -  | ممتاز   | التلاصق<br>ISO 2409/1992  |
| -  | 5 م <sup>3</sup> /لتر                                     | التغطية<br>(Grindo pac)   |
| -  | 1.30 غم/سم <sup>3</sup> عند 25 درجة مئوية                 | كثافة الخليط  |

# سترونغ كوت 500

## Strongcoat 500

### ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة 

الجودة 

الشمولية 

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)