



سترونغ كوت إي بي يو 100 Strongcoat EPU100

طلاء حماية عالي الأداء أساسه راتنج إيبوكسي بولي يوريثان مرن

الوصف

سترونغ كوت إي بي يو 100 طلاء حماية للأرضيات والجدران عالي الأداء أساسه خليط من راتنج الإيبوكسي والبولي يوريثان. سترونغ كوت إي بي يو 100 منتج ذو مكونين مجهز بعبوات مسبقة التعبئة بنسب وزنية صحيحة جاهزة للخلط في الموقع.

يُطبق سترونغ كوت إي بي يو 100 بسهولة على الأسطح الخرسانية والفولاذية على طبقتين بالرش أو الفرشاة أو الرول، حيث يُطبق على سماكة نموذجية رطبة تتراوح بين 200 و 250 ميكرون للطبقة الواحدة من دون أي تسيل.

سترونغ كوت إي بي يو 100 متوفر بلون رمادي أما الألوان الأخرى يمكن الحصول عليها بناء على طلبات خاصة بكميات تحقق الحد الأدنى.

الاستخدامات

يُشكل سترونغ كوت إي بي يو 100 طلاء مقاوم للحثّ والمواد الكيميائية فهو يمنع تآكل الأسطح الخرسانية والفولاذية وتطبيقاته تشمل على:

- طلاء لحماية الجدران والأرضيات.
- نظام حماية لمواقف للسيارات.
- بطانة المناهل والأنابيب.
- وحدات التخزين المانعة لتسرب المواد الضارة.
- بطانة لمحطات الصرف الصحي والنفايات السائلة.
- خزانات وقنوات ومناض مياه البحر.
- مناطق المعالجة الكيميائية.
- عزل الأساسات من المياه.
- الخزانات ومحطات معالجة المياه.

الميزات

- طلاء مرن.
- صديق للبيئة - خالي من المواد المسرطنة كقطران الفحم والزفت والهيدروكربونات العطرية.
- اقتصادي، فهو لا يحتاج إلى مادة تأسيس وسهل التطبيق بالفرشاة أو الرول أو الرش.
- طلاء كثيم وعازل للماء.
- حماية المنشآت التحتية والفوقية من العوامل الجوية.
- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية بالإضافة إلى مقاومته لتشكيل الطحالب ونمو البكتيريا.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، قد يطرأ تغير على اللون عند التعرض المباشر لأشعة الشمس دون التأثير على أداء المنتج.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية - قد يحدث تغير في اللون تحت أشعة الشمس المباشرة دون التأثير على الأداء.
- مقاومة الهيدروكربونات.

الخصائص الفنية عند 25 ± 2 درجة مئوية:

اللون	رمادي
كثافة الخليط	1.45 ± 0.10 غم/سم ³
ASTM D1475	
زمن صلاحية الخليط	65 - 80 دقيقة
ASTM D2471	
قوة الشد	≈ 10 ميغاباسكال
ASTM D412	
قوة الالتصاق	≤ 2 ميغاباسكال
ASTM D4541	
زمن إنعدام اللدونة	4 - 5 ساعات
ASTM D1640	
الوقت بين الطلاءات	6 - 8 ساعات
ASTM D1640	
الجفاف النهائي	7 أيام
ASTM D1640	
الاستطالة	≤ 25 %
ASTM D412	
مقاومة الحثّ	1000 غم، عند 1000 دورة، 135 ملغم
ASTM D4060	
فقدان الوزن عند استخدام عجل CS17	
امتصاصية الماء	≥ 0.3 %
ASTM D570	
VOC	≥ 100 غم/لتر
ASTM D2369	(متوافق مع متطلبات LEED)

المعايير والمقاييس

سترونغ كوت إي بي يو 100 متوافق مع متطلبات EN1504 - 2
أنظمة الحماية السطحية للمبادئ 2.2 و 5.1.



سترونغ كوت إي بي يو 100

Strongcoat EPU100

القيود:

- سترونغ كوت إي بي يو 100 مجهز للتطبيق على الأسطح الخرسانية والفولاذية النظيفة والسليمة والتي يمكن حمايتها من الماء خلال 24 ساعة الأولى من التطبيق لتجنب حدوث أي تغير في اللون.
- عند التطبيق في الأجواء الباردة (التي تصل إلى 5 درجات مئوية كحد أدنى) يجب تخزين المادة في أبنية مدفأة يتم إخراجها فقط مباشرة قبل الاستعمال. لا ينبغي استخدام أي طريقة حرارية مسرعة للتفاعل تحت أي ظرف كان. يمكن بدء التطبيق عند درجة الحرارة 5 درجات مئوية وعلى ارتفاع.
- عند التطبيق في الأجواء الحارة (35 درجة مئوية وفما فوق) يجب حفظ المواد في مناطق باردة ومظلة لضمان سهولة التطبيق.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والتجهيزات مباشرة بعد الاستخدام بالمذيب.

التعبئة

سترونغ كوت إي بي يو 100 متوفر بعبوات 14 كغم (10 لتر).

التغطية

معدل التغطية 0.29 كغم/م² عند سماكة 200 ميكرون.

التخزين

منتج سترونغ كوت إي بي يو 100 صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الانتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في مستودعات على درجة حرارة لا تزيد عن 35 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

الخصائص	متطلبات EN 1504-2	النتيجة
الامتصاصية الشعرية للماء EN 1062- 3	$0.1 > \text{كغم} / \text{م}^{0.5} \text{h}$	مطابق
قوة الالتصاق EN 1542	$1.5 \leq \text{ميغاباسكال}$	$2.0 \leq$ ميغاباسكال (نظام مرن مع الحركة)
مقاومة الحث EN ISO 5470- 1	$3000 \text{ mg} >$ H22, 1kg, 1000 cycle	مطابق $1000 \text{ mg} >$
مقاومة الصدمات EN ISO 6272- 1	Class I: $\geq 4 \text{ Nm}$ Class II: $\geq 10 \text{ Nm}$ Class III: $\geq 20 \text{ Nm}$	Class III
تجسير الشقوق EN 1062- 7	A1: $> 0.10 \text{ mm}$ A2: $> 0.25 \text{ mm}$ A3: $> 0.50 \text{ mm}$ A4: $> 1.25 \text{ mm}$ A5: $> 2.50 \text{ mm}$	A3
محاكاة العوامل الجوية EN 1062- 11:2002	بعد 2000 ساعة لا وجد لفقاعات، تشققات أو تكسير	مطابق

الإنسكاب العرضي	
المقاومة الكيميائية بعد الجفاف النهائي (7 أيام عند 25 درجة مئوية)، ASTM D1308 (إختبار البقعة لمدة ساعة واحدة).	
الأحماض العضوية	
حمض اللبنيك 10%	م
حمض الأوليك المشبع	م
حمض الستريك 25%	م
الخل 10%	م
القواعد غير العضوية	
هيدروكسيد الصوديوم 50%	م
محلول الأمونيا 10%	م
هيدروكسيد البوتاسيوم 50%	م
المحاليل المائية	
كلوريد الصوديوم المشبع	م
مياه من الصنبور	م
مياه مكثورة	م
مياه من البحر الميت	م

سترونغ كوت إي بي يو 100

Strongcoat EPU100

التطبيق بالفرشاة أو الرول

يُطبق الخليط مباشرة بعد الإنتهاء من الخلط لضمان الحصول على طبقة منتظمة ومستمرة على كامل السطح.

تُطبق الطبقة الأولى بانتظام على سماكة لا تقل عن 200 ميكرون رطب حتى الحصول على طبقة منتظمة ومستمرة على كامل السطح وتترك لتجف لمدة ساعتين على الأقل (على 35 درجة مئوية) قبل تطبيق الطبقة الثانية.

تُطبق الطبقة الثانية بعد 4 ساعات من تطبيق الطبقة الأولى (على 35 درجة مئوية) بنفس الطريقة أعلاه حتى الحصول على طبقة سماكتها لا تقل عن 200 ميكرون رطب.

التطبيق بالرش

ينصح التطبيق بالرش للمساحات الواسعة.

الصيانة وإعادة التغطية

يمكن صيانة أي طبقة متضررة من سترونغ كوت إي بي يو 100 بالطلاء فوقها.

يلزم لهذه الغاية تخشين سطح الطبقة المتضررة باستخدام فرشاة سلكية قاسية أو غيرها من الأدوات المشابهة لضمان الحصول على ارتباط ميكانيكي جيد بين الطبقتين.

ثم تُزال المواد المفككة ويتم إعادة الطلاء بنفس الآلية المتبعة في أي عمل جديد مع ضمان خلو الأسطح المحضرة من الرطوبة.

القيود

- سترونغ كوت إي بي يو 100 مجهز للتطبيق على الأسطح الخرسانية والفولاذية النظيفة والسليمة والتي يمكن حمايتها من الماء خلال 24 ساعة الأولى من التطبيق لتجنب حدوث أي تغيير في اللون.
- عند التطبيق في الأجواء الباردة (التي تصل إلى 5 درجات مئوية كحد أدنى) يجب تخزين المادة في أبنية مدفأة يتم إخراجها فقط مباشرة قبل الاستعمال. لا ينبغي استخدام أي طريقة حرارية مسرعة للتفاعل تحت أي ظرف كان. يمكن بدء التطبيق عند درجة الحرارة 5 درجات مئوية وعلى ارتفاع.
- عند التطبيق في الأجواء الحارة (35 درجة مئوية وفما فوق) يجب حفظ المواد في مناطق باردة ومظللة لضمان سهولة التطبيق.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والتجهيزات مباشرة بعد الاستخدام بالمذيب.

الإسكاب العرضي

المقاومة الكيميائية بعد الجفاف النهائي (7 أيام عند 25 درجة مئوية)، ASTM D1308 (إختبار البقعة لمدة ساعة واحدة).

المذيبات

م	الكحول الأبيض
م	التولوين
م/ت	الأسيتون

الزيوت والوقود

م	زيت الكواچ
م	زيت المحرك
م	الديزل
م	الكاز

المنظفات والصابون

م	المنظفات والصابون
---	-------------------

الأحماض غير العضوية

م	حمض الكبريتيك 25%
م/ت	حمض الفسفوريك 20%
م	حمض الهيدروكلوريك 10%
م	حمض النتريك 10%

المقاومة الكيميائية

اعتماداً على المواصفة ASTM D1308، بعد الغمر لمدة 7 أيام في المواد الكيميائية التالية:

م	حمض الهيدروكلوريك 10%
ت/ط	حمض الفسفوريك 20%
م	حمض الكبريتيك 25%
م/ت	محلول الأمونيا 10%
م	المنظفات
م	زيت المحرك
م	مياه من الصنبور
م	مياه من البحر
م	مياه مكثورة

م: مقاوم
م/ت: مقاوم مع تغيير بسيط في اللون
ت/ط: تليين طفيف في الطبقة

سترونغ كوت إي بي يو 100 Strongcoat EPU100

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

التعبئة

سترونغ كوت إي بي يو 100 متوفر بعبوات 14 كغم (10 لتر).

التغطية

معدل التغطية 0.29 كغم/م² عند سماكة 200 ميكرون.

التخزين

منتج سترونغ كوت إي بي يو 100 صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الانتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في مستودعات على درجة حرارة لا تزيد عن 35 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

تجنب تلامس سترونغ كوت إي بي يو 100 للجلد أو العين أو ابتلاعه أو استنشاق الأبخرة وتأكد من وجود تهوية مناسبة. يجب إرتداء ملابس واقية وقفازات لليدين وحماية للوجه والعيون عند التعامل مع هذه المواد.

في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بكمية وافرة من الماء لمدة 10 دقائق واطلب استشارة طبية إن لزم الأمر، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجبر نفسك على التقيؤ.

للمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

سترونغ كوت إي بي يو 100 مادة غير قابلة للاشتعال.

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com