

طلاء إيبوكسي بولي سولفيد مرن وخالي من المذيبات يمكن تطبيقه بسماكات عالية

الوصف

سترونغ كوت إي بي دبليو طلاء راتنج الإيبوكسي البولي سولفيد مرن وخالي من المذيبات يطبق بسماكات عالية وهو متوفر على نوعين:

سترونغ كوت إي بي دبليو - بي مناسب للاستخدام في خزانات مياه الشرب و سترونغ كوت إي بي دبليو - أس مناسب للاستخدام في خزانات معالجة مخلفات الصرف الصحي، المنشآت الكيميائية وغيرها.

يتمتع سترونغ كوت إي بي دبليو بخصائص كيميائية وميكانيكية ممتازة لحماية الخرسانة والفولاذ من الأجواء القاسية ومن العديد من المواد الكيميائية، بما في ذلك مقاومة مياه البحر.

الاستخدامات

سترونغ كوت إي بي دبليو مصمم للتطبيقات التالية:

- طلاء قوي ومتين يستخدم على الخرسانة والفولاذ للحماية وعزل المياه.
- سترونغ كوت إي بي دبليو- بي مناسب للاستخدام في خزانات ومنشآت حفظ مياه الشرب.
- سترونغ كوت إي بي دبليو- أس مناسب للاستخدام في الخزانات التي تحتوي على الحمأة ومخلفات الصرف الصحي والمواد الكيميائية والزيوت والوقود.
- طلاء الأرضيات والجدران للأغراض الثقيلة في مصانع تجهيز الأغذية وصوامع الحبوب ومصانع الألبان وفي مواقف السيارات.

الميزات

- غير سام، يصلح للاستخدام على الأسطح الملامسة لمياه الشرب (الصنف سترٍ ونغ كوت إي بي دبليو بي).
 - يوفر أسطحاً مصقولة ولامعة تشبه سطح الزجاج مما يجعلها سهلة التنظيف وتشكل بيئة غير ملائمة لنمو البكتيريا
 - مقاومة ممتازة لمجموعة واسعة من المواد الكيميائية والزيوت والوقود.
 - مقاومة ممتازة للحتّ والصدمات.
 - مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV والعوامل الجوية.
 - مرن فهو قابل لتجسير الشقوق حتى 1 مم .

المقاييس والمعايير

سترونج كوت إي بي دبليو متوافق مع متطلبات 2 -EN1504 انظمة الحماية السطحية للمبادئ 2.2 و 5.1 . سترونغ كوت إي بي دبليو - بي يتوافق مع متطلبات المواصفة BS 6920:2000

	الخصائص الفنية:
سترونغ كوت إي بي دبليو- بي: رمادي فاتح سترونغ كوت إي بي دبليو- أس: أسود	اللون
	المحتوى الحجمي من المواد الصلبة
1.50 ± 0.05 غم/سم³ عند 25 درجة مئوية	كثافة الخليط
60 دقيقة عند 25 درجة مئوية 45 دقيقة عند 35 درجة مئوية 30 دقيقة عند 45 درجة مئوية	زمن صلاحية الخليط
7.5 ميغاباسكال	مقاومة الشدّ ASTM D412
24 ساعة عند 25 درجة مئوية 16 ساعة عند 35 درجة مئوية 10 ساعة عند 45 درجة مئوية	الوقت بين الطلاءات
7 أيام عند 25 درجة مئوية 4 أيام عند 35 درجة مئوية يومان عند 45 درجة مئوية	الجفاف النهائي
> 20% عند 7 أيام	الاستطالة ASTM D412
80 <	القساوة Shore A ASTM D2240

- القساوة Shore D = 60 < ASTM D2240
- قوة الالتصاق مع الخرسانة 2 ميغاباسكال ASTM D4541 (انهيار الخرسانة)
- درجة حرارة الاستخدام 10 إلى 70+ درجة مؤية
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية UV جيدة
 - مقاومة الحتّ

ASTM D4060 عند استخدام عجل CS17 غم

10 ملغم 20 ملغم 1000 ملغم 40 ملغم

امتصاصية الماء > 0.3 > ASTM D570

VOC غم/لتر

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

الأسطح الخرسانية:

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح سليمة ونظيفة وخالية من الملوثات. تُزال أي طبقات سطحية مفككة بالقذف الرملي أو الضخّ المائي. ويجب سد جميع الثقوب الصغيرة بمعجون إيبوكسي باستخدام كويك ماست 341.

الأسطح الفو لاذية:

تنظف الأسطح الفولاذية بالقذف الرملي حتى الوصول إلى سطح نظيف وناصع حتى الدرجة 1/2 Sa 2 توافقاً مع المواصفة السويدية.

الخلط

لضمان أفضل النتائج عند الخلط، يلزم استخدام خلاط ميكانيكي أو مثقاب (دریل) مزود بریشة مناسبة.

تُحرك محتويات كل مكون على حدا قبل البدء بالخلط. ومن ثم يُضاف كامل محتوى عبوة المقسي إلى عبوة الأساس (الراتنج) واخلط لمدة ثلاثة دقائق حتى الحصول على قوام متجانس ولون

التطبيق

يمكن تطبيق سترونغ كوت إي بي دبليو بالفرشاة أو الرول أو ماكينات الرشّ غير الهوائية.

يلزم تطبيق الطبقة الأولى بانتظام على كامل السطح حتى الحصول على طبقة منتظمة ومستمرة. تُطبق الطبقة الثانية في الفترة الزمنية التي يُنصح خلالها تغطية الطلاء لضمان أفضل قدر من التلاصق بين الطبقتين.

ملاحظات

- يحظر تطبيق سترونغ كوت إي بي دبليو فوق الأطلية القائمة بل يطبق فقط على نفسه خلال الوقت المحدد بين الطلاءات.
- لا ينبغي تطبيق سترونغ كوت إي بي دبليو على درجات الحرارة التي تقل عن 5 درجات مئوية أو عندما تتجاوز الرطوبة النسبية
- يحظر تطبيقه عند وجود تجمع للمياه أو عند وجود مياه جارية.
- لون سترونغ كوت إي بي دبليو غير مستقر وغير ثابت عند تعرضه لأشعة الشمس أو عند تلامسه مع بعض المواد الكيميائية، ولكن دون أن يؤثر ذلك على خصائص وأداء الطلاء.
 - يجب توخي الحذر عند تطبيقه على درجات الحرارة العالية (تزيد عن 30 درجة مئوية).

النتيجة	متطلبات EN 1504-2	الخصائص
مطابق	< 0.1 >غم/ م ^{0.5} .²	الامتصاصية الشعرية للماء 3 -EN 1062
≥ 2.0 ميغاباسكال (نظام مرن مع الحركة)	≥ 1.5 ميغاباسكال	قوة الالتصاق EN 1542
مطابق < 1000 ملغم	ملغم 3000 > Akg, 1000 ملغم Cycle	مقاومة الحت 1 -EN ISO 5470
Class I	Class I: ≥ 4 Nm Class II: ≥ 10 Nm Class III: ≥ 20 Nm	مقاومة الصدمات EN ISO 6272- 1
А3	A1: > 0.10 mm A2: > 0.25 mm A3: > 0.50 mm A4: > 1.25 mm A5: > 2.50 mm	تجسير الشقوق EN 1062- 7
مطابق	بعد 2000 ساعة لا وجد لفقاعات،تشققات أو تكسير	محاكاة العوامل الجوية -EN 1062 11:2002

الإنسكاب العرضي المقاومة الكيميائية بعد الجفاف النهائي، ASTM D1308 (إختبار البقعة لمدة ساعة واحدة).

Strongcoat EPW-P	
سترونغ كوت إ <i>ي</i>	
بي دبليو-بي	
م/ت	حمض الهيدروكلوريك %36
م/ت	حمض النتريك %25
م/ت	حمض الكبريتيك %50
م	حمض الستريك %10
م	هيدروكسيد الصوديوم %50
م	الديزل
م	زيت المحرك
م	المبيضات
م	حمض الأسيتيك %5
م	حمض اللاكتيك %10
م/ت	حمض الكبريتيك %25
	EPW-P سترونغ كوت إي بي دبليو-بي م/ت م/ت م/ت م م م م م

م: مقاوم

م/ت: مقاوم مع تغيير بسيط في اللون ت/ط: تليين طفيف في الطبقة

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستعمال باستخدام محلول دي سي بي. المواد المتصلبة تنظف ميكانيكياً.

التعبئة

سترونغ كوت إي بي دبليو متوفر بعبوات 6 كغم (4 لتر) وبعبوات 18 كغم (14 لتر).

التغطية

0.75 كغم/ م²/ للوصول إلى سماكة 500 ميكرون جاف لطبقتين، يمكن الحصول على سماكات أعلى من خلال تطبقه على عدة طبقات أو من خلال استخدام ماكينات الرشّ غير الهوائية.

التخزين

يخزن في مناطق جافة وبعيدا عن أشعة الشمس على درجات حرارة تتراوح ما بين 5 و 35 درجة مئوية.

منتج سترونغ كوت إي بي دبليو صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الانتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في مستودعات جافة على درجة حرارة الغرفة في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقنى في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

تجنب تلامس سترونغ كوت إي بي دبليو للجلد أوالعين. يجب إرتداء قفازات لليدين وواقي للوجه والعيون عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بكمية وافرة من الماء لمدة 10 دقائق واطلب استشارة طبية إن لزم الأمر.

للمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

سترونغ كوت إي بي دبليو مادة غير قابلة للاشتعال.

المقاومة الكيميائية

بناء على إختبار ASTM D1308 بعد 7 أيام مغمورة كلياً، سترونغ كوت إي بي دبليو مقاوم للكيماويات التالية

Strongcoat EPW-S سترونغ کوت إي بي دبليو-سي	Strongcoat EPW-P سترونغ کوت إي بي دبليو-بي	
ت/ط	ت/ط	حمض الهيدروكلوريك 36%
ت/ط	ت/ط	حمض الكبريتيك 50%
م/ت + ت/ط	م	حمض الستريك 10%
م	م	حمض الفوسفوريك %15
م	م	هيدروكسيد الصوديوم 50%
م	م	الديزل
۴	م	زيت المحرك
م	م	بنزین
م	م	کاز
م	م	وقود الطائرات
م	م	كحول أبيض
ت/ط	ت/ط	حمض الكبريتيك %25
ت/ط	ت/ط	حمض الأسيتيك %25

م: مقاوم م/ت: مقاوم مع تغيير بسيط في اللون ت/ط: تليين طفيف في الطبقة

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
 - مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
 - مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
 - أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
 - المواد العازلة لتسرب المياه
 - مواد التأسيس والمواد الرابطة
 - لواصق وروبات البلاط
 - القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
 - مواد تقوية العناصر الانشائية