



سترونغ كوت إتش بي 400 Strongcoat HB400

طلاء أرضيات بأساس راتنجي خالي من المذيبات للتطبيقات بسماكات تتراوح ما بين 200 - 400 ميكرون

الوصف

سترونغ كوت إتش بي 400 طلاء راتنجي خالي من المذيبات للتطبيق بسماكات عالية يتمتع بمقاومة عالية للحت ويوفر سطحاً لامعاً وقاسياً للأرضيات الخرسانية. يتكون سترونغ كوت إتش بي 400 من مادة أساس (راتنج) ومادة مقسية بالإضافة إلى عبوة لون تحتوي على عناصر متفاعلة. وتُصنع هذه المكونات جميعها بنسب وزنية محددة لتكون جاهزة للخلط والاستعمال في الموقع.

يمكن تطبيق سترونغ كوت إتش بي 400 بسماكة تتراوح ما بين 200 إلى 400 ميكرون للطبقة الواحدة ويمكن تلوينه باللون المناسب لمتطلبات الموقع. مع إضافة الحصمة (الركام) المانع للانزلاق بين الطبقات، يمكن انجاز أرضيات مانعة للانزلاق بسماكات تتراوح ما بين 1.3 إلى 2 مم.

الاستخدامات

سترونغ كوت إتش بي 400 يستخدم كطبقة للحماية والديكور و مقاومة المواد الكيميائية والعوامل الخارجية للأرضيات في العديد من التطبيقات وتشمل:

- هناجر الطائرات.
- مواقف السيارات.
- محلات إنتاج العصائر والمشروبات الغازية.
- معامل إنتاج الألبان.
- صالات العرض.
- مناطق التحميل والصيانة والانتاج.
- المستودعات.
- معامل انتاج الأغذية بشكل عام.

الميزات

- مقاومة كيميائية و ميكانيكية عالية.
- متوفر بعدة ألوان جذابة.
- استعماله مجدي اقتصادياً.
- سهل التطبيق.
- عالي البناء (يمكن تطبيقه بسماكات عالية).
- مكن تطبيقه بسماكات تتراوح ما بين 200 إلى 400 ميكرون للطبقة الواحدة
- يمكن تطبيقه بنشطيب مانع للانزلاق.
- ينتج سطحاً أملساً ولامعاً شبيهاً بالزجاج يسهل تنظيفه ولا يحفز نمو البكتيريا والفطريات.

الخصائص الفنية

اللون	متوفر بعدة ألوان
كثافة الخلطة	1.5 ± 0.1 غم/سم ³
محتوى المواد الصلبة	100%
زمن صلاحية الخلطة	50 دقيقة عند 25 درجة مئوية
الوقت الأدنى بين الطلاءات	12 ساعة عند 25 درجة مئوية 6 ساعات عند 35 درجة مئوية
الوقت الأقصى بين الطلاءات	36 ساعة عند 25 درجة مئوية 18 ساعة عند 35 درجة مئوية
الجفاف النهائي	7 أيام عند 25 درجة مئوية 5 أيام عند 35 درجة مئوية
قساوة Shore D ASTM D2240	5 ± 80
مقاومة الانضغاط BS 6319 - 2	70 ≤ ميغاباسكال عند 7 أيام
مقاومة التثني EN 13892 - 2 (1 مم / دقيقة)	35 ≤ ميغاباسكال عند 7 أيام
مقاومة الشد BS 6319 - 7	14 ≤ ميغاباسكال عند 7 أيام
مقاومة الالتصاق على خرسانة C25 / 30 ASTM D4541 EN 1542	2 ≤ ميغاباسكال عند 7 أيام (إنهيار في الخرسانة)
مقاومة الإصطدام ISO 6272	N.m 9.8 ≤
إمتصاصية الماء ASTM D570	0.25 > %
مقاومة الحت (1000 غم، 1000 دورة) ASTM D4060 عجل CS17	90 ≥ ملغم
VOC ASTM D2369	20 ≥ غم/ لتر (متوافق مع LEED)



سترونغ كوت إتش بي 400

Strongcoat HB400

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وجافة وقاسية و خالية من الزيوت والشحوم والغبار أو أي ملوثات أخرى، إذ أن الأسطح النظيفة تساعد على تحقيق التلاصق الأمثل بينها وبين طبقة الطلاء.

يجب أن لا تقل مقاومة الانضغاط للأسطح الخرسانية عن 25 نيوتن/مم²، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية فيها عن 75 % (بمحتوى مائي لا يزيد عن 4 %). يمكن قياس الرطوبة النسبية باستخدام جهاز هيجرومتر.

يجب أن تكون الرطوبة النسبية أقل من 75 % للخرسانة التي يزيد عمرها عن 28 يوماً. يلزم تنظيف الأسطح الخرسانية الملوثة والطبقات الرديئة بواسطة معدات تنظيف ميكانيكية مناسبة.

طبقة التأسيس

سترونغ كوت إتش بي 400 مصمم للاستخدام من دون طبقة تأسيس. إنما ينصح بتطبيق طبقة من سترونغ كوت برايم إس على الأسطح عالية المسامية.

الخلط

تجنب اختلاف زمن صلاحية الخلطة: تأكد من تخزين المواد المستخدمة في منطقة مظلة وحمايتها من درجات الحرارة القصوى، لمدة 24 ساعة على الأقل قبل التطبيق. قبل الخلط، قم بتحريك المكونات الفردية للقاعدة الملونة والمصلب جيداً لإزالة أي رواسب.

أضف محتويات المقسى بالكامل إلى علب الأساس واخلطها جيداً باستخدام مثقاب بطيء السرعة (أي 300 - 500 دورة في الدقيقة) مزود بمجذاف من النوع الحلزوني لمدة 3 دقائق تقريباً حتى يتم الحصول على لون موحد.

احرص على التأكد من كشط الجزء السفلي والجوانب من الجزء المقسى تماماً. الخلط الجزئي غير مسموح به.

التطبيق

يطبق سترونغ كوت إتش بي 400 على الأسطح المحضرة باستخدام الفرشاة أو الرول. تطبق المادة بسماكة لا تقل عن 200 ميكرون للطبقة الواحدة بمعدل 3.0 م² /كغم لكل طبقة.

يلزم أن تطبق الطبقة الثانية بسماكة لا تقل عن 200 ميكرون وبشكل عامودي على الطبقة الأولى. تطبق الطبقة الثانية حالما تبدأ الطبقة الأولى بالجفاف. عند استخدام طبقة تأسيس سترونغ كوت بريمر أس بمعدل 5 م² /كغم، سينتج طبقة جافة بسماكة 150 - 175 مايكرون ذات لون أصفر لامع.

الإسكاب العرضي

المقاومة الكيميائية بعد الجفاف الكامل (7 أيام على درجة حرارة 25 درجة مئوية) ASTM D1308 (اختبار البقعة على ساعة واحدة)

الأحماض العضوية

م/ت	حمض الأوليك المركز
م	حمض الستريك 25%
م	اللين

القواعد غير العضوية

م	هيدروكسيد الصوديوم 50 %
م	محلول الأمونيا 10 %
م	هيدروكسيد البوتاسيوم 50 %

المحاليل المائية

م	كلوريد الصوديوم المركز
م	بيروكسيد الهيدروجين 2%
م	مياه من الصنبور
م	مياه مكلورة
م	مياه من البحر الميت

المذيبات

م	كحول أبيض
م	الزيلين
م	التولوين
م	الأسيتون
م	الايثانول
م	ايثيل الاسيتات
م	ن بروبانول
م	ميثوكسي بروبانول

الزيوت والوقود

م	زيت الكوايح
م	زيت المحرك
م	الديزل
م	الكاز
م	المنظفات والصابون

م : مقاوم

م/ت : مقاوم مع تغير بسيط في اللون

سترونغ كوت إتش بي 400 Strongcoat HB400



التطبيق المانع للانزلاق

يجب تطبيق طبقة الأساس بسماكة 250 مايكرون كحد أدنى و من ثم تغطي كاملة بحصصى مختارة مانعة للانزلاق.

عندما تبدأ طبقة الأساس بالجفاف، يتم إزالة كل الحصمة الزائدة وذلك قبل تطبيق المزيد من سترونغ كوت إتش بي 400 ، يتم تطبيق الطبقة العلوية بسماكة لا تقل عن 400 - 750 مايكرون وذلك بناء على حجم الحصمة المانعة للانزلاق.

ملاحظات

- لا ينبغي تطبيق سترونغ كوت إتش بي 400 عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أو السطح أقل من 10 درجة مئوية أو عندما تتجاوز الرطوبة النسبية المحيطة 80 % . في درجات حرارة التطبيق المنخفضة (أي أقل من 15 درجة مئوية)، يوصى بتخزين المواد غير المخلوطة في ظروف دافئة (أي حوالي 25 درجة مئوية) قبل 24 ساعة من التطبيق.
- يحظر تطبيق سترونغ كوت إتش بي 400 على الأسطح التي تعاني من تصاعد الرطوبة. إذا تجاوزت نسبة الرطوبة في الخرسانة 75 % ، فيجب استخدام سترونج كوت DPM . استشر القسم الفني في DCP لمزيد من المعلومات.
- يلزم تطبيق طبقة بسماكة 200 مايكرون كحد أدنى للحصول على تشطيب ناعم.
- عند استخدام درجات الألوان الفاتحة، قد يتعرض المنتج لاصفرار متسارع بمرور الوقت، حتى في الأماكن الداخلية، خاصة عند تعرضه للحرارة الناتجة عن الإضاءة القوية (مثل مصابيح التفرغ الغازية، ومصابيح الفلورسنت، ومصابيح الهاليد المعدني أو مصابيح بخار الزئبق).

التنظيف

يمكن تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة قبل الجفاف باستخدام محلول دي سي بي، يمكن إزالة سترونغ كوت إتش بي 400 بعد جفافه ميكانيكياً.

التعبئة

سترونغ كوت إتش بي 400 متوفر بأكياس 6 كغم (4 لتر) و 18 كغم (12 لتر) و 27 كغم (18 لتر).

الإنسكاب العرضي

المقاومة الكيميائية بعد الجفاف الكامل (7 أيام على درجة حرارة 25 درجة مئوية) ASTM D1308 (اختبار البقعة على ساعة واحدة)

الأحماض غير العضوية

م	حمض الكبريتيك 25 %
م/ت	حمض الكبريتيك 40 %
م/ت	حمض الفسفوريك 20 %
م/ت	حمض الهيدروكلوريك 10 %
م/ت	حمض النتريك 10 %

م: مقاوم

م/ت: مقاوم مع تغير بسيط في اللون

التغطية

التغطية النموذجية:

طبقة تأسيس سترونغ كوت بريمر أس: 5 م²/كغم
سترونغ كوت إتش بي 400 (طبقة الأساس): 0.30 كغم/م²
سترونغ كوت إتش بي 400 (الطبقة العلوية): 0.30 كغم/م²
السماكة التقريبية للنظام: 400 - 600 ميكرون

التغطية المانعة للانزلاق عند استخدام الحصمة المانعة للانزلاق رقم 2 لتحقيق نسيج متوسط:

طبقة تأسيس سترونغ كوت بريمر أس: 5 م²/كغم
سترونغ كوت إتش بي 400 (طبقة الأساس): 0.38 كغم/م²
الحصمة المانعة للانزلاق رقم 2: 2.0 - 4.0 كغم/م²
سترونغ كوت إتش بي 400 (الطبقة العلوية): 0.57 كغم/م²
سماكة التقريبية للنظام: 2.0 مم

التغطية المانعة للانزلاق عند استخدام الحصمة المانعة للانزلاق رقم 3 لتحقيق نسيج ناعم:

طبقة تأسيس سترونغ كوت بريمر أس: 5 م²/كغم
سترونغ كوت إتش بي 400 (طبقة الأساس): 0.38 كغم/م²
الحصمة المانعة للانزلاق رقم 2: 2.0 - 4.0 كغم/م²
سترونغ كوت إتش بي 400 (الطبقة العلوية): 0.47 كغم/م²
سماكة التقريبية للنظام: 1.3 مم

سترونغ كوت إتش بي 400

Strongcoat HB400

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لوصق ورويات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

التخزين

يخزن منتج سترونغ كوت إتش بي 400 في مناطق جافة وبعيدا عن أشعة الشمس على درجات حرارة تتراوح ما بين 5 و 35 درجة مئوية.

منتج سترونغ كوت إتش بي 400 صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه في ظروف ملائمة وبعيواته المغلقة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد إستشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

تجنب تلامس المنتج للجلد أو العين. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بالماء و طلب استشارة طبية فورا. يجب ارتداء قفازات ونظارات واقية عند التعامل مع المادة، تجنب استخدام مادة مذيبة لإزالة سترونغ كوت إتش بي 400 عن الجلد

الاشتعال

سترونغ كوت إتش بي 400 غير قابل للاشتعال.



الخبرة

الجودة

الشمولية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكيد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

www.dcp-int.com