

# Strongcoat Primer S

Епоксиден грунд на база разтворител, за подови настилки и покрития



## ОПИСАНИЕ

Strongcoat Primer S е прозрачен, висококачествен епоксиден грунд на база разтворител. Формулиран е за подобряване на адхезията на различни продукти от епоксидната гама на DCP, включително покрития, саморазливни системи и подови настилки, нанасяни с мистрия.

## УПОТРЕБА

Strongcoat Primer S се използва като грунд за подобряване на адхезията на следващите епоксидни слоеве. Може да са необходими един или два слоя, в зависимост от порьозността на основата.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е чиста, суха, равна, плътна и без масла, прах и други замърсители. Осигуряването на чиста повърхност е от съществено значение за постигане на максимална адхезия между основата и покритието. За бетонни подове минималната якост на натиск трябва да бъде 25 MPa, а относителната влажност не трябва да надвишава 75%, съответстващо на максимално съдържание на влага от 5%. Относителната влажност може да се измери с помощта на хигрометър, а за бетон, отлежал 28 дни или повече, тя трябва да остане под 75%.

Нестабилните и компроментирани слоеве, и замърсените бетонни повърхности трябва да се отстранят с помощта на механично оборудване за подготовка на повърхности. Киселинно почистване може да се използва само в добре проветриви помещения. Зоните, силно замърсени с масло или грес, се третира с горещ състен въздух. Правилната подготовка на основата и повърхността осигурява дълготрайно покритие.

## СМЕСВАНЕ

Преди смесване, разбъркайте добре всеки компонент на Strongcoat Primer S. Прехвърлете цялото съдържание на втвърдителя при основата, като се уверите че по дъното и стените на опаковката не е останал материал. След смесването разбъркайте в продължение на 2 - 3 минути с помощта на бавно оборотен миксер, снабден с подходяща лопатка.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ @ 25°C:

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Вид:                                | Жълтеникава бистра течност    |
| Плътност на сместа:                 | $1.0 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$ |
| отворено време за работа на сместа: | 100 - 130 min                 |
| Препокриване:                       | 12 - 24 ч                     |
| Якост на връзката: ASTM D4541       | $\geq 2 \text{ MPa}$          |

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Strongcoat Primer S трябва да се нанася с четка или валик с къс косъм. Нанесете равномерно грунда с препоръчителното количество. Внимавайте да избегнете образуването на локви от грунда върху повърхността на пода. Силно порести основи може да изискват нанасяне на два слоя за постигане на оптимално запечатване.

## ПОЧИСТВАНЕ

Всички инструменти и оборудване се почистват веднага след употреба с DCP Solvent.

## ОПАКОВКА

Strongcoat Primer S се доставя в 5 kg и 15 kg опаковки.

## РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително  $0,2 \text{ kg/m}^2$ , за сух слой с дебелина 150 микрона.

## СЪХРАНЕНИЕ

Strongcoat Primer S има срок на годност 12 месеца при съхраняване в плътно затворени опаковки, от 5°C до 25°C.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.



# Strongcoat Primer S

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

### ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Strongcoat Primer S не трябва да влиза в контакт с кожата и очите. При работа с материала да се носят защитни ръкавици и маска. В случай на попадане в очите, незабавно изплакнете с чиста вода и потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

### ЗАПАЛИМОСТ

Strongcoat Primer S и разтворителят DCP са запалими. Не използвайте в близост до открит пламък и не пушете по време на употреба.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

## Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152  
Техно Парк, София 1582  
Bulgaria  
[info.bulgaria@dcp-int.com](mailto:info.bulgaria@dcp-int.com)  
[www.dcp.bg](http://www.dcp.bg)

### Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)

DCP Building Excellence