



يونيفرسال تايل فيكس Universal Tile Fix

غراء بلاط متعدد الإستعمالات

الوصف

يونيفرسال تايل فيكس غراء بلاط اسمنتي معزز بالبوليمرات متعدد الاستعمالات لتثبيت جميع أنواع بلاط السيراميك والحجر على معظم الأسطح الإنشائية الشائعة ومناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية. يونيفرسال تايل فيكس يشكل عند اضافة الماء عليه غراء بلاط يتمتع بتشغيلية ممتازة وسهل التطبيق.

ولأنه يتمتع بمقاومة عالية للانزلاق، يونيفرسال تايل فيكس مناسب لتثبيت البلاط ذو الحجم العادي على الأسطح العمودية حتى من دون الحاجة إلى وجود دعائم بين البلاطات.

يونيفرسال تايل فيكس مناسب للتطبيق على الأسطح الجافة أو المعرضة للبلل.

الإستخدامات

- لتثبيت جميع أنواع بلاط السيراميك على الجدران والأرضيات
- مناسب للمناطق الداخلية والخارجية
- يمكن استخدامه في الأماكن المعرضة للبلل مثل الحمامات والمطابخ.
- مناسب للتطبيق على القواطع الجاهزة مثل ألواح الجبس والإسمنت.

الميزات

- متعدد الاستعمالات، يمكن استخدامه في المناطق الجافة أو المعرضة للبلل داخليا أو خارجيا.
- قوة التصاق ممتازة.
- مقاوم لانزلاق البلاط على الجدران.
- سهل الخلط والتطبيق.

المقيدات

لا يستعمل في الحالات التالية:

- الأسطح المغمورة بالماء بشكل مستمر.
- للتطبيقات التي تحتاج سماكات عالية من الغراء.
- لتثبيت البلاط على الأسطح المبلطة مسبقا.
- في الحالات التي تتطلب استخدام الأسطح مباشرة بعد تبليلها على الأسطح المعدنية والمطاطية والخشب و PVC.

ملاحظة: بالنسبة للبلاط شديد المقاومة للماء مثل الفسفيساء الزجاجية أو بلاط البورسلين الكامل، يجب خلط يونيفرسال تايل فيكس مع سيمفيكس اينهانس لتحسين خصائص الالتصاق. راجع ورقة بيانات سيمفيكس اينهانس أو استشر القسم الفني في DCP لمزيد من المعلومات.

الخصائص الفنية عند نسبة ماء للمنتج = 0.30

الكثافة الرطبة	1.75 ± 0.1 غم/سم ³
زمن عمل الخلطة	ساعتان عند 25 درجة مئوية
زمن العمل المفتوح	20 دقيقة
ISO 13007- 2, 4.1	
مقاومة الالتصاق بحسب ISO 13007- 2, 4.4	
عند الظروف المعيارية	< 0.5 ميغاباسكال
بعد 28 يوم	
عند التعرض للحرارة	< 0.5 ميغاباسكال
بعد الغمر بالماء	< 0.5 ميغاباسكال
بعد دورات الانجماد والذوبان	< 0.5 ميغاباسكال
الانزلاق	> 0.5 مم
ISO 13007- 2, 4.2	
VOC	> 10 غم/لتر
ASTM D2369	(متوافق مع LEED)

المعايير والمقاييس

يونيفرسال تايل فيكس متوافق مع المواصفات التالية:
ISO 13007-1 و BS EN 12004 بوصفه غراء اسمنتي عادي مع مقاومة للانزلاق "C1T".

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداء أن جميع الأسطح المراد التطبيق عليها نظيفة وخالية من الزيوت أو الشحوم أو الغبار أو الطلاء أو أي مواد مفككة. عند التطبيق على الأسطح الخرسانية الاسمنتية يلزم التأكد أنها جاهزة وقد تم إيناعها بشكل كافٍ بالإضافة لكونها ثابتة الأبعاد، لذا ينصح بتركها لفترة زمنية كافية للسماح لها بالانكماش والاستطالة بحرية.

عند التطبيق على الألواح الجبسية والألواح القصاراة والسكريد أو أي أسطح اسمنتية عالية المسامية مثل الطوب المفرغ والخرسانة الرغوية يلزم التأكد أولا أنها جافة كليا وخالية من الغبار. يجب تطبيق طبقة تأسيس على هذه الأسطح باستخدام كي بوند 2000 مخفف بالماء بنسبة 1 إلى 2 من الحجم (1 جزء من كي بوند 2000 إلى 2 جزء من الماء) تجنب وضع البلاط على فواصل التمدد والتقلص، يجب ملء هذه الفواصل باستخدام مواد عزل مرنة مناسبة من منتجات فلكس سيل التي تنتجها شركة DCP.



دي سي بي السعودية
السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

يونيفرسال تايل فيكس Universal Tile Fix

الخط

التغطية

حوالي 7.4 م²/كيس وزن 20 كغم على سماكة 2 مم.

التخزين

منتج يونيفرسال تايل فيكس صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه على درجة حرارة تتراوح ما بين 2 و 50 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

على اعتبار أن منتج يونيفرسال تايل فيكس يحتوي على اسمنت ورمل يمكن أن يسبب المنتج تهيجا للعين والجلد. في حال التلامس العرضي مع العين تُغسل بكمية وافرة من الماء لمدة 10 دقائق مع طلب الاستشارة الطبية.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

يونيفرسال تايل فيكس مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

التطبيق

- افرد طبقة رقيقة من الغراء على السطح باستخدام الحافة المستوية من المالح.
- مشط المادة اللاصقة افقيا باستخدام مالح مسنن مناسب لتحقيق طبقة بسماكة 2 إلى 6 مم.
- يثبت البلاط بضغطه بشكل محكم فوق المنطقة المنفذة لضمان التصاق كامل مع الغراء.
- ينصح دائما بالعمل ضمن مساحات منتظمة بحيث يمكن أن تغطي المناطق المراد تبليطها ضمن زمن العمل المفتوح للخلطة بعد تطبيقها.
- تترك الأسطح بعد تبليطها لمدة 24 ساعة قبل تطبيق التروية عليها.

التنظيف

كل الأدوات المستخدمة يجب ان تنظف فوراً بالماء بعد الانتهاء من استخدامها. المواد المتصلبة تنظف بطريقة ميكانيكية.

ملاحظات

- تجنب تطبيق المنتج على درجة حرارة أقل من 2 درجة مئوية.
- للأماكن المعرضة لحركة مشاة عالية ينصح دائما بتطبيق طبقة من الغراء على ظهر البلاط لضمان تغطية كاملة.
- في حالة البلاط ذي الأبعاد الكبيرة أو البلاط ثقيل الوزن حيث يصعب حمل وزن البلاط على الغراء بمفرده، يلزم دائما تثبيت البلاط من الأسفل إلى الأعلى، وفي حال الحاجة إلى تثبيت أكثر من صفين من البلاط بشكل متعاقب يلزم الاستعانة بوسائل تثبيت ميكانيكية مناسبة مثل مسامير دعم مؤقتة توضع في الفراغات بين البلاط أو مرابط دعم مائلة.

للمزيد من المعلومات تواصل مع القسم التقني في شركة DCP .

التعبئة

منتج يونيفرسال تايل فيكس متوفر بأكياس وزن 20 كغم .

دي سي بي السعودية

السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com



ملاحظة

إننا نسعى جامدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com